

Thesis Title	Synthesis and Characterization of Mixed Normal and Relaxor Ferroelectric Materials
Author	Mr. Naratip Vittayakorn
Degree	Doctor of Philosophy (Materials Science)
Thesis Advisory Committee	
	Assoc. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul Chairperson
	Prof. Dr. Tawee Tunkasiri Member
	Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontrakoon Member

ABSTRACT

Ceramics solid solutions within the ternary system of $\text{Pb}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ – $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ – $\text{Pb}(\text{Zr}_{1/2}\text{Ti}_{1/2})\text{O}_3$ [PNN–PZN–PZT] were prepared via two methods: the mixed oxide method and the columbite method. Phase development of the calcined powders and the crystal structure of sintered ceramics were analyzed by x-ray diffraction (XRD). The ferroelectric properties of the ceramics were characterized by a combination of dielectric, ferroelectric hysteresis, and x-ray diffraction measurements. It was observed that for the binary systems PZN-PZT and PNN-PZT, the change in the transition temperature (T_m) is nearly linear with respect to the PZT content. Ferroelectric properties were analyzed to elucidate the nature of the phase transformation and identify the impact of the processing conditions. With these data, ferroelectric phase diagrams were derived showing the transition between the pseudo-cubic relaxor behavior of PZN and PNN to the tetragonal normal ferroelectric

behavior of PZT. This transition was also correlated to changes in the diffuseness parameter δ .

For $(1-x)\text{Pb}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-x\text{Pb}(\text{Zr}_{1/2}\text{Ti}_{1/2})\text{O}_3$ [(1-x)PNN-xPZT] system, XRD analysis demonstrated the coexistence of both the rhombohedral and tetragonal phases at the composition 0.8PZT-0.2PNN; a new morphotropic phase boundary (MPB) within this system. Examination of the dielectric spectra indicates that PZT-PNN exhibits an extremely high relative permittivity near the MPB composition. The permittivity shows a shoulder at the rhombohedral to tetragonal phase transition temperature, $T_{RT} = 195^\circ\text{C}$, and then a maximum permittivity (36,000 at 10 kHz) at the transition temperature $T_{\text{max}} = 288^\circ\text{C}$ at the MPB composition. The maximum transition temperature of this system was 340°C at the composition $x = 0.9$ with the relative permittivity of 32,000 at 10 kHz.

For PZN-PZT system, Ceramics in the $(1-x)\text{Pb}(\text{Zr}_{1/2}\text{Ti}_{1/2})\text{O}_3-x\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ [(1-x)PZT-xPZN] solid solution system are expected to display excellent dielectric, piezoelectric, and ferroelectric properties in compositions close to the MPBs. Combined with XRD results, ferroelectric hysteresis measurements, and Raman reflectivity analysis, it was consistently shown that two MPBs exist in this binary system. When $x \leq 0.2$, the tetragonal phase dominates at ambient temperatures. In the range of $0.3 \leq x \leq 0.5$, the rhombohedral phase dominates. When $x \geq 0.6$, a transition from a normal ferroelectric to a relaxor ferroelectric was observed. Ultrahigh dielectric permittivities were confirmed in compositions in the vicinity of both MPBs. Micro-to nano-domain transitions occurred in both system. When comparing ceramics prepared by the columbite method and the mixed oxide route, ceramics prepared by the mixed oxide method showed a lower remanent polarization P_r and a higher coercive field E_c . Additionally, ceramics prepared by the columbite method displayed sharp transitions in ferroelectric properties across the MPB composition, whereas these transitions were obscured in ceramics prepared by the mixed oxide method.

It is proposed that the different reaction paths influenced the degree of compositional heterogeneity in these complex perovskite solid solutions, which was clearly reflected the nature of the phase transition.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การสังเคราะห์ และการหาลักษณะเฉพาะของสาร
เฟอร์โรอิเล็กทริกผสมแบบปกติและแบบรีแลกเซอร์

ผู้เขียน

นายนราธิป วิทยาการ

ปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ. ดร. กอบวุดดี รุจินากุล

ประธานกรรมการ

ศ. ดร. ทวี ตันมงคลิ

กรรมการ

รศ. ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล

กรรมการ

บทคัดย่อ

ทำการเตรียมเซรามิกเฟสบริสุทธิ์ในระบบ $\text{Pb}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ – $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ – $\text{Pb}(\text{Zr}_{1/2}\text{Ti}_{1/2})\text{O}_3$ [PNN-PZN-PZT] ด้วยเทคนิค میکซ์ออกไซด์และเทคนิคโคลัมไบท์ จากนั้นทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสของผงที่ผ่านการแคลไซน์และโครงสร้างทางผลึกของเซรามิกที่ผ่านการซินเตอร์แล้วด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) นอกจากนี้ทำการตรวจสอบสมบัติทางเฟอร์โรอิเล็กทริกของเซรามิกโดยใช้เทคนิคการวัดค่าทางไดอิเล็กทริก เทคนิคการวัดค่าฮิสเทอรีซิส และเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) ร่วมกันไป ซึ่งพบว่าในระบบไบนารีของ PZN-PZT และ PNN-PZT นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงเฟส (T_m) เป็นแบบเส้นตรงสัมพันธ์กับปริมาณของ PZT ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การศึกษาสมบัติทางเฟอร์โรอิเล็กทริกของสารระบบนี้นั้นยังได้ทำการวิเคราะห์ถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฟสและอิทธิพลของกระบวนการเตรียมด้วย ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าแผนผังเฟสของเซรามิกระบบนี้สามารถแสดงพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงระหว่างความเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบรีแลกเซอร์ที่มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์(เทียม) ของ PZN และ PNN กับความเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบธรรมดาที่มีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล ของ PZT ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า diffuseness parameter (δ) อีกด้วย

สำหรับเซรามิกระบบ PZN-PNN ซึ่งจากผลการตรวจสอบด้วยเทคนิค XRD พบว่ามีเฟสรวมโบฮีดรอลและเตตระโกนอนอลปรากฏอยู่ร่วมกันในเซรามิกที่มีองค์ประกอบเป็น 0.8PZT-0.2PNN ซึ่งองค์ประกอบนี้ก็คือแนวรอยต่อของเฟส (MPB) แนวใหม่ของเซรามิกในระบบนี้ เมื่อทำการตรวจสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริกพบว่าเซรามิกในระบบ PZT-PNN มีค่าคงที่ทางไดอิเล็กทริกที่สูงมากที่องค์ประกอบในบริเวณแนวรอยต่อเฟส โดยที่ค่าคงที่ทางไดอิเล็กทริกจะมีลักษณะเป็นสองฟีกติดกันลาดลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเฟสจากรวมโบฮีดรอลเป็นเตตระโกนอนอลโดยมีค่า T_{RT} เป็น 195°C และมีค่าคงที่ทางไดอิเล็กทริกสูงสุด (36,000 ที่ 10 kHz) ที่อุณหภูมิ 288°C (T_{max}) อุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงเฟสที่สูงที่สุดของเซรามิกระบบนี้คือ 340°C เกิดขึ้นในองค์ประกอบที่มีค่า $x = 0.9$ และมีค่าคงที่ทางไดอิเล็กทริกสูงสุดเป็น 32000 ที่ 10 kHz

สำหรับเซรามิกในระบบ PZN-PZT นั้นคาดว่าสามารถแสดงสมบัติทางไดอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็กทริกที่สอดคล้องกันในเซรามิกที่มีองค์ประกอบต่างๆ ใกล้เคียงบริเวณแนวรอยต่อเฟส ได้นำเทคนิค XRD เทคนิคการวัดค่าเฟอร์โรอิเล็กทริกฮิสเทอรีซิส มาใช้ร่วมกันเพื่อตรวจสอบพบแนวรอยต่อเฟสสองบริเวณ ปรากฏอยู่ในระบบนี้ โดยที่เมื่อค่า $x \leq 0.2$ ณ บริเวณสิ่งแวดล้อม เฟสเตตระโกนอนอลจะเด่นชัด เมื่อ $0.3 \leq x \leq 0.5$ เฟสรวมโบฮีดรอลมีความเด่นชัดกว่า และที่ $x \geq 0.6$ มีการเปลี่ยนแปลงเฟสระหว่างเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบธรรมดาและเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบ รีแลกเซอร์ โดยมีค่าที่สูงที่สุดของค่าคงที่ทางไดอิเล็กทริกขององค์ประกอบใกล้เคียงแนวรอยต่อเฟส ทั้งเป็นข้อมูลยืนยัน

การเปลี่ยนแปลงโดเมนในระดับไมโครไปเป็นโดเมนในระดับนาโน เกิดขึ้นในเซรามิกทั้งระบบ PNN-PZT และระบบ PZN-PZT โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างการเตรียมสารด้วยเทคนิคโคลัมไบท์และเทคนิคมิกส์ออกไซด์พบว่าเซรามิกที่เตรียมด้วยเทคนิคมิกส์ออกไซด์นั้นให้ค่า โพรราไรเซชันตกค้าง (P_r) ที่ต่ำกว่าและให้ค่า สนามไฟฟ้าบังคับ (E_c) สูงกว่าเซรามิกที่เตรียมด้วยเทคนิคโคลัมไบท์ นอกจากนี้เซรามิกที่เตรียมด้วยเทคนิคโคลัมไบท์นั้นแสดงการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเฟอร์โรอิเล็กทริกได้อย่างชัดเจนบริเวณองค์ประกอบในแนวรอยต่อเฟส ในขณะที่เซรามิกที่เตรียมด้วยเทคนิคมิกส์ออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงของเฟสแบบคลุมเครือ จากผลนี้ทำให้ทราบว่าลำดับการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในกระบวนการเตรียมมีผลต่อระดับความเป็นเนื้อเดียวกันขององค์ประกอบของสารในระบบเพอโรฟสไกต์ซับซ้อนเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเฟสของเซรามิก