

Thesis Title	Characterization of Nanostructured Cadmium and Zinc Chalcogenide Synthesized by a Microwave Plasma Technique for Dye-sensitized Solar Cells	
Author	Mr. Wonchai Promnopas	
Degree	Doctor of Philosophy (Physics)	
Thesis Advisory Committee	Prof. Dr. Somchai Thongtem	Advisor
	Assoc.Prof.Dr. Dheerawan Boonyawan	Co-advisor
	Asst. Prof. Dr. Supab Choopun	Co-advisor

ABSTRACT

In this research, p- and n-type intrinsic semiconductor materials CdS, CdTe, ZnTe and ZnO were successfully synthesized by microwave heating and microwave generating of plasma for solid-state reaction. These materials were direct energy band gap which corresponds with visible light then it was important on application in photovoltaic devices.

Hexagonal cadmium sulfide (CdS) crystals were synthesized from 1:1, 1:2, and 1:3 molar ratios of Cd:S powders by a 900 W microwave plasma. The products became pure crystals at 1:2 molar ratio of Cd:S for 120 min and 140 min. The phase,

nanocrystals and its longitudinal optical modes of 1LO and 2LO were detected at 303 and 605 cm^{-1} . Photoemission was determined to be 537 nm (2.31 eV), and direct energy gap to be 2.47 eV for 120 min, and 2.36 eV for 140 min.

Cubic CdTe nanostructures were synthesized from 1:1 molar ratios of Cd:Te by a 900 W microwave plasma for 10, 20 and 30 min. The direct energy gaps were determined to be 1.80 – 1.65 eV which it found that exhibit a pronounced blue-shift as comparable to those of the bulk counterparts.

Cubic ZnTe nanostructures were synthesized from 1:1 molar ratios of Zn:Te by a 600 and 900 W microwave plasma for 30 min. Their green emissions were detected at 563 nm (2.204 eV) using luminescence spectrophotometry.

In addition, the nanocomposited electrolyte of quasi-solid-state ZnO DSSCs with increasing of weight percent of CdTe or ZnTe nanostructure powder which synthesis by microwave plasma technique are correlated with the increase in the V_{oc} , J_{sc} , ff and the solar conversion efficiency (η) of this device. Optimal DSSCs performance was observed at electrolyte 0.10wt% of CdTe-GPE and 0.20wt% of ZnTe-GPE with a maximum photoelectric energy conversion efficiency of 0.093% and 0.318%, respectively.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การหาลักษณะเฉพาะของแคดเมียมและซิงก์ซาลโคจีไนด์
โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมา
สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ผู้เขียน

นาย วัลย์ชัย พรหมโนภาส

ปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ศ. ดร. สมชาย ทองเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รศ. ดร. ชีรวรรณ บุญญวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ทำการสังเคราะห์สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ชนิดพีและชนิดเอ็น (CdS, CdTe, ZnTe และ ZnO) จากปฏิกิริยาของของแข็ง ด้วยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมา ซึ่งสารกึ่งตัวนำที่ได้จากการสังเคราะห์เป็นสารที่มีแถบพลังงานชนิดแบบตรงซึ่งมีความกว้างของช่องว่างพลังงานสอดคล้องกับความยาวคลื่นแสง ดังนั้นสารกึ่งตัวนำเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

สารกึ่งตัวนำ CdS ที่มีโครงสร้างแบบ hexagonal ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยอัตราส่วนของจำนวนโมลระหว่าง Cd:S เป็น 1:1, 1:2 และ 1:3 โดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาด้วยกำลังคงที่ 900 วัตต์ พบว่า ที่อัตราส่วน 1:2 โดยใช้เวลารวมในการให้ความร้อนจากไมโครเวฟพลาสมาเป็น 120 และ 140 นาที ผลลัพธ์ที่ได้มีความบริสุทธิ์สูงได้เฟสแบบโครงสร้างนาโน และเมื่อวิเคราะห์การสั่นด้วยเครื่องรามานสเปกโตรสโคป พบว่า มีโหมดการสั่นตามยาว อันดับหนึ่งที่มี 303 cm^{-1} และอันดับที่สองที่มี 605 cm^{-1} นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบการเรืองแสงสูงสุดตรงกับความยาวคลื่น 537 nm (2.31 eV) เมื่อพิจารณาการดูดกลืนแสงพบว่าช่องว่างพลังงานมีค่าเป็น 2.47 eV เมื่อใช้เวลารวมของการเกิดปฏิกิริยาเป็น 120 นาที และ 2.36 eV เมื่อใช้เวลารวมของการเกิดปฏิกิริยาเป็น 140 นาที

โครงสร้างนาโนแบบลูกบาศก์ของ CdTe ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยอัตราส่วนของจำนวนโมลระหว่าง Cd:Te เป็น 1:1 โดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาด้วยกำลังคงที่ 900 วัตต์ ใช้เวลารวมของการเกิดปฏิกิริยาเป็น 10, 20 และ 30 นาที พบว่า สารกึ่งตัวนำมีช่องว่างพลังงานชนิดแบบตรงมีค่าอยู่ระหว่าง 1.80 – 1.65 eV ซึ่งจะมีค่าเป็นลักษณะ blue-shift เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างแบบบัลค์

โครงสร้างนาโนแบบลูกบาศก์ของ ZnTe ถูกสังเคราะห์ด้วยอัตราส่วนของจำนวนโมลระหว่าง Zn:Te เป็น 1:1 โดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาด้วยกำลัง 600 และ 900 วัตต์ ใช้เวลารวมของการเกิดปฏิกิริยาเป็น 30 นาที พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งสองกรณีมีการเรืองแสงมากสุดในช่วงสีเขียวที่ตำแหน่งของความยาวคลื่นเป็น 563 nm (2.204 eV)

นอกจากนั้น สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แบบนาโนคอมโพสิตของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มี ZnO ทำหน้าที่เป็นโฟโตอิเล็กโตรดนี้ พบว่า การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของผสม CdTe หรือ ZnTe ขนาดโครงสร้างนาโนซึ่งสังเคราะห์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมา ที่นำมาผสมในอิเล็กโตรไลต์แบบเจล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของค่า แรงดันไฟฟ้าของวงจรเปิด (V_{oc}), ความหนาแน่นของกระแสลัดวงจร (J_{sc}), ฟิลแฟกเตอร์ (ff) และประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (η) ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยเมื่อผสม CdTe ที่ 0.10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักลงในอิเล็กโตรไลต์แบบเจล จะให้ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงสูงสุดที่ 0.093 เปอร์เซ็นต์ และหากผสม ZnTe ที่ 0.20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักลงในอิเล็กโตรไลต์แบบเจล จะให้ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงสูงสุดที่ 0.318 เปอร์เซ็นต์