

หัวข้อคุณสมบัติ	การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากนิกเกิลออกไซด์สำหรับการใช้งานเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี	
ผู้เขียน	นางสาวเยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร	
ปริญญา	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)	
คณะกรรมการที่ปรึกษา	รศ. ดร. พิศัยฐ์ สิงห์ใจ	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
	ผศ. ดร. อนุชา วัชรภาสกร	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
	ดร. อรวรรณ วิรัชท์เวชยันต์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

ฟิล์มนิกเกิลออกไซด์ (NiO) ถูกเตรียมโดยวิธีการสปาร์กบนฐานรองที่สามารถปรับโค้งงอได้ พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเคลือบด้วยชั้นของโครเมียมและทอง ทั้งยังศึกษาการประยุกต์ใช้ทางด้านการกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด/ส่องผ่าน, การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์, สเปกโทรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอ็กซ์และเครื่องอัลตราไวโอเล็ตและวิธีเบ็ดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าฟิล์มประกอบด้วยอนุภาคนิกเกิลออกไซด์แบบพหุผลึกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 3.0-6.0 นาโนเมตร เกาะตัวกันอย่างหลวมๆ รวมกันเป็นลักษณะคล้ายโครงข่ายโฟมรูพรุน ฟิล์มนิกเกิลออกไซด์จากการสปาร์กครุพรรุนนาโนแสดงพฤติกรรมกักเก็บพลังงานอันน่าทึ่ง ด้วยค่าความจุจำเพาะเฉลี่ยสูงถึง 402.75 คุลมบ์ต่อกรัม ณ กระแสการคายประจุที่ 1 แอมป์ต่อกรัม และมีความจุคงเหลือที่ดีถึง 80% หลังจากการใช้ 1000 รอบ ณ กระแสการคายประจุสูง 40 แอมป์ต่อกรัม

นอกจากนี้ขั้วไฟฟ้ากักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้าสมรรถนะสูงถูกพัฒนาขึ้นได้โดยการใช้ฟิล์มนิกเกิลออกไซด์เตรียมด้วยวิธีการสปาร์กเคลือบบนโพลีเมรีนิกเกิล (Ni) อนุภาคนาโนนิกเกิลออกไซด์ตกสะสมบนโพลีเมรีนิกเกิลด้วยการปรับเวลาในการสปาร์กตั้งแต่ 45 ถึง 180 นาที โดยฟิล์มจะถูกนำไปวิเคราะห์ทางโครงสร้างและถูกประเมินสมรรถนะทางเคมีไฟฟ้าซึ่งพบว่า อนุภาคนาโนนิกเกิลออกไซด์สปาร์กบนโพลีเมรีนิกเกิลที่การสปาร์กเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มและสร้างโครงข่ายลักษณะคล้ายโฟมที่มีรูพรุนขนาดใหญ่และพื้นที่ผิวต่ำ นำไปสู่พฤติกรรมกักเก็บประจุที่ต่ำกว่า ส่วนขั้วไฟฟ้านิกเกิลออกไซด์/โพลีเมรีนิกเกิลที่การสปาร์กด้วยเวลาสั้นที่สุดที่ 45 นาที แสดงความจุจำเพาะที่สูงถึง

920 คูลอมบ์ต่อกรัม (1840 ฟารัดต่อกรัม) ที่ 1 แอมป์ต่อกรัม และ 699 (76% ของ 920) คูลอมบ์ต่อกรัม ที่ 20 แอมป์ต่อกรัม ณ ช่วงศักย์ไฟฟ้า 0 ถึง 0.5 โวลต์ เทียบกับขั้วไฟฟ้าอ้างอิงซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ ฟิล์มมีสมรรถนะในการทำงานที่ดีถึง 96% ของค่าความจุคงเหลือ ที่ 4 แอมป์ต่อกรัม หลังจากการใช้งาน 1000 รอบ และมีค่าความต้านทานอนุกรมภายในที่ต่ำคือ 0.4 โอห์ม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ขั้วไฟฟ้านิกเกิลออกไซด์/โพลีนิเกิลเตรียมด้วยวิธีการสปาร์กมีแนวโน้มสูงที่จะสามารถประยุกต์ใช้ทางด้านการเก็บพลังงานความจุสูง



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Dissertation Title	Development of Nickel Oxide Based Electrodes for Battery-Type Electrochemical Energy Storage Applications	
Author	Miss Yaowamarn Chuminjak	
Degree	Doctor of Philosophy (Materials Science)	
Advisory Committee	Assoc. Prof. Dr. Pisith Singjai	Advisor
	Asst. Prof. Dr. Anucha Watcharapasorn	Co-advisor
	Dr. Orawan Wiranwetchayan	Co-advisor

ABSTRACT

Nickel oxide (NiO) films have been prepared by a sparking method on flexible chromium/gold coated polyethylene terephthalate substrates and investigated for electrochemical energy-storage applications. Structural characterizations by scanning/transmission electron microscopies, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy and UV-vis spectrophotometer reveal that the film comprises polycrystalline NiO nanoparticles with diameters in the range of 3.0-6.0 nm loosely agglomerated into the porous foam-like network. The nanoporous sparked NiO films exhibits remarkable energy-storage behavior with a high average specific charge capacity of 402.75 C g⁻¹ at a discharge current of 1 A g⁻¹ and a good capacity retention of 88% after 1000 cycles at a high discharge current of 40 A g⁻¹.

Moreover, the high-performance electrochemical energy storage electrodes were developed based on NiO-coated nickel (Ni) foams prepared by a sparking method. NiO nanoparticles deposited on Ni foams with varying sparking times from 45 to 180 min were structurally characterized and evaluated the electrochemical performances. It was found that NiO nanoparticles sparked on Ni foam with a longer time would be agglomerated and formed a foam-like network with large pore sizes and a lower surface area, leading to inferior charge storage behaviors. The NiO/Ni foam electrode prepare with the shortest sparking of 45 min displayed high specific capacities of 920 C g⁻¹

(1840 F g⁻¹) at 1 A g⁻¹ and 699 (76% of 920) C g⁻¹ at 20 A g⁻¹ in a potential window of 0-0.5 V vs. Ag/AgCl as well as a good cycling performance with 96% capacity retention at 4 A g⁻¹ after 1000 cycles and a low equivalent series resistance of 0.4 Ω. Therefore, NiO/Ni foam electrodes prepared by the sparking method are highly promising for high-capacity energy storage applications.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved