

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 การเตรียมสารเคมีและสารละลาย

4.1.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของอลูมิเนียม (A.R.  $Al(NO_3)_3$ )

ซึ่งอลูมิเนียมในเกรด 0.6947, 1.3894, 2.0840, 2.7787, 3.4734, 4.1681, 4.8628, 5.5575, 6.2522, 6.9468 กรัมตามลำดับ ละลายสารควยน้ำกลั่นจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร (volumetric flask) จะทำให้สารละลายที่ได้มีอลูมิเนียม 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 มิลลิกรัมตามลำดับ

4.1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของเหล็ก (A.R.  $Fe(NO_3)_3$ )

ซึ่งเฟอร์ริกในเกรด 0.7214, 1.4428, 2.1643, 2.8857, 3.6071, 4.3286 กรัมตามลำดับ ละลายสารควยน้ำกลั่นจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร จะทำให้สารละลายที่ได้มีเหล็ก 100, 200, 300, 400, 500, 600 มิลลิกรัมตามลำดับ

4.1.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของแคลเซียม (A.R.  $Ca(NO_3)_2$ )

ซึ่งแคลเซียมในเกรด 0.8204, 1.0255, 1.2307, 1.4358, 1.6409, 1.8460, 2.0511, 2.2562, 2.4613, 2.6664, 2.8715 กรัมตามลำดับ ละลายสารควยน้ำกลั่นจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร จะทำให้สารละลายที่ได้มีแคลเซียม 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 มิลลิกรัมตามลำดับ

4.1.4 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของแมกนีเซียม (A.R.  $Mg(NO_3)_2$ )

ซึ่งแมกนีเซียมในเกรด 0.5273, 1.0547, 1.5820, 2.1094, 2.6367, 3.1641, 3.6914, 4.2188, 4.7461, 5.2735, 5.8008, 6.3282 กรัมตามลำดับ ละลายสารควยน้ำกลั่นจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตรใน

ขนาดปริมาตรจะทำให้ สารละลายที่ได้มีค่าพีเอช 50, 100, 150, 200, 250 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 มิลลิลิตรตามลำดับ

#### 4.1.5 สารละลาย A (pH 3.9)

ชั่งโซเดียมคลอไรด์ 120 กรัม โซเดียมอะซิเตท 100 กรัม ตามลำดับเติมกรดอะซิติก 200 มิลลิลิตรแล้วเจือจางสารละลายใหม่ปริมาตร 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวดปริมาตร

#### 4.1.6 สารละลาย B (pH 4.0)

ชั่งโซเดียมคลอไรด์ 120 กรัม โซเดียมอะซิเตท 100 กรัม และ โปแตสเซียมซัลเฟต 50 กรัมตามลำดับ เติมกรดอะซิติก 200 มิลลิลิตร แล้วเจือจาง สารละลายใหม่ปริมาตร 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวดปริมาตร

#### 4.1.7 สารละลายโปแตสเซียมฟลูออไรด์ 4 โมลาร์

ชั่งโปแตสเซียมฟลูออไรด์ 23.2400 กรัม ละลายสารด้วยน้ำกลั่น จนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร

#### 4.1.8 สารละลายอัมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต

ชั่งอัมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต  $[(NH_4)_2S_2O_8]$  200 กรัม ละลาย สารด้วยน้ำกลั่นจนมีปริมาตร 1000 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร

#### 4.1.9 สารละลายสแตนนัสคลอไรด์

ชั่งสแตนนัสคลอไรด์ 35 กรัมละลายในกรดเกลือเข้มข้น (ถ.พ. 1.180) 400 มิลลิลิตรแล้วเจือจางสารละลายใหม่ปริมาตร 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นใน ขวดปริมาตร

#### 4.1.10 สารละลายอิมิตัวเมอร์คิวริกคลอไรด์

คอย ๆ ละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ลงในน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตรใน บีกเกอร์ จนกระทั่งเมอร์คิวริกคลอไรด์ไม่ละลาย จะได้สารละลายอิมิตัวเมอร์คิวริก- คลอไรด์

4.1.11 สารละลายโปแตสเซียมออกซาลาเตต 20 % น้ำหนัก/ปริมาตร  
ชั่งโปแตสเซียมออกซาลาเตต 20 กรัมละลายสารด้วยน้ำกลั่นจนมีปริมาตร  
100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร

4.1.12 สารละลายอัมโมเนียม-อัมโมเนียมคลอไรด์มีเฟอรัส  
นำสารละลายอัมโมเนียม (27 % น.น./น.น.) 50 มิลลิลิตร ลงในน้ำ-  
กลั่น 20 มิลลิลิตร แล้วค่อย ๆ เติมอัมโมเนียมคลอไรด์ นำไปวัด pH จนถึง pH  
ประมาณ 9.8 แล้วเจือจางสารละลายให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นใน  
ขวดปริมาตร

4.1.13 สารละลายไกลอิมคิวโคอัมโมเนียมฟอสเฟต  $[(NH_4)_2HPO_4]$   
นำสารละลายอัมคิวโคอัมโมเนียมฟอสเฟต 950 มิลลิลิตร แล้วเจือจาง  
สารละลายให้มีปริมาตร 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวดปริมาตร

#### 4.2 การเตรียมสารละลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

##### 4.2.1 การเตรียมสารละลายตัวอย่างปฐพีเมต

ชั่งสารตัวอย่างปฐพีเมตให้มือน้ำหนักแน่นอน 2 กรัม ลงในบีกเกอร์  
250 มิลลิลิตร เติมน้ำ 10 มิลลิลิตรแล้วเขย่าสารตัวอย่างให้กระจายออกไป  
ในระหว่างเขย่าให้เติมกรดเกลือเข้มข้น 7 มิลลิลิตรลงไปในหมักในคราวเดียวแล้ว  
อุ่นสารละลายและคนด้วยแท่งแก้วหรือใช้ปลายแบนของแท่งแก้วขยบจนสารตัวอย่าง  
ย่อยหมด ระเหยสารละลายที่โดนแห้งบนเครื่องอังไอน้ำ (steam bath) หรือจน  
จนที่ปรากฏหายไปหมักจนเหลือแตกากแล้วไม่ต้องทำให้กากร้อนต่อไป เติมกรดเกลือ  
เข้มข้น 1 ถึง 3 มิลลิลิตร ปล่อยให้คลายอย่างน้อย 2 นาที จึงเติมน้ำจำนวนเท่ากันลงไป  
ใช้กระดาษฟิคาปิคบนบีกเกอร์ แล้วตั้งบนเครื่องอังไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที เติม  
น้ำร้อนลงในสารละลาย 20 มิลลิลิตร แล้วกรองทันที สารละลายที่ได้จากการกรอง  
ทำให้มี pH 3.5-4.0 ด้วย 30 % โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วทำให้สารละลายมี-  
ปริมาตร 250 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวดปริมาตร

#### 4.2.2 การเตรียมสารละลายตัวอย่างดินขาว

ซึ่งสารละลายตัวอย่างดินขาวได้นำหนักแน่นอน 2 กรัม ลงในเบ้าปลาที่แห้ง เติม 30 ซี.ซี. โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้เวลาฟุ้งบนเบ้าปลาที่แห้งจนทำให้โซเดียมไฮดรอกไซด์หดรอดละลายหมด เติมกรดเกลือ 1:1 10 มิลลิลิตร และเติมน้ำร้อน 20 มิลลิลิตร แล้วทำให้เป็น สารละลายที่ได้ทำให้มี pH 2.5-3.5 ด้วย 30 ซี.ซี. โซเดียมไฮดรอกไซด์และทำให้สารละลายนี้มีปริมาตร 250 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวดปริมาตร

#### 4.3 การทดสอบหาความแม่นยำ (precision) ของเครื่องมือ

การหาความแม่นยำของเครื่องมือ (วิทยาศาสตร์) อาจทำได้หลายแบบ เครื่องมือที่ใจเป็นเครื่องการเปลี่ยนแปลงความรอน ฉะนั้นจึงต้องใจการเปลี่ยนแปลงความรอนเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการตอบสนองของเครื่องมือ ในที่นี้ใช้ปฏิกิริยากรด-เบสเป็นแนวทางตรวจสอบ ดังนี้

ปีเปตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.03 โมลาร์ มา 20 มิลลิลิตร แล้วทำให้มีปริมาตร 40 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวด polyethylene ซึ่งมี magnetic bar อยู่ จากนั้นนำขวด polyethylene ใส่ลงในฟิล์มถนอมความรอน จุ่มกระเปาะแก้ว (ขนาดปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร) ที่มีสารละลายกรดเกลือ 3 โมลาร์ลงในสารละลาย titrand และจุ่ม thermistor ปรับเครื่องมือต่าง ๆ ให้เรียบรอยจนเกิด thermal equilibrium แล้วฉีดสารละลายกรดเกลือ 3 โมลาร์ลงไปอย่างรวดเร็ว บันทึกผลโดย recorder ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.1

ทำการทดลอง 20 ครั้ง วัด  $\Delta T$  (arbitrary unit) นำไปคำนวณหาค่า  $\Delta T$  เฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังผลการทดลองในข้อ 4.8.1

#### 4.4 การสร้าง calibration curve

##### 4.4.1 การสร้าง calibration curve สำหรับหาปริมาณอคูมิเนียมออกไซด์

เตรียมสารละลายใหม่มีอคูมิเนียม 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 มิลลิกรัมตามลำดับ โดยบีเปต 10 มิลลิลิตรจากแต่ละสารละลายมาตรฐานอคูมิเนียมในข้อ 4.1.1 สารละลายที่ได้นำมาเติมสารละลาย B 10 มิลลิลิตร แล้วทำให้สารละลายมีปริมาตร 40 มิลลิลิตรควยน้ำกลั่นในขวด polyethylene ซึ่งมี magnetic bar อยู่ จากนั้นนำแต่ละขวด polyethylene ใส่ลงในโพล์มถนวนความร้อนกระเปาะแก้ว (ขนาดปริมาตร 3.2 มิลลิลิตร) ที่มีสารละลายโปแตสเซียม-ฟลูออไรด์ลงในสารละลาย titrand และจุ่ม thermistor ปรับเครื่องมือต่าง ๆ ให้เรียบร้อย จนเกิด thermal equilibrium แล้วฉีดสารละลายโปแตสเซียม-ฟลูออไรด์ลงไปอย่างรวดเร็ว บันทึกผลโดย recorder ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.2

นำค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ไปพล็อตกับความเข้มข้นของอคูมิเนียมออกไซด์จะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุด origin ดังกราฟรูปที่ 4.1

##### 4.4.2 การสร้าง calibration curve สำหรับหาปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์

เตรียมสารละลายใหม่มีเหล็ก 10, 20, 30, 40, 50, 60 มิลลิกรัมตามลำดับ โดยบีเปต 10 มิลลิลิตรจากแต่ละสารละลายมาตรฐานเหล็กในข้อ 4.1.2 สารละลายที่ได้นำมาเติมสแตนด์สแตนด์ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 มิลลิลิตรตามลำดับ และเติมสารละลายอินทรีย์เมอร์คิวริกคลอไรด์ 5 มิลลิลิตรในแต่ละสารละลาย แล้วทำให้สารละลายมีปริมาตร 40 มิลลิลิตรควยน้ำกลั่นในขวด polyethylene ซึ่งมี magnetic bar อยู่ จากนั้นนำแต่ละขวด polyethylene ใส่ลงในโพล์มถนวนความร้อน จุ่มกระเปาะแก้ว (ขนาดปริมาตร 4.0 มิลลิลิตร) ที่มีสารละลายอัมโมเนียมเปอร์ซัลเฟตลงในสารละลาย titrand และจุ่ม thermistor ปรับเครื่องมือต่าง ๆ ให้เรียบร้อย จนเกิด thermal equilibrium

แล้ววัดสารละลายอัมโมเนียมเปอร์ซัลเฟตลงไปอย่างรวดเร็ว บันทึกผลโดย recorder ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.3

นำค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ไปพล็อตกับความเข้มข้นของ เปอร์ริกออกไซด์ จะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุด origin ดังกราฟรูปที่ 4.2

#### 4.4.3 การสร้าง calibration curve สำหรับหาปริมาณคลอรีนออกไซด์

เตรียมสารละลายใหม่มีค่าเฉลี่ย 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 มิลลิกรัมตามลำดับ โดยบีบ 10 มิลลิลิตร จากแต่ละสารละลายมาตรฐานคลอรีนในข้อ 4.1.3 สารละลายที่ได้นำมาเติมสารละลาย A 20 มิลลิลิตร แล้วทำให้สารละลายมีปริมาตร 40 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่นในขวด polyethylene ซึ่งมี magnetic bar อยู่ จากนั้นนำแต่ละขวด polyethylene ใส่ลงในโถผสมจนอุณหภูมิประมาณ 30°C (ขนาดปริมาตร 1.4 ลิตร) ที่มีสารละลายโปแตสเซียมออกไซด์ในสารละลาย titrand และจุ่ม thermistor ปรับเครื่องมีดต่าง ๆ ให้เรียบร้อยจนเกิด thermal equilibrium แล้ววัดสารละลายโปแตสเซียมออกไซด์ลงอย่างรวดเร็ว บันทึกผลโดย recorder ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.4

นำค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ไปพล็อตกับความเข้มข้นของ คลอรีนออกไซด์ จะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุด origin ดังกราฟรูปที่ 4.3

#### 4.4.4 การสร้าง calibration curve สำหรับหาปริมาณนิกเกิลไฮดรอกไซด์

เตรียมสารละลายใหม่มีนิกเกิลไฮดรอกไซด์ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 มิลลิกรัมตามลำดับ โดยบีบ 10 มิลลิลิตร จากแต่ละสารละลายมาตรฐานนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในข้อ 4.1.4 สารละลายที่ได้นำมาเติมสารละลายอัมโมเนีย-อัมโมเนียมคลอไรด์กับฟอสเฟอรัส 10 มิลลิลิตร แล้วทำให้สารละลายมีปริมาตร

40 มิลลิลิตร คายน้ำกลั่นในขวด polyethylene ซึ่งมี magnetic bar อยู่ จากนั้นนำแต่ละขวด polyethylene ใส่ลงในโพลีคอนเวกความร้อน จุ่มกระเปาะแก้ว (ขนาดปริมาตร 1.4 มิลลิลิตร) ที่มีสารละลายไกลอิมตัวไดอัมโมเนียมฟอสเฟตลงในสารละลาย titrand และจุ่ม thermistor ปรับเครื่องมือต่าง ๆ ให้เรียบร้อยจนเกิด thermal equilibrium แล้วฉีดสารละลายไกลอิมตัวไดอัมโมเนียมฟอสเฟตลงไปอย่างรวดเร็ว บันทึกผลโดย recorder ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.5

นำค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ไปพล็อตกับความเข้มข้นของมิกนีเซียมออกไซด์ จะได้อกราฟเส้นตรงผ่านจุด origin ดังกราฟรูปที่ 4.4

#### 4.5 การหาปริมาณ อลูมิเนียมออกไซด์, เฟอร์ริกออกไซด์, คัลเซียมออกไซด์ และมิกนีเซียมออกไซด์ ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์และดินขาว

##### 4.5.1 การหาปริมาณอลูมิเนียมออกไซด์

บีเปิด 10 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างปูนซีเมนต์ในข้อ 4.2.1 และ 10 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างดินขาวในข้อ 4.2.2 สารละลายที่ได้นำมาเติมสารละลาย B 10 มิลลิลิตร แล้วทำให้สารละลายมีปริมาตร 40 มิลลิลิตร คายน้ำกลั่นในขวด polyethylene ทำการทดลองเหมือนข้อ 4.4.1  $\Delta T$  ที่วัดได้นำไปเทียบหาปริมาณอลูมิเนียมออกไซด์จากกราฟรูปที่ 4.1

##### 4.5.2 การหาปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์

บีเปิด 30 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างปูนซีเมนต์ในข้อ 4.2.1 และ 30 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างดินขาวในข้อ 4.2.2 สารละลายที่ได้นำมาเติมสแตนนัสคลอไรด์ 3.5 มิลลิลิตรตามลำดับ และเติมสารละลายอิมิตัวเมอร์คิวริกคลอไรด์ 5 มิลลิลิตรในแต่ละสารละลายแล้วทำให้สารละลายมีปริมาตร 40 มิลลิลิตร คายน้ำกลั่นในขวด polyethylene ทำการทดลองเหมือนข้อ 4.4.2  $\Delta T$  ที่วัดได้นำไปเทียบหาปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์จากกราฟรูปที่ 4.2

#### 4.5.3 การหาปริมาณคลอรีนออกไซด์

ปิเปต 20 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างปูนซีเมนต์ในข้อ 4.2.1 และ 20 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างดินขาวในข้อ 4.2.2 สารละลายที่ได้ นำมาเติมสารละลาย A 20 มิลลิลิตรตามลำดับ ในขวด polyethylene ทำการทดลองเหมือนข้อ 4.4.3  $\Delta T$  ที่วัดได้นำไปเทียบหาปริมาณคลอรีนออกไซด์จากกราฟ รูปที่ 4.3

#### 4.5.4 การหาปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์

ปิเปต 30 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างปูนซีเมนต์ในข้อ 4.2.1 และ 30 มิลลิลิตรจากสารละลายตัวอย่างดินขาวในข้อ 4.2.2 สารละลายที่ได้ นำมาเติมสารละลายอิมโมเนีย-อิมโมเนียมคลอไรด์บัฟเฟอร์ 10 มิลลิลิตรตามลำดับ ในขวด polyethylene ทำการทดลองเหมือนข้อ 4.4.4  $\Delta T$  ที่วัดได้นำไปเทียบหาปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์จากกราฟรูปที่ 4.4

#### 4.5.5 การหาปริมาณออกซิเจนออกไซด์, เฟอร์ริกออกไซด์, คลอรีนออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์ โดยวิธีการตกตะกอน ตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เออร์คแลนด์ (1)

## 4.8 ผลการทดลอง

## 4.8.1 ผลการศึกษาความแม่นยำ (Precision) ของเครื่องมือ

ตารางที่ 4.1 แสดงค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ของการหาความแม่นยำของเครื่องมือโดยวิธี Enthalpimetric Titration sensitivity ของ recorder 10 มิลลิวัตต์ chart speed 10 วินาทีต่อรอบ

ทำการทดลองครั้งที่	$\Delta T$ (arbitrary unit)
1	181.0
2	185.0
3	193.0
4	183.0
5	185.0
6	182.0
7	189.0
8	187.0
9	184.0
10	184.0
11	186.0
12	194.0
13	198.0
14	195.0
15	196.0
16	198.0
17	203.0
18	193.0
19	201.0
20	206.0

จากข้อมูลที่ได้คำนวณหาค่า

(1)  $\Delta T$  เฉลี่ย = 191.2

(2) ความแม่นยำมาตรฐาน = 7.4

(3) % standard deviation = 3.9

4.8.2 ผลการสร้าง calibration curve โดยวิธี Enthalpimetric Titration

4.8.2.1 ผลการสร้าง calibration curve ของสารละลาย


มาตรฐานออกซิเนียม ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 4.2

และรูปที่ 4.1

ตารางที่ 4.2 แสดงค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ของสารละลาย

มาตรฐานของออกซิเนียมที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ sensitivity ของ recorder 10 มิลลิโวลต์ chart speed 10 วินาทีต่อรอบ

ปริมาณของสารละลายมาตรฐานออกซิเนียม (มิลลิกรัม)	ปริมาณของสารละลายมาตรฐานออกซิเนียมออกไซด์	$\Delta T$ (arbitrary unit)เฉลี่ย
5.0	9.45	24.0
10.0	18.90	53.5
15.0	28.35	80.5
20.0	37.80	106.5
25.0	47.25	130.5
30.0	56.70	157.0
35.0	66.15	185.0
40.0	75.60	209.0
45.0	85.05	236.0
50.0	94.50	260.5




รูปที่ 4.1 calibration curve ของสารละลายมาตรฐานอนุโมเนียออกไซด์  
 ปริมาณ ของอนุโมเนียออกไซด์ (มิลลิกรัม)

4.8.2.2 ผลการสร้าง calibration curve ของสารละลาย  
มาตรฐานของเหล็กซึ่งขอมูลที่แสดงในตารางที่ 4.3  
และรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.3 แสดงค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ของสารละลาย  
 มาตรฐานเหล็กที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ sensitivity  
 ของ recorder 10 มิลลิวัตต์ chart speed 10  
 วินาทีต่อรอบ

ปริมาณของสาร ละลายมาตรฐานเหล็ก (มิลลิกรัม)	ปริมาณของสาร ละลายมาตรฐานเฟอร์- ริกออกไซด์(มิลลิกรัม)	$\Delta T$ (arbitrary unit)เฉลี่ย
10.0	14.30	14.0
20.0	28.60	32.0
30.0	42.90	55.0
40.0	57.20	71.5
50.0	71.50	89.5
60.0	85.80	101.5



ปริมาณของเฟอร์ริกออกไซด์ (มิลลิกรัม)

รูปที่ 4.2 calibration curve ของสารละลายมาตรฐานเฟอร์ริกออกไซด์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

## 4.8.2.3 ผลการสร้าง calibration curve ของสารละลาย


มาตรฐานคือ เข็มดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 4.4

และรูปที่ 4.3

ตารางที่ 4.4

แสดงค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ของสารละลายมาตรฐาน  
 คัดเลือกที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ sensitivity ของ  
 recorder 10 มิลลิโวลต์ chart speed 10 วินาที  
 ทดสอบ

ปริมาณของสาร ละลายมาตรฐานคัด- เลือก (มิลลิกรัม)	ปริมาณของสาร ละลายมาตรฐานคัด- เลือกออกฤทธิ์(มิลลิกรัม)	$\Delta T$ (arbitrary unit)เฉลี่ย
20.0	28.00	92.0
25.0	35.00	115.0
30.0	42.00	137.0
35.0	49.00	156.5
40.0	56.00	169.0
45.0	63.00	186.5
50.0	70.00	194.0
55.0	77.00	201.0
60.0	84.00	205.0
65.0	91.00	206.0
70.0	98.00	205.0



ปริมาณของคัลเซียมออกไซด์ (มิลลิกรัม)

รูปที่ 4.3 calibration curve ของสารละลายมาตรฐานคัลเซียมออกไซด์


## 4.8.2.4 ผลการร่าง calibration curve ของสารละลาย

มาตรฐานหนักนี้เขียน ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 4.5

และรูปที่ 4.4

ตารางที่ 4.5 แสดงค่า  $\Delta T$  (arbitrary unit) ของสารละลาย  
มาตรฐานหนักนี้เขียนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ sensitivity  
ของ recorder 10 มิลลิโวลต์ chart speed  
10 วินาทีต่อรอบ

ปริมาณของสาร ละลายมาตรฐานหนัก- นี้เขียน(มิลลิกรัม)	ปริมาณของสาร ละลายมาตรฐานหนัก- นี้เขียนออกไซด์(มิลลิกรัม)	$\Delta T$ (arbitrary unit)เฉลี่ย
5.0	8.35	15.0
10.0	16.70	33.0
15.0	25.05	50.5
20.0	33.40	65.5
25.0	41.75	81.5
30.0	50.10	98.5
35.0	58.45	115.5
40.0	66.80	128.5
45.0	75.15	143.5
50.0	83.50	156.5
55.0	91.70	181.0
60.0	100.20	191.5



รูปที่ 4.4

calibration curve ของสารละลายมาตรฐานมัทนึ้เชื่อมออกไซด์

4.8.3 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณอคูมิเนียมออกไซด์, เพอร์ริกออกไซด์  
คัลเซียมออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์  
และดินขาวโดยวิธี Enthalpimetric Titration

4.8.3.1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณอคูมิเนียมออกไซด์ในสาร  
ตัวอย่างปูนซีเมนต์และดินขาว

จากผลการทดลองในข้อ 4.5.1 วัด  $\Delta T$  (arbitrary  
 unit) แล้วหาความสัมพันธ์ของอคูมิเนียมออกไซด์จาก calibra-  
 tion curve ในรูปที่ 4.1 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณอคูมิเนียมออกไซด์ในสารตัวอย่าง  
 ปูนซีเมนต์และดินขาว โดยวิธี Enthalpimetric  
 Titration

สารตัวอย่าง	$\Delta T$ (arbitrary unit) เฉลี่ย	ปริมาณของ อคูมิเนียมออกไซด์ (มิลลิกรัม)
ปูนซีเมนต์	40.0	14.17
ดินขาวลำปาง	74.0	26.46
ดินขาวอุตรดิตถ์	92.0	33.07

ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หาปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์และคินชาว โดยวิธี Gravimetric และ Enthalpimetric Titration

สารตัวอย่าง	% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
	Gravimetric method	Enthalpimetric method
ปูนซีเมนต์	5.09	5.90
คินชาวลำปาง	38.83	41.34
คินชาวอุตรดิตถ์	30.33	33.07

4.8.3.2 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์-คินชาว

จากผลการทดลองในข้อ 4.5.2 วัด  $\Delta T$  (arbitrary unit) แล้วหาความเข้มข้นของเฟอร์ริกออกไซด์จาก calibration curve ในรูปที่ 4.2 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.8 ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์ ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์และคินชาว โดยวิธี Enthalpimetric Titration

สารตัวอย่าง	$\Delta T$ (arbitrary unit)เฉลี่ย	ปริมาณของเฟอร์ริกออกไซด์(มิลลิกรัม)
ปูนซีเมนต์	10.0	7.15
คินชาวลำปาง	-3.0	-
คินชาวอุตรดิตถ์	5.0	3.57

ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หาปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์และดินขาวโดยวิธี Gravimetric และ Enthalpimetric Titration

สารตัวอย่าง	% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
	Gravimetric method	Enthalpimetric method
ปูนซีเมนต์	3.20	2.98
ดินขาวลำปาง	0.23	-
ดินขาวอุตรดิตถ์	1.99	1.49

4.8.3.3 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณคัลเซียมออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์และดินขาว

จากผลการทดลองในข้อ 4.5.3 วัด  $\Delta T$  (arbitrary unit) แล้วหาความเข้มข้นของคัลเซียมออกไซด์จาก calibration curve ในรูปที่ 4.3 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณคัลเซียมออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์และดินขาว โดยวิธี Enthalpimetric Titration

สารตัวอย่าง	$\Delta T$ (arbitrary unit) เฉลี่ย	ปริมาณของคัลเซียมออกไซด์ (มิลลิกรัม)
ปูนซีเมนต์	204.0	84.0
ดินขาวลำปาง	5.0	1.4
ดินขาวอุตรดิตถ์	7.0	2.8

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ใน  
สารตัวอย่างปูนซีเมนต์และหินขาว โดยวิธี Gravimetric  
และ Enthalpimetric Titration

สารตัวอย่าง	% CaO	
	Gravimetric method	Enthalpimetric method
ปูนซีเมนต์	50.83	52.50
หินขาวลำปาง	0.91	0.87
หินขาวอุตรดิตถ์	0.95	1.75

4.8.3.4 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในสารตัวอย่างปูนซีเมนต์  
และหินขาว

จากผลการทดลองในข้อ 4.5.4 วัด  $\Delta T$  (arbitrary unit)  
แล้วหาความเข้มข้นของแคลเซียมออกไซด์จาก calibration curve  
ในรูปที่ 4.4 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในสารตัวอย่างปูน-  
ซีเมนต์และหินขาว โดยวิธี Enthalpimetric Titration

สารตัวอย่าง	$\Delta T$ (arbitrary unit) เฉลี่ย	ปริมาณของแคลเซียม ออกไซด์ (มิลลิกรัม)
ปูนซีเมนต์	15.0	8.35
หินขาวลำปาง	4.0	1.67
หินขาวอุตรดิตถ์	6.0	2.50

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำเชื่อมออกไซด์ในสาร  
 ตัวอย่างปูนซีเมนต์และดินขาว โดยวิธี Gravimetric และ  
 Enthalpimetric titration

สารตัวอย่าง	% MgO	
	Gravimetric method	Enthalpimetric method
ปูนซีเมนต์	3.04	3.47
ดินขาวลำปาง	0.72	0.69
ดินขาวอุตรดิตถ์	0.94	1.04

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Copyright© by Chiang Mai University  
 All rights reserved