

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาวิธีเตรียมผลิตภัณฑ์ของสารกึ่งตัวนำคือ  $\text{CuInSe}_2$  ซึ่งเป็นธาตุในกลุ่ม I-III-VI<sub>2</sub> จัดเป็นสารประกอบ Ternary Compounds โดยใช้วิธีการหลอมแบบบридจ์แมน (Bridgman technique) โดยใช้อุณหภูมิในการหลอมประมาณ 1150 °C จากนั้นค่อย ๆ ลดอุณหภูมิอย่างช้า ๆ

ผลิตภัณฑ์ได้มีลักษณะสีดำ หน้าตาเป็นแผ่นเรียบ เมื่อหุงหลอมด้วยมีบางส่วนแตกออกมา แต่ มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง แต่ยังคงจะมองเห็นร่องรอยของการฟอร์มตัวเป็นผลึกเป็นชั้น ๆ

เมื่อนำผลึกที่ไปบด แล้วนำไปศึกษาโครงสร้างโดยการเอกซ์เรย์ใช้ x-ray diffractometer จะได้ผลึก  $\text{CuInSe}_2$  ซึ่งสังเกตได้จากแพกเกอร์นของผู้ที่เอกสารเรียกว่าได้ มีลักษณะฐานของผู้ที่เป็นรีวิวแหลมชัดเจน

โครงสร้างผลึกเป็นแบบชาลโคไฟไรท์ (Chalcopyrite) มีลักษณะแบบ face-center cubic ซึ่งใน 1 unite cell จะมี 16 อะตอม และค่าคงที่ของผลึก  $a = 5.79 \text{ \AA}$  และค่าคงที่ของผลึก  $c = 11.44 \text{ \AA}$  และค่า  $c/a = 1.975$  จากการทดลอง

และเมื่อนำไปศึกษาโดยวิธีถ่ายภาพตามแบบ Back reflection Laue method จะเห็นจุดเรืองเป็นลักษณะไข่เบอร์โบลาตงตามทฤษฎีการถ่ายภาพผลึกเชิงเดียวด้วย x-ray จากการทำ Stereographic projectiont plane พบว่า ระยะระหว่างรูนามมีค่าใกล้เคียงกับผลของการคำนวณ ได้ค่ารูนามที่เกิดการสะท้อนของ x-ray คือ  $(112)$ ,  $(004)$ ,  $(220)$ ,  $(\bar{3}12)$ ,  $(\bar{1}16)$ ,  $(11\bar{2})$ ,  $(00\bar{4})$ ,  $(\bar{4}20)$  และมีแกนไขนเป็น  $[2\bar{2}0]$

## 5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง

1. ในการเตรียมผลึกโดยใช้วิธีของบริดจ์เมนน์ ใช้เวลานาน โดยเฉพาะช่วงที่กำลังลดอุณหภูมิอย่างช้า ๆ เพื่อให้ผลึกจับตัวกันอย่างสมบูรณ์ ควรจะมีวงจรไฟฟ้าสำรองเพื่อป้อนเตา กรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง
2. เตาแอนเนลที่ใช้ในการปลุกผลิกชนิดนี้ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ แต่ไม่ควรให้เกิน  $1260^{\circ}\text{C}$  เพราะจะทำให้เส้นลวดร้อน แล้วหลอมติดกับท่อเชรามิกส์ที่ใช้
3. การปลุกผลิกแบบนี้ สามารถได้ผลึกของ  $\text{CuInSe}_2$  มีโครงสร้างชั้นโคไฟร์ที่ค่อนข้างจะแน่นอน มีค่า  $c/a = 1.975$

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการเตรียมผลึกโดยวิธีของบริดจ์เมนน์ จะใช้สารในการทดลองค่อนข้างมากและใช้เวลานาน

ดังนั้น คิดว่าอาจจะมีวิธีเตรียมที่ง่ายดีกว่า อย่างเช่น เตรียมผลิกบนแผ่นอลูมิเนียมโดยใช้วิธีการระเหยจากหลาชุด และควบคุมการระเหยด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น