

บทที่ ๕ สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 สามารถเตรียมเลดติตาเนต (PbTiO₃) ได้จากเลดออกไซด์ (PbO) กับติตาเนียมออกไซด์ (TiO₂) ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยการให้ความร้อน 1170 องศาเซลเซียล โดยความดันในการขึ้นรูป และเวลาที่เผาแซ่ มีผลต่อเลดติตาเนตที่เตรียมได้น้อยมาก

5.1.2 เลดติตาเนตที่เตรียมได้มีค่าคงที่ไดอิเลคทริกอยู่ในระดับ 10^{-3} ในช่วง อุณหภูมิ 40-500 องศาเซลเซียล ที่ความถี่ 303 เฮิร์تز

5.1.3 ค่าคงที่ไดอิเลคทริกจะมีค่าเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียล เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 500 องศาเซลเซียล ค่าคงที่ไดอิเลคทริกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคืออุณหภูมิคุ้มครองเลดติตาเนตที่เตรียมได้จะสูงกว่า 500 องศาเซลเซียล หาก้าโดยการลากเส้นสัมผัสเส้นที่ความชื้นสูง ๆ ตัดแกนอุณหภูมิ

5.1.4 ไม่สามารถหาค่าคงที่ไดอิเลคทริกที่จุดสูงสุด ได้ เพราะที่อุณหภูมิตั้งแต่ 400 องศาเซลเซียลขึ้นไป ความต้านทานของสารตัวอย่าง ต่ำมาก และต้านทานสูงกว่า 670 องศาเซลเซียล ภาวะเงินที่ใช้ทำ Contact จะหลอมหลุดไปได้

5.1.5 การเตรียมสารโดยเปลี่ยนอัตราส่วน PbO กับ TiO₂ หลังจากอัตราส่วน 7 : 10 ทำให้สารที่เตรียมได้มีสมบัติทางไฟฟ้าต่างจากเลดติตาเนตที่เตรียมได้ ตั้งข้อ 5.1.1

5.1.6 ค่าคงที่ไดอิเลคทริกที่ความถี่ต่ำ (10^2 - 10^3 เฮิร์ตซ์) มีแนวโน้มคงที่ และจะมีค่าลดลงเล็กน้อยที่ความถี่สูง ๆ (10^5 เฮิร์ตซ์)

5.1.7 เวลาในการเผาแซ่ 1.5 และ 2 ชั่วโมง จะให้ค่าคงที่ไดอิเลคทริกสูงกว่าเวลาเผาแซ่ 1, 2.5 ชั่วโมง

5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง

5.2.1 ในการวัดค่าความจุไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง ($40-670^{\circ}\text{C}$) ทำโดยการนำสารตัวอย่างใส่ในเตาเผาไฟฟ้า และใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ควบคุมความต่างศักย์ที่ปลายชุดลวดในเตา ไม่สามารถควบคุมให้ลวดมีอุณหภูมิคงที่ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ได้ โดยเมื่อปรับตัวควบคุมค่าหนึ่งอุณหภูมิที่เตาจะเพิ่มขึ้น-ลดลงในช่วง 20-30 องศาเซลเซียส ทำให้ค่าความจุที่วัดได้จะเปลี่ยนจากไม่ใช้ค่าความจุที่อุณหภูมินั้นจริง ๆ แต่เป็นค่าใกล้เคียง ซึ่งประมาณว่าเป็นค่าที่อุณหภูมนั้น ๆ

5.2.2 วงจรการขยายประจุ ที่ใช้วัดค่าคงที่ไดอิเลคทริกที่ความถี่ต่าง ๆ เมื่อนำไปใช้วัดค่าความจุมาตรฐาน จะได้ผลตังตรางที่ พ.45 – พ.48 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมาก สาเหตุที่วัดค่าไม่เท่ากับค่าจริง เพราะเกิดความคลาดเคลื่อนจากการอ่านตำแหน่ง 0.37 V_o ตัดกับเส้นกราฟ และเส้นกราฟใน Oscilloscope แม้จะปรับให้คุณภาพดี แต่ขนาดของเส้นยังใหญ่ เมื่ออ่านตำแหน่งได้ ต้องนำไปคูณกับสเกลที่ตั้งไว้ เช่น 50, 20 และ 10 ตั้งนี้หากอ่านค่าจาก Oscilloscope คลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย จะทำให้ค่าที่คำนวณได้ผิดพลาดไปด้วย

5.2.3 จากการทดลองพบว่า เลอดติตาเนตที่เตรียมได้มีค่าคงที่ไดอิเลคทริกค่อนข้างสูง (1900) และมีอุตคุรีสูงเกินกว่า 500°C แต่เลอดติตาเนตที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาทำ เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ได้ เพราะเลอดติตาเนตไม่ใช้สารไดอิเลคทริกที่ดี เมื่ออุณหภูมิสูง ความต้านทานจะลดลงมาก (จาก $80 \text{ M}\Omega$ ลดลงกว่า $1 \text{ M}\Omega$) แต่เนื่องจากเลอดติตาเนตมีค่าคงที่ไดอิเลคทริกสูง และอุตคุรีสูง จึงนิยมนำเลอดติตาเนตไปสมกับสารอื่น เช่น Lead Zirconate-Lead Titanate, Barium-Lead Titanates, $\text{PbIn}_{1/2}\text{Nb}_{1/2}\text{O}_3$ และ PbTiO_3 ฯลฯ สารใหม่ที่ได้จะมีค่าคงที่ไดอิเลคทริก และอุณหภูมิอุตคุรีสูงกว่าเดิม

5.2.4 เนื่องจากเลอดติตาเนตเป็นผลึกแบบเฟอร์อิเลคทริกชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงสมบัติ Piezoelectric^(*) ด้วย ตั้งนี้จึงมีการทดสอบเลอดติตาเนตกับสารอื่น เพื่อศึกษาสมบัติ Piezoelectric^(**) การเตรียมเลอดติตาเนตให้มีเปอร์เซนต์ความบริสุทธิ์สูง ๆ จึงมีความสำคัญมาก

5.2.5 เนื่องจากค่าความจุไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสูง มีค่าแตกต่างกันมาก จึงต้องมีการปรับสเกลของเครื่องมือให้เหมาะสม ซึ่งในแต่ละย่านของเครื่องมือมีความละเอียดในการวัดค่าไม่เท่ากัน เช่น ย่าน 2 นาโนฟาร์ด วัดได้ละเอียด 1 ฟิโคฟาร์ด, ย่าน 200 นาโนฟาร์ด วัดละเอียดได้ 100 ฟิโคฟาร์ด และย่าน 20 ไมโครฟาร์ด วัดละเอียดได้ 10 นาโน-

ฝ่ายดีดีว่า เมื่อมีการปรับสเกล จะทำให้ค่าความจุที่ตั้งได้คลาดเคลื่อนไป ซึ่งจะส่งผล
ถึงค่าคงที่ไดอิเลคทริกด้วย

อนึ่ง ในการวัดค่าความต่างด้วยและกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านสารตัวอย่างที่อุณหภูมิ
ต่าง ๆ นั้น ก็ต้องมีการปรับสเกลด้วย

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 การทดลองวัดค่าความจุที่อุณหภูมิต่าง ๆ ควรนิพัทธ์ควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ค่า
หนึ่ง ๆ ได้ หรือมีค่าสูง-ต่ำกว่าอุณหภูมนี้ไม่มากนัก จะทำให้ได้ค่าความจุที่อุณหภูมนี้ ๆ ถูกต้อง⁴
ยิ่งขึ้น

5.3.2 การทดลองที่เกี่ยวสารทั้งทั่ว ความมีการรั่ว喪เสียเป็นพิเศษ เนรายสารทั้งทั่ว
เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะตกค้างและสะสมไว้ในร่างกาย การบด-ร่อน จะมีการผุ้งกระจายของ
สาร ตลอดทั้งการเผาที่จะมีการระเหยของทั้งทั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก

5.3.3 ถ้าครองเชรามิกส์ที่ใช้ครองสารจะดีเพา มีผลต่อผลติดตามแต่ที่เตรียม⁵
ได้ ตั้งนี้ไม่มีควรใช้ถ้วยครองปะปนกับถ้วยครองสารอื่น อนึ่งสารที่เคลือบถ้วยเชรามิกส์มี
ผลต่อความบริสุทธิ์ของสารที่เตรียมได้ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ platinum crucible