

บทที่ 1

บทนำ

ผลึกคอปเปอร์อินเดียมไดรซีไลนด์ (CuInSe_2) เป็นสารประกอบ ซึ่งประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด (Ternary compound) ในกลุ่ม I, II และ VI ของตารางธาตุ (Periodic table) เขียนสูตรทางเคมีทั่วไปได้คือ I-II-VI_2 เป็นผลึกที่มีโครงสร้างแบบชาลโคไพไรต์ (Chalcopyrite) มีลักษณะแถบพลังงานเป็นแบบตรง (direct band gap)⁽¹⁾ ผลึก CuInSe_2 ปัจจุบันกำลังเป็นงานวิจัยที่กระทำกันอย่างกว้างขวาง เป็นที่เชื่อกันว่า จะเป็นผลึกที่ใช้ทำเซลล์สุริยะ (Solar cell) ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง กับการใช้ผลึกซิลิคอน (Si)⁽²⁾ ซึ่งใช้กันมาก่อน นอกจากการนำมาใช้ทำเป็นเซลล์สุริยะแล้ว ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องตรวจจับแสง (Optical detector) และทำเป็นไดโอดเปล่งแสง (Light emitting diodes)⁽³⁾ ได้

การเตรียมผลึกชนิดนี้มีการทำทั้งแบบเป็นแท่ง (Bulk) และแบบเป็นแผ่นฟิล์ม (Film)

การเตรียมแบบแท่งเป็นการเตรียมตามวิธีของบริดจ์แมน (Bridgeman method) ทำได้โดยการแอนนิลสารในหลอดแก้วที่อุณหภูมิสูง การเป็นผลึกจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้แอนนิล และเวลาการเย็นตัวของสารเป็นหลักสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลึกที่เตรียมโดยวิธีนี้ อาจจะมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบซิงค์เบลนด์ (Zinc Blend) หรือแบบสฟาเลอไรต์ (Sphalerite) หรือหลาย ๆ แบบปะปนกันอยู่ สมบัติการเป็นสารกึ่งตัวนำอาจเป็นได้ทั้งชนิดเอ็น หรือชนิดพี หรืออาจเป็นไปได้ทั้งสองชนิดในผลึกก้อนเดียวกัน วิธีการเตรียมแบบแท่งดังกล่าว ได้มีการเตรียมโดยคณะวิจัยสารกึ่งตัวนำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิธีการนี้มีข้อเสีย คือ การลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากสารที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์สูง ราคาแพง หลอดแก้วควอตซ์ที่ใช้เตรียมสารต้องทนอุณหภูมิได้สูง และมีราคาแพงเช่นกัน อีกประการหนึ่งการเตรียมผลึกแต่ละครั้ง ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมนานติดต่อกัน การทดลองมักหยุดชะงัก เนื่องจากไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยดับบ่อย⁽⁴⁾

การเตรียมผลึก CuInSe_2 ที่เป็นแบบแผ่นฟิล์ม เป็นวิธีการหนึ่ง ที่นิยมทำกันมากในงานวิจัย เพราะสามารถนำไปทำในขั้นตอนอุตสาหกรรม และมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีแรก อีกทั้ง

สามารถลดต้นทุนการผลิต ทำการเตรียมได้ครั้งละมากๆ และใช้เวลาไม่นาน ในการเตรียมฟิล์มบางนั้น กระทำได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การเตรียมโดยวิธีการสเปรย์ (Spray pyrolysis) โดยสเปรย์ลงบนแผ่นรองรับอุณหภูมิสูง^(๕) การเตรียมโดยวิธีการระเหยสารเป็นไออย่างรวดเร็ว^(๖,๗) (Flash evaporation) การเตรียมโดยการระเหยสารด้วยความร้อน^(๘,๙) (Thermal evaporation) ซึ่งมีวิธีในการเตรียมแยกย่อยไปอีก เช่น การเตรียมโดยระเหยสารจากจุดเดียว (Single source evaporation)^(๑๐,๑๑) การเตรียมโดยการระเหยสารจาก 2 จุด (Double sources evaporation)^(๑๒) การเตรียมโดยการระเหยสารจาก 3 จุด (Triple sources evaporation)^(๑๓) โดยเฉพาะวิธีการสุดท้ายนี้ เหมาะสมที่จะใช้สำหรับการเตรียมฟิล์ม CuInSe_2 มาก เพราะหากแต่ละจุดมีการควบคุมอัตราการระเหยตามที่ต้องการแล้ว สามารถที่จะกำหนดปริมาณของสารแต่ละชนิดที่ขึ้นไปเกาะบนแผ่นรองรับ (Substrate) ได้

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการพัฒนาระบบสุญญากาศ ที่มีอยู่แล้วสำหรับระเหยสารจากเดิม 1 จุด และควบคุมการระเหยด้วยมือ ให้เป็น 3 จุด พร้อมกับ ควบคุมความหนาและอัตราการระเหยของสารแต่ละจุด โดยอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ มีหลักการอย่างง่ายดังนี้คือ แต่ละจุด ใช้คริสตอล (X-tal) เป็นมอนิเตอร์ (Monitor) โดยสารที่ระเหยขึ้นไปจับคริสตอล จะทำให้ความถี่ของคริสตอลเปลี่ยนไป ผลจากการเปลี่ยนความถี่ถูกส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ทราบความหนา และในการควบคุมอัตราการระเหยของสาร คอมพิวเตอร์จะประมวลผลจากความถี่ ถ้าอัตราการเปลี่ยนความถี่ไม่ตรงตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปควบคุมกำลังไฟฟ้า ที่จ่ายให้แก่โบ๊ต (Boat) ที่ใช้ระเหยสาร เพื่อให้ได้อัตราการเปลี่ยนความถี่ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการระเหยสาร 3 จุด โดยคอมพิวเตอร์นี้ ได้ทำการทดสอบการทำงานและทำการวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ อาทิ เช่น ความไวของคริสตอล การเปรียบเทียบผลการระเหยสารภายใต้การควบคุมและการระเหยอย่างอิสระ การทดสอบสมมติฐานแหล่งกำเนิดของการระเหยสาร ทำให้มีความเชื่อมั่นในระบบที่สร้างขึ้น จึงได้เริ่มทำการเตรียมแผ่นฟิล์มบาง CuInSe_2 ในเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อนำแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ผลทางฟิสิกส์ต่อไป

การวิเคราะห์ผลโครงสร้างผลึกได้ใช้วิธีการทางรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer) แผ่นฟิล์มที่เตรียมควรมีความหนามากกว่า 2000 Å จึงหาโครงสร้างได้ผลดีแผ่น

ฟิล์มที่ไม่ได้แอนโนล ย่อมมีโครงสร้างหลายรูปแบบปะปนกันอยู่ อาทิ อาจเป็นแบบซิงค์เบลน (Zinc Blend) หรือแบบสฟาเลอไรท์ (Sphalerite) แต่เมื่อแผ่นฟิล์มผ่านการแอนโนลแล้ว อาจเปลี่ยนรูปเป็นโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ค่อนข้างสมบูรณ์

การศึกษาคูสมบัติทางไฟฟ้า สามารถทำให้ทราบ ค่าของแถบช่องว่างพลังงาน (Energy gap) ทราบชนิดของสารกึ่งตัวนำ และทราบสภาพนำไฟฟ้า ทั้งนี้ผลที่ได้จากงานวิจัย สามารถนำไปเตรียมผลึก CuInSe_2 เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านเซลล์สุริยะต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved