



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

แผนก ก  
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย



**รูป ก.1** ผลิตภัณฑ์ชุปเคลือบทองแดงกลุ่มที่ 1 สูตร 4 ซึ่งใช้เวลาในการบดเคลือบ  
 ต่างกันที่ 1220 °C, RF

1. บดเคลือบ 3 ชั่วโมง
2. บดเคลือบ 4 ชั่วโมง
3. บดเคลือบ 5 ชั่วโมง
4. บดเคลือบ 7 ชั่วโมง
5. บดเคลือบ 8 ชั่วโมง



รูป ก.2 ผลิตภัณฑ์ชุบเคลือบทองแดงกลุ่มที่ 1 สูตร 4 บดเคลือบ 5 ชั่วโมง วางในสภาวะต่างกันในที่ 1220 °C, RF

1. วางในแซกการ
2. วางนอกแซกการ
3. วางในแซกการ ปิดฝาปิดชิดและมีรูด้านข้าง
4. วางในแซกการซึ่งปิดฝาปิดชิด



**รูป ก.3** ผลิตภัณฑ์ชุบเคลือบทองแดงกลุ่มที่ 1 สูตร 4 ในสภาพบรรยากาศรีดักชันต่างกัน ที่ 1220 °C

1. Strong reduction
2. Medium reduction
3. Slight reduction



**รูป ก.4** ผลิตภัณฑ์ชุบเคลือบทองแดงกลุ่มที่ 1 สูตร 4 ที่ 1220 °C, RF




รูป ก.5 ผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบของทองแดงกลุ่มที่ 1 สูตร 4 ที่ 1220 °C, RF  
 1. ใช้ไนเตรสเฟลสปาร์      2. ใช้โซดาเฟลสปาร์




รูป ก.6 ผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบทองแดงกลุ่มที่ 1 สูตร 4 ที่ 1220 °C, RF  
 ซึ่งทำการเผาซ้ำ 2 ครั้ง

ผนวก ๑




รูป ๑.๑ เครื่องมือออร์ซัท




รูป ๑.๒ การติดตั้งเครื่องมือออร์ซัทเข้ากับเตาเผา

หมวด ค  
 ตารางอุณหภูมิ (๑)  
 (Segger Cones)

No. S.K.	temp. C	No. S.K.	temp. C
022	600	8	1250
021	650	9	1280
020	670	10	1300
019	690	11	1320
018	710	12	1350
017	730	13	1380
016	750	14	1410
015 A	790	15	1435
014 a	815	16	1460
013 a	835	17	1480
012 a	855	18	1500
011 a	880	19	1520
010 a	900	20	1530
09 a	920	26	1580
08 a	940	27	1610
07 a	960	28	1630
06 a	980	29	1650
05 a	1000	30	1670
04 a	1020	31	1690
03 a	1040	32	1710
02 a	1060	33	1730
01 a	1080	34	1750
1 a	1100	35	1770
2 a	1120	36	1790
3 a	1140	37	1825
4 a	1160	38	1850
5 a	1180	39	1880
6 a	1200	40	1920
7 a	1230	41	1960



รูป ๑.1 X-ray spectrum ของดินแกเลสิน (บริษัทอิงลิช ไชนา เคลย์)



รูป ๑.2 X-ray spectrum ของควอตซ์ แอนด์ มีเนอรัล จํากัด


K = Kaolin Q = Quartz

F = Feldspar F<sub>Na</sub> = Sodium Feldspar


F<sub>K</sub> = Sodium Feldspar

ผนวก ๑





รูป ๑.๓ X-ray spectrum ของเฟลสปาร์ (บริษัท เกลย์ แอนด์ มิเนอรัล จำกัด)



รูป ๑.๔ X-ray spectrum ของฟอสเฟตเฟลสปาร์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

## พจนานุกรม

Table of ceramics raw material (2)

## Common Ceramic Raw Materials

Material	Raw Formula	Compound Molecular Weight	Equivalent Weight	Fired Formula
aluminum hydroxide	$Al_2(OH)_6$	156	156	$Al_2O_3$
antimony oxide	$Sb_2O_3$	292	292	$Sb_2O_3$
barium carbonate	$BaCO_3$	197	197	$BaO$
bone ash (calcium phosphate)	$Ca_3(PO_4)_2$	310	103	$CaO$
boric acid	$B_2O_3 \cdot 3 H_2O$	124	124	$B_2O_3$
borax	$Na_2O \cdot 2 B_2O_3 \cdot 10 H_2O$	382	382	$Na_2O \cdot 2 B_2O_3$
calcium borate (colemanite, gerstley borate)	$2 CaO \cdot 3 B_2O_3 \cdot 5 H_2O$	412	206	$2 CaO \cdot 3 B_2O_3$
calcium carbonate (whiting)	$CaCO_3$	100	100	$CaO$
chromic oxide	$Cr_2O_3$	152	152	$Cr_2O_3$
cobalt carbonate	$CoCO_3$	119	119	$CoO$
cobalt oxide, black	$Co_3O_4$	241	80	$CoO$
copper carbonate	$CuCO_3$	124	124	$CuO$
copper oxide, green (cupric)	$CuO$	80	80	$CuO$
copper oxide, red (cuprous)	$Cu_2O$	143	80	$CuO$
Cornwall stone <sup>a</sup>	$(1 RO \cdot 1.16 Al_2O_3 \cdot 8.95 SiO_2)$	652	652	same
cryolite	$Na_3 \cdot AlF_6$	210	420	$3 Na_2O \cdot Al_2O_3$
dolomite	$CaCO_3 \cdot MgCO_3$	184	184	$CaO \cdot MgO$
feldspar, potash	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6 SiO_2$	557	557	same
feldspar, soda	$Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6 SiO_2$	524	524	same
kaolin (china clay)	$Al_2O_3 \cdot 2 SiO_2 \cdot 2 H_2O$	258	258	$Al_2O_3 \cdot 2 SiO_2$
kaolin (calcined)	$Al_2O_3 \cdot 2 SiO_2$	222	222	$Al_2O_3 \cdot 2 SiO_2$
iron chromate	$FeCrO_4$	172	172	$FeCrO_4$
iron, oxide, red (ferric)	$Fe_2O_3$	160	160	$Fe_2O_3$
iron oxide, black (ferrous)	$FeO$	72	72	$FeO$
flint (quartz, silica)	$SiO_2$	60	60	$SiO_2$
fluorspar (calcium fluoride)	$CaF_2$	78	78	$CaO$
lead carbonate (white lead)	$2 PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$	775	258	$PbO$
lead monosilicate	$3 PbO \cdot 2 SiO_2$	789	258	same
lead oxide (litharge)	$PbO$	223	223	$PbO$
lead oxide, red	$Pb_3O_4$	685	228	$PbO$

## Common Ceramic Raw Materials—continued

Material	Raw Formula	Compound Molecular Weight	Equivalent Weight	Fired Formula
lepidolite	$\text{LiF} \cdot \text{KF} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3 \text{SiO}_2$	356	356	same
lithium carbonate	$\text{Li}_2\text{CO}_3$	74	74	$\text{Li}_2\text{O}$
magnesium carbonate	$\text{MgCO}_3$	84	84	$\text{MgO}$
manganese carbonate	$\text{MnCO}_3$	115	115	$\text{MnO}$
manganese dioxide (black)	$\text{MnO}_2$	87	87	$\text{MnO}$
manganese oxide (greenish)	$\text{MnO}$	71	71	$\text{MnO}$
nepheline syenite <sup>b</sup>	$1 \text{RO} \cdot 1.04 \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4.53 \text{SiO}_2$	447	447	same
nickel oxide, green	$\text{NiO}$	75	75	$\text{NiO}$
nickel oxide, black	$\text{Ni}_2\text{O}_3$	166	83	$\text{NiO}$
petalite	$\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8 \text{SiO}_2$	197	197	same
plastic vitrox <sup>c</sup>	$1 \text{RO} \cdot 1.69 \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 14.64 \text{SiO}_2$	1139	1139	same
potassium carbonate (pearl ash)	$\text{K}_2\text{CO}_3$	138	138	$\text{K}_2\text{O}$
pyrophyllite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4 \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	360	360	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4 \text{SiO}_2$
sodium bicarbonate	$\text{NaHCO}_3$	84	168	$\text{Na}_2\text{O}$
sodium carbonate (soda ash)	$\text{Na}_2\text{CO}_3$	106	106	$\text{Na}_2\text{O}$
spodumene	$\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4 \text{SiO}_2$	372	372	same
talc (sialite)	$3 \text{MgO} \cdot 4 \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	379	126	$3 \text{MgO} \cdot 4 \text{SiO}_2$
tin oxide (stannic oxide)	$\text{SnO}_2$	151	151	$\text{SnO}_2$
titanium dioxide (rutile impure $\text{TiO}_2$ )	$\text{TiO}_2$	80	80	$\text{TiO}_2$
wollastonite	$\text{Ca} \cdot \text{SiO}_3$	116	116	same
zinc oxide	$\text{ZnO}$	81	81	$\text{ZnO}$
zirconium oxide	$\text{ZrO}_2$	123	123	$\text{ZrO}_2$

*formula for Cornwall stone	$\text{K}_2\text{O}$	0.4453	$\text{Al}_2\text{O}_3$	1.0847	$\text{SiO}_2$	7.796
	$\text{Na}_2\text{O}$	0.2427	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0.0065		
	$\text{CaO}$	0.1873				
	$\text{MgO}$	0.0821				
	$\text{CaF}_2$	0.0421			Mol. weight 652	

<sup>b</sup> formula for nepheline syenite	$\text{Na}_2\text{O}$	0.713	$\text{Al}_2\text{O}_3$	1.04	$\text{SiO}_2$	4.53
	$\text{K}_2\text{O}$	0.220				
	$\text{CaO}$	0.056			Mol. weight 447	
	$\text{MgO}$	0.011				


<sup>c</sup> formula for plastic vitrox	$\text{CaO}$	0.045	$\text{Al}_2\text{O}_3$	1.693	$\text{SiO}_2$	14.634
	$\text{MgO}$	0.058	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0.005		
	$\text{Na}_2\text{O}$	0.054				
	$\text{K}_2\text{O}$	0.842			Mol. weight 1139.40	

All rights reserved

### การคำนวณหาส่วนผสมของน้ำเคลือบ

#### (1) การคำนวณจากสูตรเซเกอร์

เพื่อหาส่วนผสมของเคลือบ โดยถือว่าวัตถุดิบบริสุทธิ์จากสูตรเซเกอร์



กำหนดมวลโมเลกุล ของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมเคลือบ

ชื่อสาร	มวล โมล เลขกุล	สูตร โมเลกุล
เฟลสปาร์	556.8	$KNaO \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$
ดินเกลิน	258.2	$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$
ควอตซ์	60.1	$SiO_2$
แคลเซียมคาร์บอเนต	100.0	$CaCO_3$
แบเรียมคาร์บอเนต	197.0	$BaCO_3$
ซิงค์ออกไซด์	81.4	$ZnO$

0.15 โมลของเฟลสปาร์  $KNaO$  0.15 โมล,  $Al_2O_3$  0.15 โมล และ  $SiO_2$   $0.15 \times 6$  โมล

0.55 โมลของ  $Al_2O_3$  ได้จากเฟลสปาร์ 0.15 โมล ดังนั้นที่เหลือได้จาก ดินเกลินอีก  $= 0.25 - 0.15 = 0.10$  โมล

$$2.50 \text{ โมลของ } \text{SiO}_2 \text{ ได้จากเฟลสปาร์} = 0.15 \times 6 = 0.90 \text{ โมล}$$

$$\text{ได้จากดินเกาลินอีก} = 0.10 \times 2 = 0.20 \text{ โมล}$$

$$\text{ดังนั้นที่เหลือได้จากควอตซ์} = 4.0 - 2.4 - 0.3 = 1.40 \text{ โมล}$$

$$0.55 \text{ โมลของ } \text{CaO} \text{ ได้จากการสลายตัวของ } \text{CaCO}_3$$

$$\text{ดังนั้นใช้แคลเซียมคาร์บอเนต} = 0.55 \text{ โมล}$$

$$0.20 \text{ โมลของ } \text{BaO} \text{ ได้จากการสลายตัวของ } \text{BaCO}_3$$

$$\text{ดังนั้นจึงใช้แบเรียมคาร์บอเนต} = 0.25 \text{ โมล}$$

$$0.10 \text{ โมลของ } \text{ZnO} \text{ ได้จาก } \text{ZnO}$$

$$\text{ดังนั้นจึงใช้ซิงค์ออกไซด์} = 0.25 \text{ โมล}$$

เปลี่ยนจำนวนโมลของวัตถุดิบแต่ละตัวให้น้ำหนักเป็นกรัม โดยเอาจำนวนโมลคูณกับมวลโมเลกุล ดังนี้

เฟลสปาร์	=	0.15 x 556.8	=	83.52	กรัม
ดินเกาลิน	=	0.10 x 258.2	=	25.82	กรัม
ควอตซ์	=	1.40 x 60.1	=	84.14	กรัม
$\text{CaCO}_3$	=	0.55 x 100.1	=	35.06	กรัม
$\text{BaCO}_3$	=	0.20 x 197.4	=	39.48	กรัม
$\text{ZnO}$	=	0.10 x 81.4	=	8.14	กรัม

ซึ่งวัตถุดิบแต่ละตัวจะคิดเป็นอัตราส่วนผสมในเคลือบ 100 กรัม ได้ดังนี้

$$\text{เฟลสปาร์ (ไฟแตล)} = 28.20 \%$$

$$\text{ดินเกาลิน (E.C.C)} = 8.71 \%$$

$$\text{ควอตซ์ (เคลย์มิน)} = 28.41 \%$$

$$\text{CaCO}_3 = 18.60 \%$$

$$\text{BaCO}_3 = 13.33 \%$$

$$\text{ZnO} = 2.75 \%$$

ปริมาณของ add out percent คือ

$$\text{CuCO}_3 = 1.5 \%$$

$$\text{SnO}_2 = 3.0 \%$$

$$\text{Bone ash} = 2.0 \%$$

(2) การคำนวณจากสูตรน้ำเคลือบที่ทราบส่วนผสม

เพื่อคำนวณสูตรเซเกอร์  
จากสูตรน้ำเคลือบซึ่งมีส่วนผสมโดยน้ำหนักเป็น

เฟลสปาร์	26.5	ส่วน
ดินเกาลิน	8.2	ส่วน
ควอทซ์	26.7	ส่วน
CaCO <sub>3</sub>	17.5	ส่วน
BaCO <sub>3</sub>	12.5	ส่วน
ZnO	2.6	ส่วน
และเติม	CuCO <sub>3</sub> 1.5 % ,	SnO <sub>2</sub> 3.0 % , Bone ash 2.0 %

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้

เฟลสปาร์	=	28.19 %
ดินเกาลิน	=	8.72 %
ควอทซ์	=	28.40 %
CaCO <sub>3</sub>	=	18.62 %
BaCO <sub>3</sub>	=	13.30 %
ZnO	=	2.77 %


คิดจำนวนโมลโดยเอามวลโมเลกุลไปหารน้ำหนักเป็นกรัมของวัตถุดิบแต่ละตัวใน  
เคลือบ 100 กรัม ได้ดังนี้

เฟลสปาร์ 28.19 %	จะมี KNaO =	28.19 / 556.8	=	0.051 โมล
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> =	28.19 / 556.8	=	0.051 โมล
	SiO <sub>2</sub> =	28.19 x 6 / 556.8	=	0.051 โมล
ดินเกาลิน 8.72 %	จะมี Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> =	8.72 / 258.2	=	0.033 โมล
	SiO <sub>2</sub> =	8.72 x 2 / 258.2	=	0.067 โมล
ควอทซ์ 28.40 %	จะมี SiO <sub>2</sub> =	28.40 / 60.1	=	0.472 โมล
CaCO <sub>3</sub> 18.62 %	จะมี CaO =	18.62 / 100.1	=	0.186 โมล
BaCO <sub>3</sub> 13.30 %	จะมี BaO =	13.30 / 197.4	=	0.067 โมล
ZnO 2.77 %	จะมี ZnO =	2.77 / 81.4	=	0.034 โมล

รวมจำนวนโมลของน้ำเคือบหลัก คือ  $\text{KNaO}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{BaO}$  และ  $\text{ZnO}$  ได้ 0.338 โมล แล้วทำผลรวมจำนวนโมลของน้ำเคือบหลักให้เป็น 1.00 โมล จะได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{KNaO} &= 0.051 / 0.338 = 0.15 \text{ โมล} \\ \text{CaO} &= 0.186 / 0.338 = 0.55 \text{ โมล} \\ \text{BaO} &= 0.067 / 0.338 = 0.20 \text{ โมล} \\ \text{ZnO} &= 0.034 / 0.338 = 0.10 \text{ โมล} \\ \text{Al}_2\text{O}_3 &= 0.084 / 0.338 = 0.25 \text{ โมล} \\ \text{SiO}_2 &= 0.842 / 0.338 = 2.50 \text{ โมล} \end{aligned}$$

ซึ่งเขียนเป็นสูตรเซเกอร์ ได้ดังนี้



## ประวัติการศึกษา

ชื่อ นางสาวอนุช กล้วยช่วย

วัน เดือน ปีเกิด 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2503

วุฒิการศึกษา

วุฒิ	ชื่อสถาบัน	ปีการศึกษาที่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)	โรงเรียนสภาราชนิ จ.ตรัง	2520
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี	2524

ตำแหน่งและสถานที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนกัยตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง ช่วยราชการ  
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  
ปี 2528 ถึงปัจจุบัน