

## วิจารณ์และสรุปผลการวิเคราะห์

งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกส์โบราณภาคเหนือ จากเตาเวียงกาหลงและเตาล้านกำแพง จำนวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่ ชนิดเคลือบไม่เขียนลาย,  $KK_8$ ,  $KC_2$ ,  $KC_1$ ,  $C_2$ ,  $C_7$  และชนิดเคลือบเขียนลาย สารประกอบที่วิเคราะห์ได้แก่  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $TiO_2$ ,  $CaO$ ,  $MgO$ ,  $Na_2O$  และ  $K_2O$  นอกจากนั้นยังได้ทำ thin section เฉพาะชิ้นส่วน  $KK_8$ ,  $KC_2$ ,  $KC_1$ ,  $C_1$ ,  $C_2$ , ชนิดเคลือบเขียนลาย และเซรามิกส์ปัจจุบันเพื่อศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กจากกล้องจุลทรรศน์แบบ polarizing อีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดได้รายงานไว้ข้างต้นแล้ว จากนั้นจะได้วิจารณ์และสรุปผลการศึกษาเป็นลำดับขั้นต่อไป

### 4.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

#### การเตรียมเนื้อดินปั้น

ใช้วิธีการเจียรเคลือบออกด้วยเครื่องเจียรหิน เมื่อเคลือบออกหมดแล้วนำไปล้างน้ำเพื่อกำจัดเศษซิลิกอนคาร์ไบด์ซึ่งอาจติดมาจากแผ่นเจียร จากนั้นอบให้แห้งนำไปบดด้วยเครื่อง Disc grinder siebtechnik ดังนั้น นับว่าเป็นการเตรียมเนื้อดินปั้นที่สมบูรณ์เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

#### การเตรียมเคลือบ

วิธีการแยกเคลือบจากเนื้อดินปั้นตามเอกสาร (8-10) ทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. การเจียรออกด้วยหินเจียร ซึ่งสามารถแยกเคลือบได้อย่างดี แต่มีข้อเสียอย่างมากคือ เศษของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ใช้ทำแผ่นเจียรจะหลุดออกมาผสมกับเคลือบด้วย

ทำให้การหาค่าประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) จะผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นวิธีนี้ก็ไม่เหมาะสม

2. การใช้ตะไบเหล็ก ซึ่งวิธีนี้ไม่น่าจะใช้ได้เลยเพราะเศษผงเหล็กต้องหลุดลงไปผสมแน่นอน ทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาด โดยเฉพาะการหาเหล็กออกไซด์

3. การใช้ผ้าห่อแล้วทุบให้แตก ซึ่งวิธีนี้ทำให้เคลื่อนแตกแยกจากเนื้อดินปั้นได้จริงสำหรับเคลื่อนที่หนา แต่เคลื่อนก็จะแตกละเอียดยากต่อการใช้คีมคีบออก และถ้าเป็นเคลื่อนที่บางเนื้อดินปั้นมักจะติดกับเคลื่อนด้วยซึ่งทำให้การวิเคราะห์โดยเฉพาะ  $\text{SiO}_2$  และ  $\text{CaO}$  คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นที่นิยมใช้

4. การใช้ไซควงแคะ สำหรับเคลื่อนเวียงกาหลงซึ่งเป็นเคลื่อนที่หนา การใช้ไซควงแคะจะง่ายและได้เคลื่อนที่ดี ส่วนเคลื่อนของสันกำแพงซึ่งบางใช้การเซาะจากบริเวณริมหรือรอยหักเข้าไป โดยรอบชั้นผลิตภัณฑ์แล้วทำให้เกิดรอยหักใหม่ทำการเซาะต่อซึ่งจะได้เคลื่อนที่ตีพอสมควร แต่ก็ยังทำให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนเช่นกัน จะได้วิจารณ์ต่อไป

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ใช้ทั้ง 2 วิธีคือ วิธีที่ 3 และ 4 ร่วมกัน จากนั้นนำไปบดด้วยครกหินอ่อน (Mortars agate) ให้ละเอียด

#### 4.2 การวิเคราะห์ทางเคมี

ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง เวียงกาหลงและสันกำแพง ทำการวิเคราะห์แยกกระหว่างเนื้อดินปั้นและเคลื่อน หาปริมาณ  $\text{SiO}_2$  และ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  โดยวิธีการตกตะกอนหา  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  โดยการไทเทรตกับสารละลายต่างทับทิม หา  $\text{TiO}_2$  โดยการเทียบสี หา  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$  และ  $\text{K}_2\text{O}$  โดยวิธี atomic absorption spectrophotometry และ flame photometry เปรียบเทียบกัน สำหรับ  $\text{MgO}$  เนื่องจากเครื่อง flame

photometry ไม่มี Mg filter จึงหาเฉพาะวิธี AAS เท่านั้น อย่างไรก็ตามทั้ง 2 วิธีนี้ถึงสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีปัญหาพอสมควร โดยเฉพาะการหาปริมาณของ CaO จะต้องกำจัด interference จากฟอสเฟต ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) เสียก่อนโดยการเติม  $\text{La}(\text{NO}_3)_3$  เข้มข้น 0.35 โมลาร์ สำหรับวิธี AAS และใน flame photometry เติม  $\text{LaCl}_3$  เข้มข้นเท่ากันลงไปแทน ซึ่งเติมลงไปในส่วน 1:50 โดยปริมาตรของสารละลายตัวอย่าง สาเหตุที่ใช้ต่างกันเพราะใน flame photometry เราต้องการให้ sample ระเหยได้ดี ซึ่ง  $\text{LaCl}_3$  มีสมบัติเด่นด้านนี้ อย่างไรก็ตามได้เคยลองใช้  $\text{La}(\text{NO}_3)_3$  เช่นกัน ซึ่งให้ค่า emission intensity น้อยกว่า 5 เท่าเศษ นอกจากนั้นแล้วเพื่อป้องกัน Ca อยู่ในรูปของ  $\text{CaF}_2$  ขณะหลอมตัวอย่างจึงต้องเติมกรด  $\text{H}_2\text{SO}_4$  เข้มข้นประมาณ 0.5 มล. อีกด้วย

#### 4.3 การหา Percentage recovery ของอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ทออกไซด์

การหา percentage recovery ของทั้ง 2 วิธี (ยกเว้นแมกนีเซียมซึ่งหาเฉพาะ AAS เท่านั้น) โดยการเตรียมสารละลายที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน จากสารละลายมาตรฐานของโลหะไอออนแต่ละตัวที่ใช้เตรียม calibration curve นำไปหาความเข้มข้นเทียบกับกราฟมาตรฐาน ซึ่งวิธีนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของการเตรียมสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างแต่ละครั้ง และที่สำคัญยังเป็นการทดสอบการอ่านค่า absorbance และค่า emission intensity ของทั้งสองวิธีอีกด้วย โดยดูว่ามีความมาตรฐานแค่ไหน กล่าวคือ ถ้าการเตรียมสารละลายที่ดี เครื่องมือมีมาตรฐานสูง ควรจะได้ค่า percentage recovery เท่ากับ 100 % สำหรับการหาครั้งนี้อยู่ในตาราง 3.27-3.33 อยู่ในช่วง 99.39-100.67 % ยกเว้นการหาแคลเซียมของ flame photometry ที่ได้ 98.82 % ทั้งนี้เพราะเป็นขีดจำกัดของวิธีนี้

ซึ่งไม่เป็นที่นิยมจะเห็นว่าการที่จะหาได้ต้องมีความเข้มข้นสูง เมื่อพิจารณากราฟมาตรฐาน ความเข้มข้นสูงถึง 100 ppm ทำให้โอกาสของการเบี่ยงเบนของเส้นกราฟมีมาก ดังนั้น percentage recovery จึงคลาดเคลื่อนได้ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ในเกณฑ์  $\pm 2\%$  ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้

ผลการวิเคราะห์ออกไซด์ดังกล่าวจากทั้ง 2 วิธี เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ดังตาราง 3.34 และ 3.35 จะเห็นได้ว่าวิธี flame photometry จะให้ค่าที่มากกว่า เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการหาแคลเซียมในเคลือบ ดังนั้นก็เป็นไปตามหลักการที่ว่าผล ระหว่าง โซเดียมและโพแทสเซียมที่อยู่ในสารละลายเดียวกันจะช่วยเสริมให้ค่า emission intensity ของแต่ละตัวอาจมากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์รวมทั้ง 2 เทคนิคก็ไม่แตกต่างกันนัก ดังตาราง 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ดังนั้น ด้วยข้อจำกัด ของวิธี flame photometry แม้ว่าราคาเครื่องจะไม่แพง หลักการไม่สลับซับซ้อนก็ตาม ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงขอใช้ข้อมูลจากวิธี AAS เพราะเป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลาย สะดวก รวดเร็ว วิเคราะห์ธาตุได้มากชนิดกว่า

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทั้งสองแหล่งของ เนื่อดินปั้นและ เคลือบ ได้ผลดังนี้

ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเนื้อดิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	ความชื้น (%)	L.O.I (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	TiO <sub>2</sub> (%)	CaO (%)	MgO (%)	Na <sub>2</sub> O (%)	K <sub>2</sub> O (%)	รวม (%)
ชนิดเคลือบไม่เขียนลาย	0.23	0.30	78.78	15.77	2.00	0.44	0.22	0.21	0.21	1.14	99.30
KK <sub>g</sub>	0.24	0.32	80.00	16.87	1.08	0.69	0.05	0.35	0.22	1.73	101.55
KC <sub>2</sub>	0.20	0.49	80.54	15.79	1.08	0.59	0.28	0.33	0.20	1.44	100.94
KC <sub>1</sub>	0.25	0.45	72.56	21.92	1.08	0.69	0.14	0.58	0.27	2.58	100.52
C <sub>2</sub>	0.13	0.35	75.26	17.92	3.03	0.06	0.26	0.59	0.28	2.81	100.69
C <sub>7</sub>	0.13	0.23	75.48	16.89	2.76	0.47	0.64	0.68	0.31	3.01	100.60
ชนิดเคลือบเขียนลาย	0.14	0.41	78.77	14.82	2.27	0.48	0.54	0.68	0.30	2.31	100.72

ตาราง 4.2 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเนื้อดินนั้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	ความชื้น (%)	L.O.I (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	TiO <sub>2</sub> (%)	CaO (%)	MgO* (%)	Na <sub>2</sub> O (%)	K <sub>2</sub> O (%)	รวม (%)
ชนิดเคลือบไม่เขียนลาย	0.23	0.30	78.78	15.77	2.00	0.44	0.27	0.21	0.17	1.16	99.33
KK <sub>๑</sub>	0.24	0.32	80.00	16.87	1.08	0.69	-	0.35	0.31	1.90	101.76
KC <sub>๒</sub>	0.20	0.49	80.54	15.79	1.08	0.59	0.33	0.33	0.20	1.18	100.73
KC <sub>1</sub>	0.25	0.45	72.56	21.92	1.08	0.69	0.15	0.58	0.23	2.52	100.43
C <sub>๒</sub>	0.13	0.35	75.26	17.92	3.03	0.06	0.33	0.59	0.31	2.88	100.86
C <sub>๗</sub>	0.13	0.23	75.48	16.89	2.76	0.47	0.59	0.68	0.30	3.07	100.60
ชนิดเคลือบเขียนลาย	0.14	0.41	78.77	14.82	2.27	0.48	0.55	0.68	0.31	2.43	100.86

\* จากวิธี AAS

ตาราง 4.3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคลือบ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	SiO <sub>2</sub> (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	TiO <sub>2</sub> (%)	CaO (%)	MgO (%)	Na <sub>2</sub> O (%)	K <sub>2</sub> O (%)	รวม (%)
ชนิดเคลือบไม่เขียนลาย	55.62	15.35	1.69	0.51	20.66	1.63	0.82	3.18	99.46
KK <sub>e</sub>	59.89	14.40	1.34	0.52	19.67	1.94	0.51	1.63	99.90
KC <sub>2</sub>	59.12	16.50	1.51	0.40	18.90	1.37	1.15	1.84	100.79
KC <sub>1</sub>	61.56	15.97	1.85	0.45	13.77	1.36	1.48	2.42	98.86
C <sub>2</sub>	67.48	17.57	3.19	0.72	5.20	1.12	0.23	3.00	98.51
C <sub>7</sub>	68.68	16.81	2.69	0.60	5.13	1.49	0.27	2.94	96.61
ชนิดเคลือบเขียนลาย	66.34	16.50	3.17	0.60	8.63	1.06	0.27	3.09	99.66



ตาราง 4.4 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคลือบ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	SiO <sub>2</sub> (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	TiO <sub>2</sub> (%)	CaO (%)	MgO* (%)	Na <sub>2</sub> O (%)	K <sub>2</sub> O (%)	รวม (%)
ชนิดเคลือบไม่เขียนลาย	55.62	15.35	1.69	0.51	19.44	1.63	0.79	3.08	98.11
KK <sub>6</sub>	59.89	14.40	1.34	0.52	18.23	1.94	0.49	2.10	98.91
KC <sub>2</sub>	59.12	16.50	1.51	0.40	18.31	1.37	1.26	2.10	100.57
KC <sub>1</sub>	61.56	15.97	1.85	0.45	13.20	1.36	1.51	2.44	98.34
C <sub>2</sub>	67.48	17.57	3.19	0.72	6.32	1.12	0.25	3.51	100.16
C <sub>7</sub>	68.68	16.81	2.69	0.60	6.18	1.49	0.29	3.25	99.99
ชนิดเคลือบเขียนลาย	66.34	16.50	3.17	0.60	8.43	1.06	0.27	3.13	99.50

\* จากวิธี AAS



ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของเนื้อดินเป็น กัมงานวิจัยต่าง ๆ

แหล่งผลิตไม้	ส่วนประกอบเคมี %	Day (7)	น้ำหนัก (9)	เรซินคาร์บอน (8)	เลิศพรรณ (10)	งานวิจัยอื่น
เวียงกาหลง	SiO <sub>2</sub>	72.60-81.70	70.96-78.96	-	70.72-78.92	72.56-80.54
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.00-21.30	15.84-22.59	-	15.84-20.78	15.77-21.92
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.00-1.40	1.14-1.47	-	0.85-1.41	1.08-2.00
	TiO <sub>2</sub>	0.89-1.26	0.53-0.89	-	0.44-0.78	0.44-0.69
	CaO	0.04-0.50	0.002-0.02	-	0.11-0.55	0.05-0.28
	MgO	0.28-0.35	0.07-0.48	-	0.01-0.29	0.21-0.58
	Na <sub>2</sub> O	0.05-0.32	0.17-0.85	-	0.22-1.76	0.20-0.27
	K <sub>2</sub> O	1.06-2.00	2.59-4.40	-	1.14-4.81	1.14-2.58
	SiO <sub>2</sub>	72.90-74.70	-	69.80-77.10	70.24-73.54	75.26-78.77
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18.20-19.80	-	15.74-21.34	20.06-21.57	14.82-17.92
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.30-1.69	-	1.40-2.75	1.38-1.65	2.27-3.03
	TiO <sub>2</sub>	0.48-0.64	-	0.03-0.57	0.40-0.46	0.06-0.48
	CaO	0.28-0.41	-	0.01-0.06	0.17-0.36	0.26-0.64
	MgO	0.28-0.54	-	0.25-0.67	0.29-0.30	0.59-0.68
Na <sub>2</sub> O	0.95-1.59	-	0.30-0.71	0.28-2.31	0.28-0.31	
K <sub>2</sub> O	2.42-3.28	-	3.50-6.59	2.91-3.34	2.31-3.01	
ต้นกำแพง	SiO <sub>2</sub>	72.60-81.70	70.96-78.96	-	70.72-78.92	72.56-80.54
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.00-21.30	15.84-22.59	-	15.84-20.78	15.77-21.92
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.00-1.40	1.14-1.47	-	0.85-1.41	1.08-2.00
	TiO <sub>2</sub>	0.89-1.26	0.53-0.89	-	0.44-0.78	0.44-0.69
	CaO	0.04-0.50	0.002-0.02	-	0.11-0.55	0.05-0.28
	MgO	0.28-0.35	0.07-0.48	-	0.01-0.29	0.21-0.58
	Na <sub>2</sub> O	0.05-0.32	0.17-0.85	-	0.22-1.76	0.20-0.27
	K <sub>2</sub> O	1.06-2.00	2.59-4.40	-	1.14-4.81	1.14-2.58
	SiO <sub>2</sub>	72.90-74.70	-	69.80-77.10	70.24-73.54	75.26-78.77
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18.20-19.80	-	15.74-21.34	20.06-21.57	14.82-17.92
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.30-1.69	-	1.40-2.75	1.38-1.65	2.27-3.03
	TiO <sub>2</sub>	0.48-0.64	-	0.03-0.57	0.40-0.46	0.06-0.48
	CaO	0.28-0.41	-	0.01-0.06	0.17-0.36	0.26-0.64
	MgO	0.28-0.54	-	0.25-0.67	0.29-0.30	0.59-0.68
Na <sub>2</sub> O	0.95-1.59	-	0.30-0.71	0.28-2.31	0.28-0.31	
K <sub>2</sub> O	2.42-3.28	-	3.50-6.59	2.91-3.34	2.31-3.01	

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของเคลือบ กับงานวิจัยต่าง ๆ

แหล่งผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบเดิม %	Day (7)	น้ำหนัก (9)	เรซิน (8)	เลเซอร์ (10)	งานวิจัยอื่น	
เวียกาทอง	SiO <sub>2</sub>	56.87-62.80	54.75-60.17	-	58.60-59.68	55.62-61.56	
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12.16-15.19	16.90-21.22	-	15.13-17.81	14.40-16.50	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.44-1.98	0.60-2.13	-	0.65-1.82	1.34-1.85	
	TiO <sub>2</sub>	0.00-1.23	0.18-0.64	-	0.23-0.77	0.40-0.52	
	CaO	18.26-22.45	7.30-17.54	-	14.71-18.04	13.77-20.66	
	MgO	1.37-2.63	1.08-2.14	-	1.17-2.33	1.36-1.94	
	Na <sub>2</sub> O	0.00-1.86	0.34-3.81	-	0.36-1.81	0.51-1.48	
	K <sub>2</sub> O	1.30-2.49	2.50-4.43	-	2.33-3.08	1.63-3.18	
	สันกำแพง	SiO <sub>2</sub>	56.11-62.43	-	55.44-65.27	50.20-60.51	66.34-68.68
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.60-16.29	-	16.43-18.71	18.56-18.91	16.50-17.57
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		1.23-1.99	-	1.00-1.46	1.24-2.55	2.69-3.19	
TiO <sub>2</sub>		-	-	0.35-0.59	0.23-0.35	0.60-0.72	
CaO		13.65-16.24	-	5.95-13.76	9.43-19.58	5.13-8.63	
MgO		1.15-1.27	-	1.18-2.30	1.59-2.67	1.06-1.49	
	Na <sub>2</sub> O	1.16-2.38	-	0.17-1.84	0.32-1.48	0.23-0.27	
	K <sub>2</sub> O	2.23-2.91	-	3.20-6.66	4.05-5.84	2.94-3.09	

1. ผลการวิเคราะห์เนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์เวียงกาหลง จากตาราง 4.1 ได้ปริมาณ  $\text{SiO}_2$  72.56-80.54 %,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  15.77-21.92 %,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  1.08-2.00 %,  $\text{TiO}_2$  0.44-0.69 %,  $\text{CaO}$  0.05-0.28 %,  $\text{MgO}$  0.21-0.58 %,  $\text{Na}_2\text{O}$  0.20-0.27 % และ  $\text{K}_2\text{O}$  1.14-2.58 % ยกเว้น  $\text{KC}_1$  ที่มีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  72.56 % ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อผลิตภัณฑ์จะละเอียดและขาวมากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งมีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  ค่อนข้างสูงจึงสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อที่หยาบ เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์รวมเทียบกับงานวิจัย (7, 9, 10) จากตาราง 4.5 พบว่าอยู่ในช่วงเดียวกับ Day (7) และ เลิศณรงค์ ศรีพนม (10) เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นปริมาณ  $\text{TiO}_2$  ที่ได้น้อยแต่ก็ใกล้เคียงของเลิศณรงค์ ศรีพนม ซึ่งได้ 0.44-0.78 % และนั่นวัน สุขแสงดาว (9) ซึ่งได้ 0.53-0.89 % ส่วน  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  งานวิจัยนี้มีเพียงชนิดเคลือบไม่เขียนลายเท่านั้นที่ได้ถึง 2.00 % ซึ่งมากกว่างานวิจัยทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้เพราะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่นำมาวิเคราะห์สีค่อนข้างเป็นน้ำตาลมากกว่าชนิดอื่น อีกองค์ประกอบหนึ่งที่แตกต่างคือ  $\text{K}_2\text{O}$  ซึ่ง Day ได้ 1.06-2.00 % นั่นวัน สุขแสงดาว ได้ 2.59-4.40 % เลิศณรงค์ ศรีพนม ได้ 1.14-4.81 % ซึ่งจากงานวิจัยจะอยู่ในช่วงเดียวกับ Day ยกเว้น  $\text{KC}_1$  โดยไปอยู่ช่วงเดียวกับนั่นวัน สุขแสงดาว และเลิศณรงค์ ศรีพนม อย่างไรก็ตามจะพบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ จะอยู่ในช่วงเดียวกันเกือบ ทั้งหมด ดังนั้นคาดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเดียวกัน

2. ผลการวิเคราะห์เนื้อดินปั้นของผลิตภัณฑ์สีน้ำตาล ตามตาราง 4.1 ได้ปริมาณ  $\text{SiO}_2$  72.26-78.77 %,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  14.82-17.92 %,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  2.27-3.03 %,  $\text{TiO}_2$  0.06-0.48 %,  $\text{CaO}$  0.26-0.64 %,  $\text{MgO}$  0.59-0.68 %,  $\text{Na}_2\text{O}$  0.28-0.31 % และ  $\text{K}_2\text{O}$  2.31-3.01 % เมื่อพิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์ที่นำมาวิเคราะห์จะมีเนื้อหยาบ มีเม็ดทรายมาก สีค่อนข้างน้ำตาลเข้ม แสดงว่าต้องมี  $\text{SiO}_2$  และ  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  สูง ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย (7, 8, 10)

จากตาราง 4.5 องค์ประกอบทุกตัวจะแตกต่างกับ Day (7) และเลิศรงค์ ศรีพนม (10) ยกเว้นปริมาณ  $K_2O$  ที่ Day ได้ 2.42-3.28 % เลิศรงค์ ศรีพนม (10) ได้ 2.91-3.34 % และปริมาณ  $CaO$  ที่ Day ได้ 0.28-0.41 % นอกจากนั้นก็จะอยู่ในช่วงเดียวกับของเรียงนภรณ์ ประทุมโทน (8) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงจำนวนตัวอย่างที่เลิศรงค์ ศรีพนม (10) ใช้จะแค่ 2 ตัวอย่าง และพอดีได้ช่วงที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่เรียงนภรณ์ ประทุมโทน (8) ใช้ถึง 5 ตัวอย่าง ช่วงเลขกว้างแต่ก็ยังอยู่ช่วงเดียวกับงานวิจัยที่ใช้ 3 ตัวอย่าง ดังนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สังกะแกเหมือนกัน แต่อาจเนื่องจากมีแหล่งเตามากและแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกันมากจึงให้ผลการวิเคราะห์ได้ช่วงที่กว้าง

3. ผลการวิเคราะห์เคลือบของผลิตภัณฑ์เวียงกาหลง ตามตาราง 4.3 ได้ปริมาณ  $SiO_2$  55.62-61.56 %,  $Al_2O_3$  14.40-16.50 %,  $Fe_2O_3$  1.34-1.85 %,  $TiO_2$  0.40-0.52 %,  $CaO$  13.77-20.66 %,  $MgO$  1.36-1.94 %,  $Na_2O$  0.51-1.48 % และ  $K_2O$  1.63-3.18 % แสดงว่าเคลือบนี้มีซิลิกาไม่มาก แต่มี  $CaO$  มาก ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเคลือบชิลาดลที่เตรียมจากขี้เถ้าไม้ ยกเว้น  $K_2O$  ซึ่งมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับชนิดอื่น ทั้งนี้ลักษณะผลิตภัณฑ์  $K_2O$  จะแตกต่างจากชนิดอื่นคือ มีการเขียนลายใต้เคลือบ เนื้อละเอียด เคลือบค่อนข้างใส เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานวิจัย (7, 9, 10) จะพบว่าในทำนองเดียวกับเนื้อดินปั้นโดยที่มีเฉพาะของ  $K_2O$  เท่านั้นที่ต่างจาก Day (7) แต่ไปสอดคล้องกับเลิศรงค์ ศรีพนม (10) และนั่นทวัน สุขแสงดาว (9) โดยที่พิจารณาเฉพาะ  $K_2O$  ซึ่งนั่นทวัน สุขแสงดาว นำมาวิเคราะห์ด้วยจะสอดคล้องกันโดยเฉพาะ  $CaO$  ที่แตกต่างจาก Day อย่างชัดเจน โดยนั่นทวัน สุขแสงดาว ได้ 11.89 % งานวิจัยนี้ได้ 13.77 % แสดงว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันจะให้ผลการวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกัน

4. ผลการวิเคราะห์เคลือบของผลิตภัณฑ์สังกะแก ได้ปริมาณ  $SiO_2$  66.34-68.68 %,  $Al_2O_3$  16.50-17.57 %,  $Fe_2O_3$  2.69-3.19 %,  $TiO_2$  0.60-0.72,

CaO 5.13–8.63 %, MgO 1.06–1.49 %, Na<sub>2</sub>O 0.23–0.27, K<sub>2</sub>O 2.94–3.09 % จะเห็นว่าปริมาณ SiO<sub>2</sub> ค่อนข้างมากในขณะที่ปริมาณ CaO กลับน้อย ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Day (7) แล้วจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่มีเหมือนกันกับของเรिंगนาร์ณ์ ประทุมโทน (8) บางองค์ประกอบได้แก่ ปริมาณ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> เรिंगนาร์ณ์ ประทุมโทน ได้ 16.43–18.71 %, CaO 5.95–13.76 %, Na<sub>2</sub>O 0.17–1.84 %, MgO 1.18–2.30 % ส่วนกับของเลิศณรงค์ ศรีพนม (10) ก็แตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุก็มาจากเคลือบที่นำมาวิเคราะห์นั้นมีเนื้อดินปั้นปนมานั่นเอง โดยปัญหาในการแยกเคลือบของสันกำแพง ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วในเรื่องการเตรียมเคลือบ ดังนั้นในการวิเคราะห์เคลือบครั้งนี้จึงไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้อย่างเด่นชัดถึงมีบางองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเรिंगนาร์ณ์ ประทุมโทน ก็ตาม

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งหมดจากงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบกับ Day (7) ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้วิธี ICP (Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry) และงานวิจัย (8–10) น่าจะเชื่อได้ว่าวิธีการไม่มีส่วนทำให้ผลการวิเคราะห์แตกต่างกันมากนัก แต่บางส่วนที่เกิดการแตกต่างกันน่าจะมีสาเหตุจากวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละเตาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันมากกว่า

#### 4.4 การวิเคราะห์คุณภาพด้วย X-ray fluorescence

จากผลการทำคุณภาพวิเคราะห์ด้วย X-ray fluorescence พบว่าทั้งเนื้อดินปั้นและเคลือบของผลิตภัณฑ์เวียงกาหลงและสันกำแพงมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน ได้แก่ Si Al Fe K Ti Ca Mg Rb Zr Sr Mn และ Zn ดังนั้นจึงไม่สามารถนำวิธีการนี้มาแยกผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหล่งได้ อย่างไรก็ตามในการเปรียบเทียบกับเซรามิกส์ปัจจุบันอาจเห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะเหล็กออกไซด์ จากข้อมูลของการทำ thin section ซึ่งพบว่าเซรามิกส์ปัจจุบันมีน้อยจนเกือบไม่พบเลย ถ้าสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้จริงจะสะดวกและรวดเร็วมาก และข้อสำคัญตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่ต้องถูกทำลายด้วย

#### 4.5 การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็ก

การศึกษาเพื่อให้ทราบถึง โครงสร้างขนาดเล็กในเนื้อดินปั้นและเคลือบของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โบราณและปัจจุบันเปรียบเทียบกับกันนั้น ได้อาศัยสมบัติทางแสงของแร่มาใช้ เช่น แร่เหล็กจะทึบแสงทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็น plane polarize หรือ cross polar แร่ควอร์ตซ์บางชนิดให้แสงผ่านได้บางระนาบ เป็นต้น จากคุณลักษณะต่าง ๆ จึงนำมาศึกษาปริมาณควอร์ตซ์ ปริมาณ  $Fe_2O_3$  และความพรุนได้ ในการศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าในส่วนของการเตรียมเคลือบมีปัญหาจึงไม่มีข้อมูลที่จะวิจารณ์ได้ ดังนั้นจึงใคร่วิจารณ์เฉพาะส่วนของเนื้อดินปั้น ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เวียงกาหลง ขนาดควอร์ตซ์  $KC_1$  และ  $Kg_2$  ใกล้เคียงกัน โดยที่  $KK_8$  จะมีขนาดควอร์ตซ์ที่แตกต่างกัน ปริมาณอยู่ในช่วง 20-30 % แร่ทึบแสง ( $Fe_2O_3$ ) มีพอประมาณน้อยกว่าของสีนํ้าแกงแต่มากกว่าเซรามิกส์ปัจจุบัน ความพรุนพอสมควร แสดงว่าผลิตภัณฑ์เวียงกาหลงขนาดอนุภาคควอร์ตซ์จะแตกต่างกันมาก เมื่อเทียบกับเซรามิกส์ปัจจุบันถึงเป็น  $KC_1$  และ  $Kg_2$  ก็ตาม เนื้อผลิตภัณฑ์จะละเอียดกว่าสีนํ้าแกง ยกเว้น  $KK_8$  สีจะขาวกว่าเพราะมี  $Fe_2O_3$  น้อยกว่า รูพรุนน้อยทำให้เนื้อแน่น ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางเคมีและจากลักษณะภายนอกที่สังเกตได้

2. ผลิตภัณฑ์สีนํ้าแกง ขนาดควอร์ตซ์ใกล้เคียงกันมีประมาณ 15-20 % มี  $Fe_2O_3$  มาก เนื้อค่อนข้างหยาบ และไม่แน่นเพราะรูพรุนมาก นอกจากนั้นสีเนื้อจะสีน้ำตาลเพราะ  $Fe_2O_3$  มาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเคมีและลักษณะภายนอกที่สังเกตได้จะให้ผลทำนองเดียวกัน

3. ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ปัจจุบัน ขนาดควอร์ตซ์เล็กมากและสม่ำเสมอมีประมาณ 20 %  $Fe_2O_3$  น้อยมาก ความพรุนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเวียงกาหลงและสีนํ้าแกง แสดงให้เห็นว่าเนื้อดินปั้นจะต้องละเอียดมาก เนื้อแน่นสีขาว และมีความแกร่งมาก

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 แหล่งแล้ว เชื่อว่าวิธีการศึกษาโดยกล้องจุลทรรศน์แบบ polarizing นี้จะช่วยบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แต่ละแหล่งได้



เพราะเป็นการดูถึง โครงสร้างที่ละเอียดลงไป จากงานวิจัยนี้จะพบว่าระหว่างเซรามิกส์ ปัจจุบันกับเซรามิกส์โบราณจากทั้งสองแหล่ง มีความแตกต่างอย่างชัดเจน สำหรับใน ส่วนของ เซรามิกส์โบราณจากเตาเวียงกาหลงและสันกำแพง ในการวิเคราะห์ทางเคมี ช่วงของ ส่วนประกอบทางเคมีต่าง ๆ จากทั้งสองแหล่งจะคาบเกี่ยวกันเป็นส่วนใหญ่ ใน ขณะที่ลักษณะและขนาดของ  $Fe_2O_3$  จากการศึกษาโดย polarizing microscope มีความแตกต่าง อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ตัวอย่างเพียงแหล่ง ละ 3 ตัวอย่างซึ่งถ้าได้ศึกษาตัวอย่างจำนวน 10-20 ตัวอย่างขึ้นไป แล้วได้ผลทำนอง เดียวกัน จะเป็นข้อสรุปที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น สำหรับแนวทางการศึกษาทำนองนี้ นับว่า น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ต่อไป

จากงานวิจัยและการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

### 1. การวิเคราะห์ทางเคมี

1.1 เนื้อดินปั้นเวียงกาหลง ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณ  $SiO_2$  72.56-80.54 %,  $Al_2O_3$  15.77-21.92 %,  $Fe_2O_3$  1.08-2.00 %,  $TiO_2$  0.44-0.69 %,  $CaO$  0.05-0.28 %,  $MgO$  0.21-0.58,  $Na_2O$  0.20-0.27 % และ  $K_2O$  1.14-2.58 %

1.2 เคลือบเวียงกาหลง ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณ  $SiO_2$  55.62-61.56 %,  $Al_2O_3$  14.40-16.50 %,  $Fe_2O_3$  1.34-1.85 %,  $TiO_2$  0.40-0.52 %,  $CaO$  13.77-20.66 %,  $MgO$  1.36-1.94 %,  $Na_2O$  0.51-1.48 % และ  $K_2O$  1.63-3.18 %

1.3 เนื้อดินปั้นสันกำแพง ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณ  $SiO_2$  75.26-78.77 %,  $Al_2O_3$  14.82-17.92 %,  $Fe_2O_3$  2.27-3.30 %,  $TiO_2$  0.06-0.48 %,  $CaO$  0.05-0.28 %,  $MgO$  0.21-0.58,  $Na_2O$  0.20-0.27 % และ  $K_2O$  1.14-2.58 %



CaO 0.26–0.64 %, MgO 0.59–0.68 %, Na<sub>2</sub>O 0.28–0.31 % และ K<sub>2</sub>O 2.31–3.01 %

1.4 เคลือบสีนํ้าแกง ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณ SiO<sub>2</sub> 66.34–68.68 %, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 16.50–17.57 %, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2.69–3.19 %, TiO<sub>2</sub> 0.60–0.72 %, CaO 5.13–8.63 %, MgO 1.06–1.49 %, Na<sub>2</sub>O 0.23–0.27 % และ K<sub>2</sub>O 2.94–3.09 %

## 2. การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็ก

2.1 ผลิตภัณฑ์เวียงกาหลง มีทั้งชนิดเนื้อหยาบและละเอียด ขนาดควอร์ตซ์มีทั้งแตกต่างกันมากและใกล้เคียงกัน เหล็กออกไซด์น้อย

2.2 ผลิตภัณฑ์สีนํ้าแกง เนื้อค่อนข้างหยาบ ขนาดควอร์ตซ์ใกล้เคียงกัน มีเหล็กออกไซด์มาก

2.3 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ปัจจุบัน เนื้อละเอียด แกร่ง ขนาดควอร์ตซ์เล็ก และสม่ำเสมอ มีเหล็กออกไซด์น้อยมาก