

บทที่ 1

บทนำ

สารประกอบอินเดียมซีลีไนด์ เป็นสารกึ่งตัวนำในกลุ่ม III-VI ของตารางธาตุ ซึ่งมีโครงสร้างของผลึกเป็นแบบเฮกซะโกนอล โดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเป็นแรงแบบเวเลนซ์ และมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นเป็นแรงแบบแวนเดอร์วาลส์¹⁾ สารประกอบ InSe จะมีค่าคงที่ของแลททิซ $a = 4.005 \text{ \AA}$, $c = 16.640 \text{ \AA}$. ส่วนสารประกอบ In_2Se_3 จะมีค่าคงที่ระหว่างแลททิซเปลี่ยนไปเป็น $a = 7.11 \text{ \AA}$, $c = 19.34 \text{ \AA}$.¹⁾ ในปัจจุบันได้มีการเตรียมและนำเอาสารประกอบของอินเดียมซีลีไนด์ ทั้งชนิดที่เป็นแบบแท่งและชนิดที่เป็นแบบฟิล์มบาง มาศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในทางด้านที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ทำเป็นตัววัดสภาพนำไฟฟ้าเนื่องจากแสง และทำเป็นรอยต่อของเซลล์สุริยะ เป็นต้น

สำหรับการเตรียมสารประกอบอินเดียมซีลีไนด์ในลักษณะของฟิล์มบางนั้น ได้มีการเตรียมโดยใช้การระเหยสารด้วยความร้อน (Thermal evaporation) จากการระเหยสารจุดเดียว (Single source evaporation) โดยที่ใช้สารอินเดียมซีลีไนด์ชนิดที่เป็นแบบผงบริสุทธิ์ 99.999%²⁾ และชนิดที่เป็นแบบแท่งที่เตรียมจากการใช้สารอินเดียมบริสุทธิ์ 99.99% กับสารซีลีเนียมบริสุทธิ์ 99.999%³⁾ นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมโดยใช้วิธีการระเหยสารจาก 2 จุด (Double source evaporation) โดยใช้สารอินเดียมบริสุทธิ์ 99.99% กับสารซีลีเนียมบริสุทธิ์ 99.999%⁴⁾ ทำการระเหยในระบบสุญญากาศที่มีความดันประมาณ 10^{-5} mbar. จากรายงานการวิจัย⁴⁾ พบว่าฟิล์มบางของสารประกอบอินเดียมซีลีไนด์ที่เตรียมได้แสดงสมบัติของสารกึ่งตัวนำ และมีค่าช่องว่างของแถบพลังงานประมาณ 1.2 - 1.3 eV. ซึ่งเป็นค่าช่องว่างของแถบพลังงานของสารประกอบที่สามารถนำมาใช้ทำเป็นรอยต่อของเซลล์สุริยะได้

ระบบระเหยสารและระบบควบคุมอัตราการระเหยสารมีหลักการทำงานคือ เมื่อทำการระเหยสารขึ้นไปจับบนแผ่นรองรับ ขณะเดียวกันสารจะขึ้นไปจับบนผลึกควอเตอร์ตซ์ด้วย เป็นผลทำให้ความถี่ของผลึกควอเตอร์ตซ์ลดลง และสัญญาณความถี่ของผลึกควอเตอร์ตซ์จากวงจรออสซิลเลเตอร์จะถูกส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางวงจรจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล เพื่อประมวลผลความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าความถี่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่ต้องการแล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่วงจรควบคุมกำลังไฟเชิงสัดส่วน เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโบต (Boats) ที่ใช้ระเหยสารจนทำให้ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ของผลึกควอเตอร์ตซ์ เป็นไปตามอัตราการ

ระเหยที่ต้องการ ซึ่งทั้งนี้การทำงานของระบบควบคุมอัตราการระเหยเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ได้มีการวิจัย^(๒.๕) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับระบบระเหยสาร และระบบควบคุมอัตราการระเหยสาร พบว่าแหล่งกำเนิดที่ใช้ระเหยสารมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีและสมมติฐานของแหล่งกำเนิดแบบพื้นที่เล็กๆ (Small area source) ส่วนคริสตอลที่ใช้ ในวงจรออสซิลเลเตอร์มีความถี่ 4 MHz. และมีค่าความไวของคริสตอลประมาณ 75 Hz./ μ gm. นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางอุณหภูมิของคริสตอล ซึ่งใช้ในระบบควบคุม อัตราการระเหยสาร รวมทั้งมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการระเหยสารภายใต้การควบคุม และการระเหยสารแบบอิสระ โดยไม่มีการควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จากรายงานผลของการ วิจัยพบว่า ระบบที่ใช้สำหรับระเหยสารนี้สามารถควบคุมอัตราการระเหยสารแต่ละจุดแยกจากกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเตรียมแผ่นฟิล์มบางของอินเดียมซิลิเนียม โดยใช้สาร อินเดียมบริสุทธิ์ 99.999% และสารซิลิเนียมบริสุทธิ์ 99.999% ทำการระเหยจาก 2 จุดพร้อม กันในระบบสุญญากาศที่ความดันประมาณ 1.8×10^{-5} mbar. ซึ่งใช้ระบบระเหยสารที่มีการควบคุมอัตราการระเหยสารแต่ละจุดแยกกันอย่างอิสระด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบที่ใช้ระเหย สารนี้ เป็นระบบที่เคยใช้เตรียมฟิล์มบางของสารประกอบคอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไซด์ โดยการ ระเหยสารจาก 3 จุด^(๒.๖) ซึ่งมีการออกแบบโดยเลือกใช้ผลึกควอตซ์และวงจรออสซิลเลเตอร์ เป็นเมอนิเตอร์ที่นิยมใช้กันมาก เพราะให้ความละเอียดแม่นยำ รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนา ระบบระเหยสารขึ้นใช้งานได้เองในห้องปฏิบัติการโซลิต-อิล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด

และในงานวิจัยนี้จะได้ทำการปรับปรุง และพัฒนาระบบที่ใช้ระเหยสาร ในส่วน ของวงจรออสซิลเลเตอร์ เพื่อให้สามารถลดสัญญาณรบกวนจากวงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ในแต่ละ จุดซึ่งกันและกันได้ ซึ่งจะมีผลทำให้วงจรออสซิลเลเตอร์มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น และจะได้จัดเพิ่ม หม้อแปลงสำหรับเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้กับไบตที่ใช้ระเหยสารในแต่ละจุดให้สามารถใช้ในการระเหย ในอัตราการระเหยที่สูงมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการเตรียมแผ่นฟิล์มบางอินเดียม- ซิลิเนียม