

4. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

การวิจารณ์และสรุปผลสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้แร่บางชนิดในภาคเหนือ เป็นสีเขียวเชรามิกส์ ในงานนี้ได้เน้นศึกษาสีเขียวเชรามิกส์ในลักษณะเป็นสีเขียวได้เคลือบ โดยสมบัติของสีจะต้องไม่ละลายในเคลือบ และมีความทนไฟสามารถให้สีที่ชัดเจน

ผลการทดลองเชิงวิจัยแร่ทั้ง 10 ชนิด รวมทั้งการนำแร่ที่ให้สีน่าสนใจมาผสม ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการนำแร่ที่ให้ผลดีไปผสมกับสารเคมีที่เป็นออกไซด์ของสารอนินทรีย์ ซึ่งให้สี โดยหวังว่าจะให้สีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ จากการทดลองนี้จะนำมาวิจารณ์และสรุปผลการทดลองตามลำดับดังนี้

4.1 ผลการศึกษาและทดลองแร่แต่ละชนิดจำนวน 10 ชนิด

4.1.1 แร่โครไมต์ ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$)

ได้นำแร่มาจาก 2 แหล่งคือ จาก อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.น่าน้อย จ.อุตรดิตถ์ ผลการทดลองพบว่า

แร่ดิบ แหล่งที่มาจาก จ.อุตรดิตถ์ให้ผลดีกล่าวจากแหล่ง จ.ลำปาง โดยดูจากความมันและความเข้มของสีที่ปรากฏบนชิ้นทดสอบดังตาราง 3.1 และรูป 3.1 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของแร่โครไมต์จากแหล่ง จ.อุตรดิตถ์ จะมี Cr_2O_3 ประมาณ 34 % (ภาคผนวก ค.)

ปริมาณของออกไซด์ของแร่ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งแร่ที่น่าสนใจเพราะปริมาณของ Cr_2O_3 ที่มี จัดเป็นระดับ refractory grade (ภาคผนวก ค.) เมื่อพิจารณาผลการทดลอง การใช้แร่โครไมต์ที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นสีเขียวมีผลว่า แร่โครไมต์แหล่ง อ. น่าน้อย จ.อุตรดิตถ์ ให้ความเข้มของสีได้ชัดเจน เป็นสีน้ำตาล อมดำเข้ม ไม่ละลายในเคลือบ ปรากฏความเด่นชัดของสมบัติสีเขียวที่ดูอย่างน่าสนใจ ส่วนแร่โครไมต์จาก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ปรากฏเป็นสีน้ำตาลอ่อน สีจาง จึงคาดว่าแร่ที่แหล่งนี้ น่าจะมีปริมาณโครไมต์ที่ต่ำ สำหรับโครไมต์จากแหล่ง อ.น่าน้อย จ.อุตรดิตถ์ นั้น เข้าใจว่าแร่ชนิดนี้ เมื่อผ่านขั้นตอนในกระบวนการเตรียมสี การเกิดสารประกอบระหว่างออกไซด์

ของเหล็กและโครไมต์ คาดว่าอาจทำให้เกิดโครงสร้างเป็นสไปเนลของ $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ในปริมาณสูง ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้เกิดสีน้ำตาลอมดำต้งผลการทดลองที่แสดงในตาราง 3.1 และรูป 3.1 ที่กล่าวไปซึ่งความจริงแล้วถ้าปริมาณของโครไมต์มีมากและเกิดโครงสร้างสไปเนลในปริมาณสูงขึ้นอีก เชื่อแน่ว่าสีที่ปรากฏจะทำให้เป็นสีดำมากขึ้น ยิ่งเป็นสีที่น่าสนใจสำหรับการเป็นสีเขียวเซรามิกส์ชนิดสีเขียวได้เคลือบที่ดี

ในกรณีที่ใช้แร่โครไมต์จากแหล่ง อ.น่าน้อย จ.อุดรดิตต์ ได้ให้ผลการทดลองที่ดี เมื่อนำแร่ชนิดนี้ไปแคลไซน์ 800°C ตามกระบวนการเตรียมสีเขียว หลังจากนั้นให้เติมดินเกาลิน 5 % ผสมลงไป แล้วนำไปเขียนเป็นสีได้เคลือบจะให้ความเด่นชัดของสีเป็นสีน้ำตาลอมดำได้อย่างดี

4.1.2 แร่อิลเมไนต์ ($\text{FeO} \cdot \text{TiO}_2$)

แร่ชนิดนี้ได้นำตัวอย่างแร่มาจาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ลักษณะเป็นก้อนสีดำ ครั้นเมื่ออบแล้วจะพบเม็ดอนุภาคของแร่ปะปนอยู่กับหิน ทำให้การแยกระหว่างแร่กับหินเกิดขึ้นยาก จึงจำเป็นต้องใช้ส่วนผสมไปทำการทดลอง ในกระบวนการขั้นตอนทำสีประกอบด้วย เมื่อติดตามผลวิเคราะห์แร่ชนิดนี้ได้พบปริมาณเหล็กออกไซด์ประมาณ 40 % (ภาคผนวก ค.) ซึ่งเห็นว่ามีปริมาณค่อนข้างต่ำ ประกอบกับหินที่ปะปนอยู่คาดว่าจะมีซิลิกา (ทราย) ปนอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อนำแร่ชนิดนี้ไปทดลองทำเป็นสีได้เคลือบได้พบว่า แร่ดิบมีลักษณะการละลายในเคลือบได้บ้างเล็กน้อยซึ่งเข้าใจว่าปริมาณซิลิกาในหินปะปนกับแร่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดการละลายในเคลือบ แต่อย่างไรก็ดี สีสามารถปรากฏได้เมื่อใช้แร่อิลเมไนต์ แคลไซน์ 1250°C ให้สีน้ำตาลอมดำแกมเหลืองที่ประเมินว่าอาจพอใช้ได้กับการเป็นสีเขียวเซรามิกส์พอสมควรเพียงแต่แร่ตัวนี้ไม่สามารถแสดงความเด่นชัดของการเป็นสีได้เคลือบในลักษณะนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทางเคมีระหว่าง FeO กับ TiO_2 มีโครงสร้างที่ทนต่อการละลายของเคลือบไม่มากนัก ดังแสดงในตาราง 3.2 กับรูป 3.3 และรูป 3.4

แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างชนิดนี้ได้กล่าวกันไว้ในงานของการเป็นวัสดุ
 อื่น เช่น เรื่องของเฟอร์ไรต์ (ferrite) (15 p.520-521) ซึ่งมีสมบัติและม
 ความทนไฟอยู่ด้วย สำหรับเรื่องการนำมาใช้เป็นสีได้เคลือบนั้นในทางปฏิบัติแล้วก็คงพอใ
 ได้บ้างด้วยความมุ่งหมายของการเป็นสีได้เคลือบน้ำตาลอมดำแกมเหลือง

4.1.3 แร่ไพโรลูไซต์ (MnO_2)

แร่ชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แร่แมงกานีส" ที่มีส่วนประกอบทางเคมี
 คือ แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO_2) โดยธรรมชาติ MnO_2 จะมีสมบัติเป็นกรด ตามหลักทาง
 เคมี ดังนั้นจึงสามารถละลายในเคลือบซึ่งมีสมบัติเป็นด่างได้ดี ด้วยเหตุนี้ผลการทดลอง
 ไม่ว่าจะใช้ไพโรลูไซต์จากแหล่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ.
 แม่ทา จ.ลำพูน และ จ.แพร่ ก็ตาม ดังพบว่ามี การละลายในเคลือบอย่างเห็นได้ชัดจาก
 ชั้นทดสอบ ดังแสดงในตาราง 3.3 และรูป 3.5 ซึ่งถ้าใช้ปริมาณต่ำจะได้สีน้ำตาลอ่อน
 ถ้าใช้ปริมาณสูงจะเป็นสีน้ำตาลแก่

อย่างไรก็ตามการนำแร่ชนิดนี้ไปผสมกับแร่อื่นเพื่อหวังจะให้เกิดสีเขียนเซรามิกส์
 ชนิดได้เคลือบ จึงจำเป็นจะต้องเลือกหาตัวที่นำมาผสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นวัตถุดิบ
 ที่มีออกไซด์เป็นกลางของ R_2O_3 เช่น Sb_2O_3 , Cr_2O_3 เหล่านี้เป็นต้น

4.1.4 แร่รูไทล์

มีส่วนประกอบทางเคมีโดยหลักคือ Titaniumoxide (TiO_2) นอกจากนี้ใน
 ธรรมชาติยังมีแร่ชนิดนี้อีก 2 ชื่อคือ อะนาเทส (anatase : TiO_2) และบรูไซต์
 (brucite : TiO_2)

สำหรับแร่ที่นำมาทดลองในครั้งนี้มาจากแหล่ง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 ทางกรมทรัพยากรธรณีเขต 3 นอกจากนี้เป็นรูไทล์มีสีน้ำตาลทอง มีความบริสุทธิ์ประมาณ

90 % (ภาคผนวก ค.) ผลการทดลองพบว่าแร่รูไทล์สามารถให้สีเหลืองอมส้ม และมีสมบัติของการเป็นสีเขียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ละลายในเคลือบ เพียงแต่การปรากฏของสีค่อนข้างจาง อาจเป็นเพราะว่าสิ่งเจือปนในแร่รูไทล์ไม่เอื้ออำนวยให้สีเหลืองอมส้มปรากฏชัด ความจริงแล้วสารเคมีติดาเนียมออกไซด์บริสุทธิ์สามารถให้สีเหลืองฟาง (8)

ดังนั้น จากผลการทดลองแร่ชนิดนี้สามารถให้สีเหลืองอมส้มค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามถ้าจะนำไปผสมกับแร่อย่างอื่น โดยเฉพาะกับแร่ที่มีออกไซด์เป็นกลางของกลุ่ม R_2O_3 เช่น Cr_2O_3 , Sb_2O_3 เป็นต้น คาดว่าความเข้มของสีจะเพิ่มขึ้น หรืออาจปรากฏเป็นสีอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่างแร่ในส่วนผสมเหล่านั้น

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว สามารถยอมรับการใช้แร่รูไทล์จาก อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดิบจากธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนผสมอื่นใด เพียงแต่แร่ธรรมชาติชนิดนี้จะต้องผ่านกระบวนการเตรียมเป็นสีเขียน ซึ่งพบว่าแร่ที่ผ่านการแคลไซน์ $800^{\circ}C$ ให้ผลดีที่สุด

4.1.5 แร่วูลแฟรไมต์ ($Fe(Mn)WO_4$)

แร่ธรรมชาติมีสีน้ำตาลอมดำแก่ ส่วนประกอบทางเคมีประกอบด้วยเหล็กแมงกานีส และทังสแตน ผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าแร่ชนิดนี้ของ จ. เชียงใหม่ มีปริมาณ WO_3 68.05 % MnO_2 1.07 % และ Fe_2O_3 11.36 % (ภาคผนวก ค.) ดังนั้นอิทธิพลของทังสแตนจะปรากฏผลของการเป็นสีเขียนซึ่ง WO_3 มีสมบัติเป็นกลางจึงสามารถทนต่อการละลายในเคลือบได้

ครั้นเมื่อเปรียบเทียบแหล่งแร่่วูลแฟรไมต์ของ จ. แพร่ และ จ. เชียงใหม่พบว่า เชียงใหม่ น่าจะมีปริมาณทังสแตนสูงกว่าแพร่ ส่วนปริมาณเหล็กและแมงกานีสที่แพร่ น่าจะสูงกว่า เพราะมีผลของการละลายในเคลือบปรากฏบนชั้นทดสอบชัดเจนกว่า

สำหรับแร่วุลแฟรมไครต์สรุปว่าสามารถนำมาใช้เป็นสีเขียนเซรามิกส์ได้ เพียงแต่ต้องใช้แร่ที่มีปริมาณวุลแฟรมไครต์สูง และสมควรนำมาเตรียมตามกระบวนการทำสี ซึ่งพบว่า การเคลือบที่ 1100 °C ให้ผลดีกว่าเคลือบที่ 800 °C และ 1250 °C โดยจะปรากฏเป็นสีน้ำตาลอมดำแกมเหลืองสีจาง

4.1.6 แร่ซีไลต์ (CaWO_4)

มีส่วนประกอบของแคลเซียมและทังสเตน จากผลการวิเคราะห์ที่มีปริมาณ WO_3 75.87 % (ภาคผนวก ค.) ผลการทดลองดังแสดงตามตาราง 3.8 กับรูป 3.12 และรูป 3.13 ปรากฏว่าแร่ชนิดนี้จาก จ. เชียงใหม่ให้สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองจางมาก ถ้าพิจารณาสมบัติการเป็นสีได้เคลือบจากกล่าวได้ว่าไม่ละลายในเคลือบ ซึ่งถ้าจะนำไปพัฒนาาร่วมกับแร่ชนิดอื่น ๆ ที่ให้สีในออกไซด์กลุ่มที่เป็นต่าง (RO) เช่น CuO , CdO , CoO เป็นต้น ย่อมจะทำให้เกิดสีได้เคลือบที่ชัดเจนได้

4.1.7 แร่สติบไนต์ (Sb_2S_3)

จากการศึกษาพบว่าปริมาณ WO_3 ประมาณ 67 % (ภาคผนวก ค.) แร่ชนิดนี้ได้จากแหล่งสุโขทัย ปรากฏสภาพทนไฟที่เคลือบไม่สามารถเกาะติดกับแร่ชนิดนี้ได้ เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า เคลือบหนี (crawling) อีกประการหนึ่งแร่สติบไนต์ให้สีจางมากเป็นสีเหลืองอ่อนสีจะปรากฏชัดเจนเมื่อเคลือบที่ 1250 °C แต่ก็จัดว่าสีจางมาก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าแร่สติบไนต์จากแหล่งสุโขทัยคงไม่สามารถนำมาทำเป็นสีเขียนได้เคลือบที่ชัดเจน

4.1.8 แร่มาลาไคต์ $[\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2]$

เป็นแร่ทองแดงที่ได้ตัวอย่างจากแหล่ง จ.อุตรดิตถ์ และแหล่ง จ.ลำปาง ผลการทดลองตามตาราง 3.8 กับรูป 3.13 สีที่ปรากฏบนชิ้นทดสอบที่เข้มและชัดเจนกว่าของแร่มาลาไคต์จากแหล่ง จ.อุตรดิตถ์ จึงคาดว่าแร่จากแหล่งนี้จะมีปริมาณออกไซด์ของทองแดงสูงกว่าจากแหล่ง จ.ลำปาง แร่ชนิดนี้ให้ผลการทดลองที่มีแนวโน้มว่าเป็นสีได้เคลื่อนได้บ้างแต่ไม่ตึ๊ง ทั้งนี้เพราะปรากฏการละลายในเคลื่อนเล็กน้อย สีของแร่ น้ำตาลอมดำแกมเขียว สีได้เคลื่อนที่ปรากฏสีเขียวอ่อน แต่ถ้าแคลไซน์ที่ 1100°C ให้สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองสีจางมาก อย่างไรก็ตามแร่ทองแดงทั้ง 2 แหล่งสมควรนำไปผสมกับแร่ที่มีออกไซด์เป็นกลาง (R_2O_3) เช่น Fe_2O_3 , Cr_2O_3 , Sb_2O_3 เป็นต้น คาดว่าจะให้ผลดี

4.1.9 แร่ไลมอไนต์ ($\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$ กับ $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)

ตัวอย่างแร่ นำมาจาก จ.ตาก เป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งที่มีปริมาณเหล็กออกไซด์ 75 % (ภาคผนวก ค.) แต่แร่ชนิดนี้จะอยู่ในลักษณะของ hydrous ดังนั้นจึงมีความสามารถในการละลาย แต่ครั้งเมื่อนำมากระทำในกระบวนการของสีได้เคลื่อนผ่านการแคลไซน์ที่ $800-1250^{\circ}\text{C}$ แร่ ชนิดนี้มีความสามารถทนต่อการละลายในเคลื่อนได้ และสามารถนำไปใช้เป็นสีเขียนได้ เคลือบปรากฏเป็นสีน้ำตาลอมดำโดยเฉพาะการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800°C ดังแสดงในตาราง 3.9 กับรูป 3.14 และรูป 3.15

4.1.10 แร่ฮีมาไทต์ (Fe_2O_3)

นำตัวอย่างแร่มาจาก จ.สุโขทัย และ จ.เลย เป็นแร่เหล็กที่มีปริมาณเหล็กออกไซด์สูงมากประมาณ 80 % (ภาคผนวก ค.) แร่ชนิดนี้มีออกไซด์ของเหล็กอยู่ในสภาพเป็นกลาง แต่อาจละลายในเคลื่อนได้ เขียนเป็นเส้นเล็ก แร่จากแหล่ง จ.สุโขทัย

ให้สีเข้มเด่นชัดและทนต่อการละลายได้ดีขึ้น ดังแสดงในตาราง 3.10 กับรูป 3.16 และรูป 3.17 แร่ฮีมาไทต์สมควรนำไปผสมกับแร่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แร่ที่มีปริมาณออกไซด์เป็นต่าง เช่น CuO , NiO , CdO ฯลฯ เพื่อจะทำให้เกิดโครงสร้างสไปเนลมีผลให้เกิดความทนต่อการละลายในเคลือบ และทำให้เกิดสีเข้มน่าสนใจมาใช้เป็นสีได้เคลือบได้อย่างไรก็ตามแร่ตัวนี้จะให้ผลดีขึ้นได้เมื่อผ่านกระบวนการทำสีซึ่งพบว่าจะให้สีดำปรากฏเมื่อเคลือบที่อุณหภูมิ 800°C

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ผลการศึกษาแร่ทั้ง 10 ชนิด สรุปว่าแร่ที่สามารถให้ผลดีต่อการเป็นสีเขียนได้เคลือบที่น้ำ
สนใจ ได้แก่ แร่โครไมต์ แร่รูไทล์ แร่ไลมอไนต์ และแร่ฮีมาไทต์

ตาราง 4.1 แร่ที่สามารถนำมาใช้เป็นสีได้เคลือบได้จากจำนวนแร่ 10 ชนิด

ชื่อแร่	สูตรเคมี	แหล่งแร่	สีที่ปรากฏ	ภาวะที่ให้สีที่ดีที่สุด
1. แร่โครไมต์ (Chromite)	$\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	อ. นาน้อย จ. อุตรดิตถ์	น้ำตาลอมดำ สีเข้ม	แคลไซต์ 800 °ซ + ดินเกอลิน 5 %
2. แร่รูไทล์ (Rutile)	TiO_2	อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่	เหลืองอมส้ม สีเข้ม	แคลไซต์ 800 °ซ
3. แร่ไลมอไนต์	$\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$	จ. ตาก	น้ำตาลอมดำ	แคลไซต์ 800 °ซ
4. แร่ฮีมาไทต์	$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ Fe_2O_3	จ. สุโขทัย	ดำ	แคลไซต์ 800 °ซ

4.2 ผลการศึกษาการนำแร่ธรรมชาติมาผสมกันและการนำแร่ธรรมชาติผสมกับสารเคมีเพื่อทำสีเขียน

เป็นการประยุกต์ที่จะนำเอาแร่ธรรมชาติที่ได้จากการทดลองและเห็นว่าพอนำมาเป็นสีเขียนได้เคลือบ ซึ่งได้กล่าวแล้วในตอนต้นพบว่าอย่างน้อยแร่ธรรมชาติจำนวน 4 ชนิดจาก 10 ชนิด ที่นำมาทดลองทำเป็นสีเขียนได้ดี เช่น แร่โครไมต์ จาก อ.น่าน้อย จ.อุตรดิตถ์ แร่รูไทล์จาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ แร่โลมอไนต์ จาก จ.ตาก และแร่ฮีมาไทต์ จาก จ.สุโขทัย นอกนั้นก็ยังมีแนวโน้มนำมาใช้งานได้

อย่างไรก็ตามเมื่อได้นำแร่ต่าง ๆ มาผสมกันสีเขียน มีโครงสร้างเป็นสไปเนล ($RO : R_2O_3$) หรือนอกเหนือจากสไปเนลอาจทำให้สีเขียนจากวัตถุดิบแร่ธรรมชาติมีผลดีขึ้น

จากการทดลองได้ผลดังนี้

(1) แร่โครไมต์กับแร่ไฟโรลูไซต์

มีอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักโดยหวังว่าสีของโครไมต์ (น้ำตาลอมดำ) และสีของไฟโรลูไซต์ (น้ำตาลอมดำสีเข้ม) สามารถให้ความเข้มของสีเป็นน้ำตาลอมดำที่ชัดเจน โดยอาศัยโครงสร้างทางเคมีเกิดความสมบูรณ์ของสารประกอบเขียนเป็นระบบเซเกอร์ (seger) ดังนี้คือ $FeO \cdot Cr_2O_3 \cdot MnO_2$

สีที่ปรากฏมีความเหมาะสมกับการเป็นสีเขียนเซรามิกส์ที่ดีมากให้สีน้ำตาลอมดำที่มีความเข้มและความเด่นชัดของสีได้เคลือบ ไม่ปรากฏการละลายของสีในเคลือบ ทั้งนี้โดยมีการแคลไซน์ แร่ทั้ง 2 ชนิดที่ 800 °ซ ดังแสดงในตาราง 3.11 และรูป 3.18

(2) แร่ไฟโรลูไซต์กับแร่รูไทล์และแร่ฮีมาไทต์

มีอัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยน้ำหนักผลปรากฏว่าสามารถให้สีเขียนได้เคลือบที่มีความเข้มพอสมควร แต่เกิดการละลายในเคลือบได้บ้าง และพบว่าลักษณะของสีกระด้าง คาดว่ามีความทนไฟพอสมควร สามารถเขียนสูตรเซเกอร์ ดังนี้ $Fe_2O_3 \cdot MnO_2$

TiO_2

ส่วนผสมของแร่มีโครงสร้างไม่ตรงตามหลักของ spinel แต่เป็นอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งเกิดโครงสร้างที่สีเขียวเซรามิกส์บางชนิดมีส่วนผสมในลักษณะเช่นนี้ จากผลการทดลองพบว่าสีเขียวยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร และจากการปรากฏของสีผสมดังกล่าวหากทำการปรับปรุงแร่ผสมชนิดนี้ อาจพิจารณาให้ปริมาณของไพโรลูไซต์ลดปริมาณลงกว่าเดิม 50 % หรือมากกว่า คาดว่าจะทำให้แร่ผสมชนิดนี้เป็นสีเขียวได้เคลือบเซรามิกส์ได้ ดังตาราง 3.11 และรูป 3.18

(3) แร่รูไทล์กับแร่ไลมอไนต์

มีอัตราส่วนผสมเป็น 1:1 โดยน้ำหนักสามารถเขียนสูตรเซเกอร์โดยสังเขป เป็น $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$ ผลปรากฏว่าได้สีเขียวมีผลดี สีเขียวหม่น นำมาใช้เป็นสีเขียวได้เคลือบอย่างดี โดยต้องแคลไซน์แร่ที่ 800 °ซ ดังตาราง 3.11 และรูป 3.18

(4) แร่มาลาโคต์กับแร่ไลมอไนต์

จากการทดลองด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักก็เช่นกันอาจเขียนเป็น เซเกอร์ $\text{FeO} \cdot \text{CuO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ซึ่งมีลักษณะเข้าแบบฟอร์มของสไปเนลด้วยฟอร์มสไปเนล มักปรากฏผลดีของการเป็นสีเขียวทางเซรามิกส์ แต่จากการทดลองเมื่อใช้แร่มาลาโคต์ และแร่ไลมอไนต์ได้พบว่า สีเขียวที่ปรากฏเป็นสีน้ำตาลที่จางมาก แต่มีความคงทนต่อการละลายในเคลือบได้ดี สีจางที่ปรากฏอาจเนื่องมาจากปริมาณแคลไซน์ให้สีของแร่มีค่อนข้างต่ำ หรืออาจเป็นเพราะการทดลองทำสีเขียวจางมากเกินไป อย่างไรก็ตามส่วนผสมของแร่ทั้ง 2 นี้กล่าวได้ว่าน่าจะนำมาเป็นสีเขียวเซรามิกส์ได้ด้วยโดยมีการแคลไซน์แร่ที่ 800 °ซ ดังตาราง 3.11 และรูป 3.18

การทดลองสีเขียวได้เคลือบเซรามิกส์เมื่อใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาผสมกัน ดังตัวอย่างการทดลองที่กล่าวมาจากจำนวน 4 ตัวอย่าง พบว่าเป็นแนวทางทำให้เกิดการ

ปรับปรุงและพิจารณาสีเขียวครามิกส์ให้ดีขึ้นกว่าการใช้แร่ตัวใดตัวหนึ่ง และมีแนวโน้มที่จะสามารถ พัฒนาทำให้เกิดความเหมาะสมของสี เป็นสีที่เคลือบได้ดีขึ้นอีก ถ้านำเอาออกไซด์ของสารอนินทรีย์ซึ่งให้สีมาผสม โดยมีกระบวนการเตรียมสีดังกล่าวมาแล้ว

นอกจากการใช้แร่ 2 ชนิดมาผสมกัน ในการทดลองที่จะกล่าวต่อไปเป็นผลที่ได้จากแร่ธรรมชาติผสมกับออกไซด์ของสารอนินทรีย์เคมีที่มีสี เช่น CoO (สีน้ำเงิน) Sb_2O_3 (สีเขียว) Cr_2O_3 (สีเขียวและชมพู) เป็นต้น

ในการทดลอง ได้ใช้อัตราส่วนผสมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความเข้มของสี ได้ผลการทดลองตามที่ได้แสดงในตาราง 3.12 และรูป 3.19

(1) แร่โครไมต์ ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$) กับ CoO

อัตราส่วนผสม 1:1 โดยโมลให้ผลเป็นสีเขียวครามิกส์ที่ตมมาก มีสีน้ำเงินที่อาจกล่าวได้ว่ามีชื่อ navy blue แต่ถ้าเพิ่มปริมาณโครไมต์สูงขึ้นสีจะเปลี่ยนไป

(2) แร่โครไมต์ ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$) กับ CoO

อัตราส่วน 2:1 โดยโมลให้สีเขียวอมน้ำตาลหรือเรียกว่า "เขียวขี้ม้า" จัดเป็นสีเขียวครามิกส์ที่ตมอีกเช่นกัน

(3) แร่โครไมต์ ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$) กับ Sb_2O_3

อัตราส่วน 1:1 โดยโมลให้ผลเป็นสีเขียวที่เคลือบได้ดี สีเขียวอมน้ำตาลแต่จางกว่าการใช้แร่โครไมต์กับ CoO

(4) แร่รูไทล์กับ Cr_2O_3

อัตราส่วน 1:1 โดยโมล

พบว่าให้สีน้ำตาลอมเหลืองแต่สีมีผิวกระด้างค่าตัว เกิดโครงสร้างที่ทนไฟทำ

ให้เคลือบไม่สามารถเกาะติดได้ และสีไม่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามยังสามารถนำมาใช้เป็นสีเขียนได้เคลือบได้

(5) แร่รูไทล์กับ Cr_2O_3 และ Sb_2O_3

อัตราส่วน 1:1:1 โดยโมล

ให้ผลของสีดีมาก เป็นสีน้ำตาลเด่นชัดไม่ละลายในเคลือบเหมาะสมกับการเป็นสีเขียนได้เคลือบ

(6) แร่ไลมอไนต์กับ Cr_2O_3 และ ZnO

อัตราส่วน 1:1:1 โดยโมล

โดยมีความคิดว่าถ้าใช้ ZnO ผสมอยู่อาจช่วยทำให้เกิดผลึกชั้นในสีเขียนได้เคลือบได้สีที่แปลกออกไปอีก ผลปรากฏว่าสีเขียนได้เคลือบที่ปรากฏเป็นสีน้ำตาลโกโก้

(7) แร่ไลมอไนต์กับ Sb_2O_3

อัตราส่วนผสม 1:1 โดยโมล ทำให้เกิดสีเขียนได้เคลือบที่ดี สีน้ำเงินอมเขียวนำไปใช้ได้อย่างดี

การทดลองเมื่อใช้แร่ธรรมชาติผสมกับสารเคมีซึ่งได้ทำการทดลองเป็นตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่กล่าวมานั้นสามารถชี้ให้เห็นว่าสีเขียนได้เคลือบอาจทำจากแร่ชนิดเดียวที่มีสี เช่น แร่โครไมต์ แหล่ง อ.น่าน้อย จ.อุตรดิตถ์ หรือแร่รูไทล์ จาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ส่วนสำหรับแร่อย่างอื่นที่ได้นำมาทดลอง จะสามารถปรับปรุงให้แร่ธรรมชาติเหล่านั้นมีสมบัติที่ดีขึ้นเมื่อเอาแร่เหล่านั้นมาผสมกัน รวมถึงการพิจารณานำเอาออกไซด์

หรือสารประกอบของสารอนินทรีย์เคมีที่ให้สีมาผสม ในอัตราส่วนที่พอเหมาะพร้อมทั้งการ
บดผสมและนำไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิต่าง ๆ ทำให้ส่วนผสมของสารเหล่านั้นมีโครงสร้าง
สไปเนล ($RO : R_2O_3$) หรือโครงสร้างอย่างอื่นที่ให้ความเข้มของสีชัดเจน มีโครงสร้าง
แข็งแรงไม่ละลายในเคลือบชนิดนั้น ๆ พร้อมทั้งยังก่อให้เกิดสีต่าง ๆ น่าสนใจมากขึ้น นั้น
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์หรือผู้สนใจทำสีจากแร่ธรรมชาติตั้งใจจะทำก็อาจ
ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการผลิตสีเขียนจากแร่ธรรมชาติเพื่องานเซรามิกส์ที่สนใจ
รวมถึงการผลิตเป็นระดับอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved