

**ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ การเตรียมสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr  
ในบรรยายกาศของปีตรีเจน**

ชื่อผู้เขียน นายสันติ คันธี  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพลีกส์

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

ผศ. ดร. สุมชาย ทองเต็ม	ประธานกรรมการ
ผศ. ดร. ศรีเพ็ญ ท้าวตา	กรรมการ
อ. ดุษฎี สุวรรณชจร	กรรมการ

**บทคัดย่อ**

สารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่เตรียมจากสารประกอบตั้งต้น แบเรียมคาร์บอเนต ( $\text{BaCO}_3$ ), ไททาเนียมออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ), เชอร์โอดเนียมออกไซด์ ( $\text{ZrO}_2$ ) และสตรอนเซียมออกไซด์ ( $\text{SrO}$ ) ด้วยอัตราส่วนโดยไมล์ต่าง ๆ กัน มาผลิตก้อนแบบเปียก (wet mill) โดยมีปริมาณของ  $\text{BaCO}_3$  และ  $\text{TiO}_2$  คงที่อย่างละ 1 มิล ส่วน  $\text{ZrO}_2$  และ  $\text{SrO}$  ต่างมีค่า 0-2 มิล ทำการซึ้งรูปด้วยความดัน 2,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว หลังจากนั้นเผาขึ้นเตอร์ลารที่อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 1,200 ถึง 1,500 องศาเซลเซียส เป็นเวลาสาม ชั่วโมง ในอากาศและบรรยายกาศในปีตรีเจน สารเซรามิกที่ได้จากการเผาในอากาศจะสามารถวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าได้ และแสดงคุณสมบัติ NTC effect คือ มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าลดลง เมื่ออุณหภูมิของสารตัวอย่างเพิ่มขึ้น เนื่องสารเซรามิกที่มีอัตราส่วนจำนวนไมล์ของ  $\text{ZrO}_2$  น้อยกว่าจำนวนไมล์ของ  $\text{SrO}$  และสารเซรามิกเหล่านี้ เมื่อผ่านการเผาในบรรยายกาศในปีตรีเจน จะมีแนวโน้มนำไปใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า และแสดงคุณสมบัติ NTC effect ได้ดีกว่า เมื่อผ่านการเผาในอากาศ ยกเว้นสารเซรามิกที่มีอัตราส่วน  $\text{BaCO}_3 : \text{TiO}_2 : \text{ZrO}_2 : \text{SrO}$  เป็น 1:1:1:1.15 ไมล์ เมื่อเผาในอากาศจะแสดงคุณสมบัติ NTC effect ได้แต่เมื่อเผาในบรรยายกาศในปีตรีเจนจะไม่สามารถวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ได้

**Research Title**                    **Preparation of Ba-Ti-Zr-Sr Ceramic System in Nitrogen Atmosphere**

**Author**                                Mr. Samred Kantee

**M.S.**                                 Teaching Physics

**Examining Committee :**

Assist. Prof. Dr. Somchai Thongtem	Chairman
Assist. Prof. Dr. Sripen Towta	Member
Lecturer	Dusadee Suwanakachorn Member

**Abstract**

System of ceramic materials of Ba-Ti-Zr-Sr was prepared by wet mixing of various mole ratios of  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$  and  $\text{SrO}$ . It was found that the samples containing 1 mole  $\text{BaCO}_3$ , 1 mole  $\text{TiO}_2$  and 0-2 moles  $\text{ZrO}_2$  and  $\text{SrO}$ , pressing with 2,000 psi pressure and sintering at the temperature of 1,200 - 1,500 °C for 3 hours in air and in nitrogen showed the NTC effect with the lowering of their resistivities with increasing the temperatures. For the samples containing the number of moles of  $\text{ZrO}_2$  less than that of moles of  $\text{SrO}$  and processed in nitrogen tended to conduct electricity at lower temperature and showed the NTC effect better than the ones processed in air, except for the sample of  $\text{BaCO}_3 : \text{TiO}_2 : \text{ZrO}_2 : \text{SrO}$  with 1:1:1:1.5 mole and processed in nitrogen gas.