

บทที่ 3

การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบตรวฉวิเคราะห์และการทดลอง

3.1 การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางโบราณคดี การรวบรวมตัวอย่างกระดูกเกรียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากศิลปวัตถุที่ปรากฏอยู่ภายในวัดและโบราณสถานต่างๆทุกภาคของประเทศไทย และบางส่วนของประเทศพม่าและลาว ดังนี้

3.1.2 ประเทศไทย

- ภายในพระบรมมหาราชวัง
- ภายในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี (เกาะเกล็ด)
- ภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และพิษณุโลก)
- ภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และระนอง)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี)
- ภาคกลาง (อยุธยา เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)
- ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี)

3.1.2 ประเทศสหภาพเมียนมาร์

- เกาะสอง และท่าซี้เหล็ก

3.1.3 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- แขวงสวันเขต และแขวงจำปาศักดิ์

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการประกอบและโครงสร้าง

3.2.1 เครื่องวัดค่าดัชนีหักเห (Refractometer)

- ของบริษัท Rayner รุ่น Dialdex RD475

3.2.2 เครื่อง LCZ Meter

- ของบริษัท Hewlett Packard รุ่น 4276A

3.2.3 Micrometer

3.2.4 เครื่อง X-Ray Diffractometer

- ของบริษัท Jeol รุ่น JDX-7E
- ของบริษัท Rigaku

3.2.5 เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer

- ของบริษัท Siemens รุ่น 3000

3.2.6 กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา

- ของบริษัท Olympus รุ่น SZ40
- ของบริษัท Olympus รุ่น BH
- ของบริษัท Leco รุ่น 500

3.2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

- ของบริษัท Hitachi รุ่น S-2500
- ของบริษัท Jeol รุ่น JSM-840A

3.2.8 เครื่อง Microhardness Tester

- ของบริษัท Shimutzu รุ่น DMH-2

3.2.9 เครื่อง DTA/TG

- ของบริษัท Rigaku รุ่น TG 8110 TAS
- ของบริษัท Netzsch รุ่น STA 403 EP

3.2.10 เครื่อง Ion Sputter

- ของบริษัท Hitachi รุ่น E 102
- ของบริษัท Jeol รุ่น JFC-1100E

3.8 สารเคมีและอุปกรณ์ประกอบการทดลอง

3.3.1 สารเคมี

- Silicon Dioxide (SiO_2)
- Potassium Nitrate (KNO_3)
- Aluminium Oxide (Al_2O_3)
- Sodium Carbonate (Na_2CO_3)
- Magnesium Oxide (MgO)
- Calcium Oxide (CaO)
- Lead Oxide (PbO , PbO_2 , Pb_3O_4)
- Quartz (Natural Crystalline Silica, SiO_2)
- Borax ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)
- Cupric Oxide (CuO)
- Manganese Dioxide (MnO_2)
- Chromium Oxide (Cr_2O_3)
- Cobalt Oxide (CoO)
- Ferric Oxide (Fe_2O_3)
- Au Foil
- Neodymium Trinitrate [$\text{Nd}(\text{NO}_3)_3$]

3.3.2 เตาเผาแบบขดลวดไฟฟ้าขนาดอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ที่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิได้

3.3.3 Crucible

- Porcelain ขนาด 30 มิลลิลิตร

- Alumina ขนาด 10x65 มิลลิเมตร
- Nickel ขนาด 30 มิลลิลิตร
- Graphite ขนาด 1 ลิตร
- Platinum ขนาด 30 มิลลิลิตร

3.4 วิธีการทดลอง

3.4.1 การศึกษาชนิดของวัสดุที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับการหลอมแก้ว

3.4.1.1 ชนิดของวัสดุ

3.4.1.1(1) Porcelain Crucible

3.4.1.1(2) Alumina Crucible

3.4.1.1(3) Nickel Crucible

3.4.1.1(4) Platinum Crucible

3.4.1.1(5) Graphite Crucible

3.4.1.2 ผลการทดลอง พบว่า

3.4.1.2(1) Platinum Crucible มีความเหมาะสมที่สุด ไม่มีการเกาะติดของเนื้อแก้ว สามารถใช้ได้กับทุกส่วนผสมและทนทานได้ที่อุณหภูมิสูง แต่ราคาสูงมาก เหมาะสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ต้องการการปนเปื้อนน้อยที่สุด และผลที่ได้มีความบริสุทธิ์มากที่สุด

3.4.1.2(2) Nickel Crucible ใช้ได้กับส่วนผสมที่ไม่มีสารประกอบของ Nickel ที่อุณหภูมิสูงมีการเกาะติดของเนื้อแก้วบางส่วน ราคาสูง

3.4.1.2(3) Alumina Crucible ใช้ได้กับส่วนผสมที่ไม่มีสารประกอบของ Aluminium ทนทานได้ที่อุณหภูมิสูง ราคาปานกลาง

3.4.1.2(4) Porcelain Crucible มีการละลายปนเปื้อนจากเนื้อวัสดุ อุณหภูมิปานกลาง ราคาถูก

3.4.1.2(5) Graphite Crucible ใช้ได้ดี มีการเกาะติดของเนื้อแก้ว มีการปนเปื้อนน้อยและผลที่ได้มีความบริสุทธิ์พอสมควร เหมาะสมในขั้นตอนการผลิตปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)

3.4.2 การศึกษาส่วนผสมของเนื้อแก้วที่มีครรชนีหักเหสูงที่เหมาะสม

3.4.2.1 เนื้อแก้วสูตรมาตรฐาน โดยการใช้สารเคมีเกรดห้องปฏิบัติการ (AR Grade) ประกอบด้วย

SiO ₂	50	%
KNO ₃	1	%
Al ₂ O ₃	1	%
Na ₂ CO ₃	20	%
MgO	1	%
CaO	2	%
Pb ₃ O ₄	25	%

ด้วยเตาเผาแบบขดลวดไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสต่อนาที และอัตราการลดลงของอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง

3.4.2.2 เนื้อแก้วสูตรมาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบด้วย

Quartz	17	%
Na ₂ B ₄ O ₇ ·H ₂ O	33	%
Pb ₃ O ₄	50	%

ด้วยเตาเผาแบบใช้แก๊สที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง เย็นตัวที่อุณหภูมิห้อง

3.4.2.3 เนื้อแก้วสี

โดยการผสมเนื้อแก้วสูตรมาตรฐานตาม 3.4.2.1 และสารเคมีให้สีต่างๆ ใส่ลงใน Platinum Crucible หลอมด้วยเตาเผาแบบขดลวดไฟฟ้า นาน 2 ชั่วโมง

ด้วยอัตราเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสต่อนาที และอัตราการลดลงของอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นต้นจนถึงอุณหภูมิห้อง

3.4.2.3(1) สีม่วง

- ที่ได้จากการผสม MnO_2 ความเข้มข้น 2.0 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส

- ที่ได้จากการผสม $Nd(NO_3)_3$ ความเข้มข้น 0.1 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส

3.4.2.3(2) สีนํ้าตาล ที่ได้จากการผสม Fe_2O_3 ความเข้มข้น 2.5 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส

3.4.2.3(3) สีเขียว

- ที่ได้จากการผสม Cr_2O_3 ความเข้มข้น 0.2 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส

- ที่ได้จากการผสม CuO ความเข้มข้น 4.0 % และ Fe_2O_3 ความเข้มข้น 1.0 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส

3.4.2.3(4) สีนํ้าเงิน

- ที่ได้จากการผสม CuO ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 900, 1,000, 1,100, 1,150 และ 1,200 องศาเซลเซียส (ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ สนใจแก้วสีนํ้าเงินที่ได้จาก CuO)

- ที่ได้จากการผสม Au Foil ความเข้มข้น 0.1 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส

- ที่ได้จากการผสม CoO ความเข้มข้น 1.0 % โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.1 แสดงตัวอย่างของเนื้อแก้วสีต่างๆที่มีครรหณีหักเหสูงที่ทดลองทำได้