

บทที่ 4

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์และการทดลอง

4.1 ผลการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้กระจกเงา พบว่า กระจกเงาถูกใช้เป็นวัสดุในการตกแต่งประดับประดาตามโบราณสถานและศิลปวัตถุที่เป็นพุทธสถาน พุทธศิลป์และสิ่งสักการะต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ซึ่งมีทั้งที่เป็นแก้วอั้งวะ กระจกอยุธยาและกระจกรัตนโกสินทร์ โดยที่มีสีขาว สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลือง (หรือสีทอง) มีการใช้งานแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่เคยเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

4.2 ผลการตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างกระจก (แก้ว)โบราณ

4.2.1 ผลการตรวจวัด ทดสอบและตรวจสอบวิเคราะห์ทางฟิสิกส์

4.2.1.1 ค่าความหนา

4.2.1.1(1) ตัวอย่างกระจก ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - กระจกอยุธยา | จำนวน 7 ตัวอย่าง |
| - กระจกรัตนโกสินทร์ | จำนวน 23 ตัวอย่าง |
| - กระจกปัจจุบัน | จำนวน 6 ตัวอย่าง |

4.2.1.1(2) ผลการตรวจวัดค่าความหนา ปราบกฏตามตารางที่ 4.1

4.2.1.2 ค่าดัชนีหักเห

4.2.1.2(1) ตัวอย่างกระจก ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|------------------|
| - กระจกอยุธยา | จำนวน 4 ตัวอย่าง |
| - กระจกรัตนโกสินทร์ | จำนวน 4 ตัวอย่าง |
| - กระจกปัจจุบัน | จำนวน 4 ตัวอย่าง |

4.2.1.2(2) ผลการตรวจวัดค่าดัชนีหักเห ปราบกฏตามตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจวัดค่าความหนาของตัวอย่างกระจกโบราณ

ลำดับ	แบบของแก้ว	สี	ค่าความหนา (มิลลิเมตร)
1	อยุธยา	ขาว	0.67, 0.85, 0.90
2	อยุธยา	เขียว	0.90, 0.92, 1.0, 1.05
3	รัตนโกสินทร์	น้ำเงิน	0.59, 0.62, 0.68, 0.71, 0.72, 0.83, 0.86, 0.90
4	รัตนโกสินทร์	เขียว	0.47, 0.58, 0.76, 0.82, 0.91
5	รัตนโกสินทร์	เหลือง	0.57, 0.62, 0.86, 0.90
6	รัตนโกสินทร์	แดง	0.81, 0.85
7	รัตนโกสินทร์	ขาว	0.23, 0.55, 0.97
8	ปัจจุบัน	ขาว	1.02
9	ปัจจุบัน	เขียว	1.0
10	ปัจจุบัน	แดง	0.77
11	ปัจจุบัน	เหลือง	0.70
12	ปัจจุบัน	น้ำเงิน	0.55, 0.77

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจวัดค่าดัชนีหักเหของตัวอย่างกระจกโบราณ

ลำดับ	แบบของแก้ว	สี	ค่าดัชนีหักเห
1	อยุธยา	ขาว	1.599
2	อยุธยา	เขียว	1.561
3	อยุธยา	น้ำเงิน	1.535
4	อยุธยา	เหลือง	1.539
5	รัตนโกสินทร์	เหลือง	1.540
6	รัตนโกสินทร์	เขียว	1.607
7	รัตนโกสินทร์	น้ำเงิน	1.531
8	รัตนโกสินทร์	ขาว	1.525
9	ปัจจุบัน	เขียว	1.520
10	ปัจจุบัน	แดง	1.510
11	ปัจจุบัน	เหลือง	1.475
12	ปัจจุบัน	น้ำเงิน	1.505

4.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ

4.2.2.1 ตัวอย่างกระจก ประกอบด้วย

- กระจกอยุธยา จำนวน 1 ตัวอย่าง
- กระจกรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 ตัวอย่าง
- กระจกปัจจุบัน จำนวน 3 ตัวอย่าง

4.2.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ ปრაกฏตามตารางที่ 4.3, 4.4 และ 4.5

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกระจกอยุธยา*

ลำดับ	ธาตุ	ปริมาณ	หน่วย**
1	เงิน (Ag)	35.2	ppm
2	อาร์ซีนิก (As)	536	ppm
3	อลูมิเนียม (Al)	0.37	%
4	แบเรียม (Ba)	462	ppm
5	แคลเซียม (Ca)	2	ppm
6	แคดเมียม (Cd)	1	ppm
7	โคบอลต์ (Co)	26	ppm
8	โครเมียม (Cr)	25	ppm
9	ทองแดง (Cu)	366	ppm
10	เหล็ก (Fe)	0.48	%
11	ปรอท (Hg)	80	ppm
12	แมกนีเซียม (Mg)	<1	ppm
13	โซเดียม (Na)	3	%
14	นิกเกิล (Ni)	<1	ppm
15	ตะกั่ว (Pb)	47.71	%
16	พลวง (Sb)	2014	ppm
17	ซิลิกอน (Si)	21.84	%
18	ดีบุก (Sn)	3.01	%
19	สังกะสี (Zn)	202	ppm

* โดยใช้เทคนิค XRF ที่บริษัท Siemens (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน)

** โดยน้ำหนัก (w/w)

ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกระถางดินโกสินทร์*

ลำดับ	ธาตุ	ปริมาณ			หน่วย**
		สีน้ำเงิน	สีเหลือง	สีเขียว	
1	เงิน (Ag)	17	11	35	ppm
2	อาร์เซนิก (As)	235	459	135	ppm
3	อลูมิเนียม (Al)	0.74	1.29	0.95	%
4	แบเรียม (Ba)	426	424	282	ppm
5	แคดเมียม (Cd)	1	12	14	ppm
6	โคบอลต์ (Co)	1135	-	55	ppm
7	โครเมียม (Cr)	10	34	11	ppm
8	ทองแดง (Cu)	287	749	14952	ppm
9	เหล็ก (Fe)	-	2.45	0.04	%
10	ปรอท (Hg)	37	-	55	ppm
11	แมกนีเซียม (Mg)	886	1282	443	ppm
12	แมงกานีส (Mn)	1218	1096	181	ppm
13	โซเดียม (Na)	2.63	5.70	4.08	%
14	นิกเกิล (Ni)	18	33	2	ppm
15	ตะกั่ว (Pb)	41.32	26.64	50.29	%
16	พลวง (Sb)	735	770	6597	ppm
17	ซิลิกอน (Si)	24.96	26.34	20.54	%
18	ดีบุก (Sn)	2.74	0.66	1.74	%
19	สังกะสี (Zn)	-	-	1089	ppm

* โดยใช้เทคนิค ICP ที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี(มหาชน) จำกัด

** โดยน้ำหนัก (w/w)

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกระจกปัจจุบัน*

ลำดับ	ธาตุ	ปริมาณ			หน่วย**
		สีน้ำเงิน	สีเหลือง	สีเขียว	
1	เงิน (Ag)	735	820	595	ppm
2	อาร์ซีนิก (As)	2224	167	2061	ppm
3	อลูมิเนียม (Al)	0.29	1.0	0.61	%
4	แบเรียม (Ba)	-	1253	40	ppm
5	แคดเมียม (Cd)	235	-	293	ppm
6	โคบอลต์ (Co)	364	29	-	ppm
7	โครเมียม (Cr)	672	13	2194	ppm
8	ทองแดง (Cu)	11090	-	6707	ppm
9	เหล็ก (Fe)	-	4.16	-	%
10	ปรอท (Hg)	-	19	11	ppm
11	แมกนีเซียม (Mg)	-	9362	2707	ppm
12	มังกานีส (Mn)	-	14427	-	ppm
13	โซเดียม (Na)	11.74	14.05	12.43	%
14	นิกเกิล (Ni)	44	3	22	ppm
15	ตะกั่ว (Pb)	0.02	0.58	<0.001	%
16	พลวง (Sb)	1791	95	1741	ppm
17	ซิลิกอน (Si)	32.17	31.69	35.32	%
18	ดีบุก (Sn)	0.43	0.38	0.38	%

* โดยใช้เทคนิค XRF ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

** โดยน้ำหนัก (w/w)

4.8 ผลการตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแก้วที่สร้างขึ้น

4.3.1 ผลการตรวจวัด ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางฟิสิกส์

4.3.1.1 ค่าดัชนีหักเห โดยใช้เครื่องมือ Refractometer

4.3.1.1(1) ตัวอย่างแก้ว ประกอบด้วย

- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก CuO จำนวน 64 ตัวอย่าง
- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก Au foil จำนวน 3 ตัวอย่าง
- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก CoO จำนวน 3 ตัวอย่าง
- สีม่วง ที่ได้จาก $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3$ จำนวน 3 ตัวอย่าง
- สีม่วง ที่ได้จาก MnO_2 จำนวน 3 ตัวอย่าง
- สีเขียว ที่ได้จาก $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CuO}$ จำนวน 3 ตัวอย่าง
- สีเขียว ที่ได้จาก Cr_2O_3 จำนวน 3 ตัวอย่าง
- สีนํ้าตาล ที่ได้จาก Fe_2O_3 จำนวน 3 ตัวอย่าง

4.3.1.1(2) ผลการตรวจวัดค่าดัชนีหักเห ปรากฏตามตารางที่ 4.6 และ 4.7

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดค่าดัชนีหักเหของแก้วสีต่างๆ

ลำดับ	สี/สารที่เติม	ค่าดัชนีหักเห			
		ตัวอย่าง			
		1	2	3	เฉลี่ย
1	นํ้าเงิน/ Au Foil	1.715	1.710	1.708	1.711
2	นํ้าเงิน/ CoO	1.710	1.715	1.695	1.707
3	ม่วง/ $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3$	1.680	1.688	1.682	1.683
4	ม่วง/ MnO_2	1.705	1.695	1.700	1.700
5	เขียว/ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CuO}$	1.765	1.760	1.750	1.758
6	เขียว/ Cr_2O_3	1.695	1.690	1.685	1.690
7	นํ้าตาล/ Fe_2O_3	1.704	1.702	1.700	1.702

ตารางที่ 4.7 ผลการตรวจวัดค่าดัชนีหักเหของแก้วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO

ความเข้มข้น (%)	อุณหภูมิเย็นตัว (°ซ)	อุณหภูมิเผา (°ซ)	ค่าดัชนีหักเห จำนวนชั่วโมงการเผา		
			1	2	3
0.1	ปกติ	1,100	1.687	1.734	1.693
0.5			1.669	1.744	1.702
1.0			1.653	1.709	1.675
0.5	ปกติ	900	1.674		
		1,000	1.697		
		1,150	1.705		
		1,200	1.643		
0.5	ทันที	1,100	1.680		
	750		1.688		
	250		1.696		

หมายเหตุ ปกติ หมายถึง ปิดเตาเมื่อถึงอุณหภูมิและชั่วโมงที่ตั้งไว้
 ทันที หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส
 750 หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
 250 หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส

4.3.1.2 ค่า Dielectric Constant โดยใช้เครื่องมือ LCZ Meter

4.3.1.2(1) ตัวอย่างแก้ว ประกอบด้วย

- สีน้ำเงิน ที่ได้จาก CuO จำนวน 64 ตัวอย่าง

4.3.1.2(2) ผลการตรวจวัดค่า Dielectric Constant ปรากฏตามตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวัดค่า Dielectric Constant ของแก้วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO

ความเข้มข้น (%)	อุณหภูมิเย็นตัว (°ซ)	อุณหภูมิเผา (°ซ)	ค่า Dielectric Constant จำนวนชั่วโมงการเผา		
			1	2	3
0.1	ปกติ	1,100	3.326	3.637	3.460
0.5			3.735	3.965	3.844
1.0			3.828	4.560	4.062
0.5	ปกติ	900	3.791		
		1,000	4.072		
		1,150	4.559		
		1,200	4.267		
0.5	ทันที	1,100	3.716		
	750		3.854		
	250		4.221		

หมายเหตุ ปกติ หมายถึง ปิดเตาเมื่อถึงอุณหภูมิและชั่วโมงที่ตั้งไว้
 ทันที หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส
 750 หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
 250 หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4.9 ค่าดัชนีหักเหเปรียบเทียบของแก้วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO ที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง Refractometer และที่คำนวณได้จากค่า Dielectric Constant

ความเข้มข้น (%)	อุณหภูมิเย็นตัว (°ซ)	อุณหภูมิเผา (°ซ)	ค่าดัชนีหักเห						
			ที่วัดได้			ที่คำนวณได้			
			จำนวนชั่วโมงการเผา	1	2	3	1	2	3
0.1	ปกติ	1,100		1.687	1.734	1.693	1.823	1.907	1.806
0.5				1.669	1.744	1.702	1.933	1.991	1.961
1.0				1.653	1.709	1.675	1.957	2.135	2.015
0.5	ปกติ	900		1.674				1.947	
		1,000		1.697				2.018	
		1,150		1.705				2.135	
		1,200		1.643				2.066	
0.5	ทันที	1,100		1.680				1.928	
	750			1.688				1.963	
	250			1.696				2.055	

หมายเหตุ ปกติ หมายถึง ปิดเตาเมื่อถึงอุณหภูมิและชั่วโมงที่ตั้งไว้
 ทันที หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส
 750 หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
 250 หมายถึง นำตัวอย่างออกจากเตาที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้เทคนิค XRF

4.3.2.1 ตัวอย่างแก้ว

- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก CuO จำนวน 3 ตัวอย่าง

4.3.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ

- ประกอบด้วย Si, Pb, Ca, K และ Cu
- ปรากฏตามรูปที่ 4.1

4.3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางความร้อน โดยใช้เทคนิค DTA/TG

4.3.3.1 ตัวอย่างแก้ว

- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก CuO จำนวน 3 ตัวอย่าง

4.3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางความร้อน

- มี Phase Transformation ที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส
- ปรากฏตามรูปที่ 4.2

4.3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง โดยใช้เทคนิค XRD

4.3.4.1 ตัวอย่างแก้ว

- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก CuO จำนวน 3 ตัวอย่าง

4.3.4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง

- มี X-ray Peaks ทุก Peaks ตรงกับที่ได้จากแก้วโบราณ
- ปรากฏตามรูปที่ 4.3

4.3.5 ผลการตรวจสอบลักษณะเนื้อแก้ว โดยใช้เทคนิค SEM

4.3.5.1 ตัวอย่างแก้ว

- สีนํ้าเงิน ที่ได้จาก CuO จำนวน 3 ตัวอย่าง



4.3.5.2 ผลการตรวจสอบลักษณะเนื้อแก้ว

- ผิวหน้าของแก้วแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวเป็นรูปผลึกกระจายอยู่ทั่ว

ไปในเนื้อแก้ว


- ปรากฏตามรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์แก๊วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO ความเข้มข้น 0.5 %
ที่อุณหภูมิ 1,100° ซ นาน 2 ชั่วโมง การเย็นตัวปรกติ ด้วย XRF



รูปที่ 4.2 แสดง Thermogram ของแก๊วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO ความเข้มข้น 0.5 %

รูปที่ 4.3 แสดง X-Ray Diffractogram ของแก้วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO ความเข้มข้น 0.5 % ที่อุณหภูมิ 1,100° ซ นาน 2 ชั่วโมง การเย็นตัวปรกติ



รูปที่ 4.4 แสดงผิวหน้าของแก้วสีน้ำเงินที่ได้จาก CuO ความเข้มข้น 0.5 % ที่อุณหภูมิ 1,100° ซ นาน 2 ชั่วโมง การเย็นตัวปรกติ ด้วย SEM ที่มีกำลังขยาย x2,400