

## บทที่ 1

### บทนำ

สารตัวนำยวดยิ่ง (Superconductor)<sup>1</sup> คือสารใดๆก็ได้ที่สามารถนำไฟฟ้าได้โดยไม่มีการสูญเสียพลังงาน สามารถก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กมหาศาลออกมา และเป็นสารที่มีแรงผลักดันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ให้ทะลุผ่านเนื้อของมัน ดังนั้นถ้าวางแท่งแม่เหล็กไว้บนสารชนิดนี้ แท่งแม่เหล็กจะถูกผลักดันให้ลอยได้โดยไม่สัมผัสกับผิวสาร เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ปรากฏการณ์ไมสเนอร์ (meissner effect)" ดังรูป 1.1 (ก) ซึ่งสารชนิดนี้อาจนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น ใช้ทำอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เร่งอนุภาคทางนิวเคลียร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งใช้สมบัติทางแม่เหล็กในการตรวจรักษา (magnetic resonance imagine) เป็นต้น โดยจะทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีขีดความสามารถในการทำงานเหนือกว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมากทีเดียว


ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงประเภทออกไซด์ ซึ่งจัดเป็นสารเซรามิกส์ระดับก้าวหน้า ผลของการค้นพบนี้เป็นแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ทุ่มเทความสนใจ ทำการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ สารเซรามิกส์ระดับก้าวหน้าประเภทนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สารตัวนำยวดยิ่งประเภทออกไซด์ที่มีค่าอุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature;  $T_c$ ) สูงที่สุดที่พบจนถึงปัจจุบันมีสองระบบคือ Bi-Ca-Sr-Cu และ Tl-Ca-Ba-Cu ซึ่งมีค่า  $T_c$  เท่ากับ 115 K และ 125 K ตามลำดับ<sup>1,7</sup> แต่เนื่องจาก Tl มีพิษค่อนข้างแรง ถ้าหายใจเอาไอของ Tl เข้าไปจะเกิดอันตรายได้ ปริมาณไอ Tl ที่อนุโลมให้มีได้มากที่สุดในอากาศเพียง 0.1 mg/m<sup>3</sup> อาการเป็นพิษของ Tl ที่เห็นเด่นชัด คือ ผม่วง สายตาเสื่อม ความจำเสื่อม ในกรณีที่ Tl เข้าสู่ร่างกายมากเกินไป จะเกิดอาการพิษเฉียบพลันและอาจถึงตายได้ สำหรับ Bi มีอันตรายเช่นกันแต่ไม่เฉียบพลัน และสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า ดังนั้นนักวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งที่จะศึกษาเพื่อปรับปรุงสารประกอบออกไซด์ กลุ่มที่มีพิษอยู่ด้วย ให้มีสมบัติการนำยวดยิ่งที่อุณหภูมิสูงขึ้น และด้วยเหตุผลเดียวกันผู้วิจัยจึงเลือกทำการศึกษาและวิจัยสารตัวนำยวดยิ่งระบบ Bi-Ca-Sr-Cu ซึ่งการเตรียมจะใช้ผงของสารตัวนำยวดยิ่งที่เตรียมได้แล้วบดผสมลงไปหล่อให้เกิด High  $T_c$  phase อีกรึ

จากรายงานของนักวิจัย พบว่าสารประกอบออกไซด์ระบบ Bi-Ca-Sr-Cu เป็น multi phase<sup>7</sup> ทำให้สารประกอบออกไซด์ดังกล่าวมีสมบัติเป็นตัวนำยวดยิ่งที่อุณหภูมิวิกฤตต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับของระบบ Tl-Ca-Ba-Cu การเติมธาตุอื่นๆ เช่น ตะกั่ว ขณะที่ทำการ

สังเคราะห์ตัวนำยิ่งยวดยิ่งนี้พบว่าเพิ่มความเป็น single phase มากขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางไปสู่วิธีการปรับปรุงค่า  $T_c$  ของตัวนำยิ่งยวดระบบ Bi-Ca-Sr-Cu ให้สูงขึ้นได้ อนึ่งการสังเคราะห์สารตัวนำยิ่งยวดประเภทออกไซด์ที่พบในวารสารส่วนมาก สังเคราะห์โดยวิธีผสมแห้ง โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง (solid state reaction) ซึ่งทำได้สะดวกและรวดเร็ว คือทำการบด ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ หรือ คาร์บอเนตของธาตุที่ต้องการจะใช้เป็นสารตั้งต้น สำหรับสังเคราะห์ตัวนำยิ่งยวดเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม จนกระทั่งออกไซด์ต่างๆ ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปอัดเม็ด แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ  $800 - 900^\circ\text{C}$  ในบรรยากาศของออกซิเจน อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีข้อเสียคือ การผสมเป็นเนื้อเดียวกันของผสม โดยการบดย่อมเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่มีปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังอาจได้รับสารปนเปื้อนจากอุปกรณ์ที่ใช้บดอีกด้วย กล่าวคือ สารปนเปื้อนจะมีผลต่อปฏิกิริยา hydrolysis โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้สารเริ่มต้นที่มีสมบัติทำให้ค่าพีเอชสูงขึ้น วิธีเตรียมเป็นสารละลายแล้วระเหยแห้ง (evaporation to dryness) อาจใช้สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้

### 1.1 ประวัติของสารตัวนำยิ่งยวด<sup>1,2</sup>

ปรากฏการณ์ การนำไฟฟ้ายิ่งยวด ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1911 โดยนักฟิสิกส์ชาวฮอลแลนด์ชื่อ ไฮเก้ คาเมอร์ลิงก์ ออนเนส (Heike Kamerlingh Onnes)<sup>1,2</sup> เมื่อลดอุณหภูมิของปรอทลงต่ำกว่า  $4.2\text{ K}$  ปรอทจะสามารถนำไฟฟ้าได้โดยปราศจากความต้านทาน และอุณหภูมิที่สารเข้าสู่สภาวะนี้เรียกว่าอุณหภูมิวิกฤต (critical temperature;  $T_c$ ) ต่อมาเมื่อผู้ค้นพบปรากฏการณ์เช่นนี้ในสารประกอบอื่นๆอีกมากมาย ดังแสดงในตาราง 1.1



รูป 1.1 ปรากฏการณ์ไมส์เนอร์ (ก) และ การเกิดกระแสไหลวนตลอดเวลา (ข)

ตาราง 1.1 ประวัติการค้นพบสารตัวนำยิ่งยวดและอุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature)

ปี ค.ศ. ที่ค้นพบ	คณะที่ค้นพบ	ระบบสารตัวนำยิ่งยวด และรายละเอียดที่ค้นพบ	อุณหภูมิ วิกฤต (K)
1973	Testardi และคณะ <sup>3</sup>	ค้นพบโลหะผสม (Alloys) ของ Nb <sub>3</sub> Ge มีสมบัติเป็นสารตัวนำยิ่งยวดได้แต่อุณหภูมิไม่สูง มีการนำไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เนื่องจากต้องใช้ฮีเลียมเหลวซึ่งมีราคาแพงเป็นสารให้ความเย็น	23
1983	Muller และ Bednorz <sup>4</sup>	พบว่าสารพวกเซรามิกส์หรือโลหะออกไซด์มีคุณสมบัติเป็นสารตัวนำยิ่งยวดได้ และได้ศึกษาและทดลองเตรียมสารตัวนำยิ่งยวดจากออกไซด์ของโลหะหลายชนิดผสมกัน	-
1985	Muller และ Bednorz <sup>4</sup>	ค้นพบสารประกอบออกไซด์ของโลหะ แบเรียม-แลนทานัม-ทองแดง-ออกซิเจน (Ba-La-Cu-O) มีสมบัติเป็นสารตัวนำยิ่งยวด และได้ตีพิมพ์เผยแพร่	23
1987	Paul C.W. Chu และคณะ <sup>5</sup>	ทำการทดลองศึกษาสารประกอบ แบเรียม-แลนทานัม-ทองแดง-ออกซิเจน (Ba-La-Cu-O) ภายใต้อุณหภูมิสูงประมาณ 10,000 - 12,000 บรรยากาศ พบว่าสารตัวนำยิ่งยวดที่เตรียมได้มีอุณหภูมิวิกฤตสูงขึ้น	52
1987	Paul C.W. Chu และคณะ <sup>5</sup>	ทดลองแทนที่อะตอมของแบเรียมด้วยอะตอมของสตรอนเชียม (Sr) พบว่าสารประกอบของแลนทานัม-สตรอนเชียม-ทองแดง-ออกซิเจน (La-Sr-Cu-O) มีสมบัติเป็นสารตัวนำยิ่งยวดที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงขึ้นกว่าสารประกอบของแบเรียม-ทองแดง-ออกซิเจน (Ba-La-Cu-O)	54
1987	Maw-Kuen Wu และคณะ <sup>6</sup>	ทำการทดลองแทนที่แลนทานัมด้วยอิตเทียม (Y) พบว่าสารตัวนำยิ่งยวดที่เตรียมได้มีอุณหภูมิวิกฤตสูงขึ้นมากจนสามารถใช้ในโตรเจนเหลว (จุดเดือด 77 K) เป็นสารให้ความเย็นแทนฮีเลียมเหลว	98

ตาราง 1.1 ประวัติการค้นพบสารตัวนำยิ่งยวดและอุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature) ต่อ

ปี ค.ศ. ที่ค้นพบ	คณะที่ค้นพบ	ระบบสารตัวนำยิ่งยวด และรายละเอียดที่ค้นพบ	อุณหภูมิ วิกฤต (K)
1988	Hirochi Maeda และคณะ <sup>7</sup>	ค้นพบสารตัวนำยิ่งยวดที่เป็นสารประกอบของออกไซด์ของ บิสมัท-แคลเซียม-สตรอนเชียม-ทองแดง-ออกซิเจน (Bi-Ca-Sr-Cu-O) ซึ่งเตรียมโดยปฏิกิริยาของแข็ง (solid reaction) โดยเผาที่อุณหภูมิ 800-882 °C จากนั้นปล่อยให้เย็นลงอย่างช้าๆ สารที่เตรียมได้มีลักษณะเป็น multi phase	105
1989	Zhang และคณะ <sup>8</sup>	ได้ ทำ การเตรียมสารตัวนำยิ่งยวดบิสมัท-แคลเซียม-สตรอนเชียม-ทองแดง-ออกซิเจน (Bi-Ca-Sr-Cu-O) อัตราส่วน 1:1:1:2 และ 2:1:2:2 โดยวิธีตกตะกอนร่วม(coprecipitation method) ซึ่งใช้ กรดออกซาลิกเป็น ตัวตกตะกอน (precipitant) เผาตะกอนที่ 800 °C นาน 5 ชั่วโมง และเผาเม็ดที่ 880 °C สารประกอบที่เตรียมได้มีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่าการเตรียมโดยปฏิกิริยาของแข็ง	84 (สำหรับ อัตราส่วน 1:1:1:2)  82 (สำหรับ อัตราส่วน 2:1:2:2)
1989	S.M.Green และคณะ <sup>9</sup>	เตรียมสารตัวนำยิ่งยวดระบบบิสมัทโดยทดลองแทนที่บิสมัทด้วยตะกั่วอัตราส่วนต่างกัน พบว่าที่อัตราส่วนตะกั่วเป็น 0.35 จะให้อุณหภูมิวิกฤตสูงสุด	110
1989	A.K.Sarkar และคณะ <sup>10</sup>	เตรียมสารตัวนำยิ่งยวดระบบบิสมัทโดยทดลองแทนที่บิสมัทด้วยตะกั่วอัตราส่วนต่างกัน พบว่าที่อัตราส่วนตะกั่วเป็น 0.2 และ 0.4 จะให้อุณหภูมิวิกฤตสูงสุด	107
1990	M. Shiloh และคณะ <sup>11</sup>	พบว่า การปล่อยให้สารเย็นตัวลงอย่างช้าๆ จะทำ เพิ่มความเสถียรของ High phase ได้	-

ตาราง 1.1 ประวัติการค้นพบสารตัวนำยิ่งยวดและอุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature) ต่อ

ปี ค.ศ. ที่ค้นพบ	คนที่ค้นพบ	ระบบสารตัวนำยิ่งยวด และรายละเอียดที่ค้นพบ	อุณหภูมิวิกฤต (K)
1990	N.P. Bansal และคณะ <sup>12</sup>	เตรียมสาร $\text{Bi}_{1.5}\text{Pb}_{0.5}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_2\text{O}_x$ โดยวิธี rapid quenching of the melt	107.2
1990	P.K. Ummat และคณะ <sup>13</sup>	เตรียมสาร $\text{Bi}_2\text{Ca}_1\text{Sr}_2\text{Cu}_2\text{O}_x$ ให้เป็น thin film โดยวิธี chemical diffusion	80
1990	Q. Dual และคณะ <sup>14</sup>	เตรียมสาร $\text{Bi}_{1.8}\text{Pb}_{0.2}\text{Ca}_2\text{Sr}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ โดยวิธี rapid heating and cooling in ballistic compressor แบบ thin film และแบบเม็ด	89 (แบบ thin film) 102 (แบบเม็ด)
1990	G. Balestino <sup>15</sup>	เตรียมสาร $\text{Bi}_{1.8}\text{Pb}_{0.2}\text{Ca}_2\text{Sr}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ โดยวิธี liquid phase epitaxy	69-80
1990	J.M. Zhang และคณะ <sup>16</sup>	เตรียมสาร $\text{Bi}_2\text{Ca}_1\text{Sr}_2\text{Cu}_2\text{O}_x$ โดยวิธี $\text{NH}_3\text{-Ar}$ mixture	74
1993	Y. K. Sun และคณะ <sup>17</sup>	เตรียมสาร $\text{Bi(Pb)-Ca-Sr-Cu-O}$ ได้วัสดุภาคที่มี ความบริสุทธิ์สูงโดยวิธี modified citrate	110
1994	M. Xu และคณะ <sup>18</sup>	ศึกษาการสลายตัวของสารตัวนำยิ่งยวดระบบ $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$	-
1995	H. Zhang และ คณะ <sup>19</sup>	ศึกษาการสลายตัวของสารตัวนำยิ่งยวดยิ่งอัตราส่วน $\text{Bi}_{1.7}\text{Pb}_{0.3}\text{Ca}_2\text{Sr}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$	-
1997	S. Bernik และคณะ <sup>20</sup>	ศึกษาผลของสัดส่วนของ Bi:Pb ในตัวอย่างที่มี อัตราส่วนโดยโมล (Bi:Ca:Sr:Cu) เป็น 2:2:2:3	110
1997	P. A. Miles และคณะ <sup>21</sup>	ศึกษาลักษณะผลึกเชิงเดี่ยวของ Bi-2212 ด้วย Diffuse features in neutron diffraction	-
1997	G. D. Gu และคณะ <sup>22</sup>	เตรียมสารตัวนำยิ่งยวดยิ่งอัตราส่วน Bi-Ca-Sr-Cu โดยวิธี Floating zone method	-
1998	Y. Hu และคณะ <sup>23</sup>	ศึกษาการก่อโครงสร้างของ $\text{Bi}_{0.5}\text{-PbO-CuO}$ ณ สภาวะกผลอส (glass state)	-
1999	V. A. Maroni และคณะ <sup>24</sup>	ศึกษาผลของ Ag ใน Bi-2223 ด้วย scanning electron microscope	-

ปัจจุบันได้มีการค้นพบว่าสารประกอบอินทรีย์บางชนิดมีสมบัติเป็นสารตัวนำวอดยิ่งด้วย<sup>25</sup> หลายกลุ่มได้ทำการศึกษาสารตัวนำวอดยิ่งชนิดนี้เพิ่มขึ้น ส่วนสารตัวนำวอดยิ่งประเภทออกไซด์จะมุ่งความสนใจในการเตรียมสารตัวนำวอดยิ่งให้มีลักษณะเป็นผลึกเชิงเดี่ยวหรือเตรียมให้ได้ลักษณะรูปร่างที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่นการเตรียมสารให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นเส้นลวด เป็นแผ่นบางๆ ฯลฯ หรือศึกษาสมบัติทางกายภาพ การนำไฟฟ้า ศึกษาโครงสร้างและศึกษาผลของการให้ความร้อนที่ต่อการรวมตัวกันขึ้นเป็นโครงสร้างผลึกและอุณหภูมิวิกฤตรวมทั้งการศึกษาวิธีการนำสารตัวนำวอดยิ่งไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น

## 1.2 สมบัติของสารตัวนำวอดยิ่ง

เมื่อทำให้สารตัวนำวอดยิ่งเย็นตัวลง จนเข้าสู่สภาวะนำวอดยิ่งแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นดังนี้

### 1.2.1 ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)<sup>1</sup>

ความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิลดลงจนเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิวิกฤตและจะยังคงเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้

### 1.2.2 ความจุความร้อนจำเพาะ (Specific Heat Capacity)<sup>3</sup>

ความจุความร้อนจำเพาะของสารตัวนำวอดยิ่งที่อุณหภูมิปกติจะมีความมาก เมื่อค่อยๆลดอุณหภูมิของสารลง ความจุความร้อนจำเพาะของสารจะค่อยๆลดลงเช่นกัน แต่เมื่อถึงอุณหภูมิวิกฤตความจุความร้อนจำเพาะของสารจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

### 1.2.3 ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric effect)<sup>3</sup>

ในสารตัวนำวอดยิ่ง Thermopower ( $E / \Delta T$ ) จะเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิวิกฤตและยังคงเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้ เมื่อ  $\Delta T$  และ  $E$  คือ อุณหภูมิเกรเดียนและสนามไฟฟ้าตามลำดับ

### 1.2.4 สภาพการนำความร้อน (Thermal Conductivity)<sup>3</sup>

สารตัวนำวอดยิ่งที่อุณหภูมิวิกฤตอิเล็กตรอนจะจับคู่กันเป็นคูคูเปอร์ (cooper pairs) เกิดโฟนอน (phonon) ขึ้น การนำความร้อนจะถูกส่งผ่านโดยโฟนอน ดังนั้นการนำความร้อนที่อุณหภูมิวิกฤตจึงมีค่าสูงขึ้น แต่การนำความร้อนของโฟนอนมีจำกัดเนื่องจากเกิดการกระเจิงของอิเล็กตรอน-โฟนอน เมื่อเวลาผ่านไปการนำความร้อนจะลดลง

### 1.2.5 ปรากฏการณ์ไมสเนอร์<sup>1</sup>

เมื่อวางสารตัวนำวอดยิ่งในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ณ อุณหภูมิเท่ากับหรือต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต ตัวนำวอดยิ่งจะผลักเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากตัวเองจนหมด ดังนั้นถ้า

วางก้อนแม่เหล็กลงบนสารตัวนำยิ่งยวดซึ่งที่อยู่ในสภาวะการนำยิ่งยวดจะเห็นว่าแม่เหล็กลอยได้ ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า ปรากฏการณ์ไมสเนอร์ (meissner effect) ดังรูป 1.1 (ก)

### 1.2.6 การเกิดกระแสไหลวนตลอดเวลา

เมื่อวางสารตัวนำยิ่งยวดรูปวงแหวนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ณ อุณหภูมิต่ำกว่า อุณหภูมิวิกฤต จะเกิดกระแสไหลวนในวงแหวนเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กต้านกับสนามแม่เหล็กภายนอก ซึ่งกระแสนี้จะไหลวนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเอาสนามแม่เหล็กภายนอกออกไปก็ตามดังรูป 1.1 (ข)

### 1.3 การจำแนกสารตัวนำยิ่งยวด

สารตัวนำยิ่งยวดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ สารตัวนำยิ่งยวดประเภทที่ 1 และสารตัวนำยิ่งยวดประเภทที่ 2

1. สารตัวนำยิ่งยวดประเภท 1 (Type I Superconductors) คือ ธาตุที่มีความบริสุทธิ์สูงเช่น เช่น Al, Bi, Pb, La, Hg, Nb, Y ฯลฯ

2. สารตัวนำยิ่งยวดประเภท 2 (Type II Superconductors) คือ พวกอัลลอยด์ (Alloys) และสารประกอบออกไซด์ของโลหะเช่น  $\text{SrTiO}_{3-x}$ , Bi/Sr/Ca/CuO,  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , Tl/Ba/Ca/Cu/O ฯลฯ

ปัจจุบันมีการค้นพบว่าสารประกอบอินทรีย์บางชนิดมีสมบัติเป็นสารตัวนำยิ่งยวดได้ เช่น Perylene, KCP, TCNQ, TTF, TMTSF, BEDT-TTF,  $\text{M}(\text{dmit})_2$ , DMET, MDT-TTF, BEDO-TTF, BEDS-TTF, และ Fullerenes ( $\text{A}_x\text{C}_{60}$ )<sup>25</sup> เป็นต้น

### 1.4 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าของสารตัวนำยิ่งยวด

ทฤษฎี BCS<sup>26</sup> ปี ค.ศ. 1957 Bardeen, Cooper และ Schreiffer ได้เสนอทฤษฎี BCS ว่า ที่อุณหภูมิลดลงความต้านทานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึกและการสั่นของโครงสร้างตาข่ายเป็นตัวขัดขวางการไหลของกระแสอิเล็กตรอน แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิต่ำที่สารเข้าสู่สภาวะนำยิ่งยวดการสั่นของโครงสร้างตาข่ายจะลดลงผลึกมีความเป็นระเบียบมากขึ้นอิเล็กตรอนจะจับคู่กันเป็นคู่ (Cooper pairs) เคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบผ่านโครงสร้างตาข่ายโดยไม่มีการชนกันจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานและไม่มีความต้านทานเกิดขึ้น แต่ที่อุณหภูมิต่ำปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นและทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงได้

**ทฤษฎี Resonating Valence Bond<sup>27</sup>** อิเล็กตรอนเดี่ยวของทองแดงสามารถเกิด resonance ไปมาระหว่างกันได้โดยผ่านอะตอมของออกซิเจนดังรูป 1.2 เหมือนกับในกรณีของพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนในเบนซีน ที่ว่าพันธะเดี่ยวและพันธะคู่สามารถเกิด resonance ไปมาได้



รูป 1.2 การเกิด Resonance ระหว่างอะตอมทองแดง ในสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง

**ทฤษฎี Exciton<sup>28</sup>** กล่าวถึง การเคลื่อนที่แลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างทองแดงและออกซิเจนเกิดขึ้นอย่างง่ายตาย ดังนั้น โสไลจากอะตอมหนึ่งสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าของโมเลกุลได้ และเป็นผลให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างคู่อิเล็กตรอนแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของผลึกแลตทิซ

การทะลุทะลวงของโจเซฟสัน (Tunneling and Josephson Effect)<sup>27</sup> ในปี ค.ศ. 1960 เกียเอเวอร์ (Giaever) ค้นพบ ปรากฏการณ์ทะลุทะลวงของอิเล็กตรอนจากโลหะธรรมดาไปยังตัวนำยวดยิ่ง ซึ่งกันด้วยฉนวนหนาประมาณ 50 อังสตรอม ซึ่งยืนยันว่ามีช่องว่างพลังงานในตัวนำยวดยิ่งจริง ในปี ค.ศ. 1962 โจเซฟสัน (Josephson) ค้นพบว่า มีอิเล็กตรอนทะลุทะลวงผ่านฉนวน (เช่น SiO) ที่กั้นระหว่างตัวนำยวดยิ่ง โดยไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าภายในเซลล์และปริมาณกระแสที่เกิดขึ้นจะแปรตามสนามแม่เหล็ก และยังพบว่าอิเล็กตรอนทะลุทะลวงเป็นคู่ๆ

### 1.5 การเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง

การเตรียมสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูง สามารถเตรียมได้หลายวิธีด้วยกัน แต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างคือ เมื่อได้ผงของสารผสมตั้งต้นแล้วจะนำมาเผาผาง (calcine) อัดเป็นเม็ด หรือ เป็นแท่ง แล้วนำไปเผาอีกที่อุณหภูมิและสภาวะต่างๆกันตามความเหมาะสม วิธีเตรียมสารตัวนำยวดยิ่งแบบต่างๆเป็นดังตาราง 1.2


ตาราง 1.2 การเตรียมสารตัวนำยวดยิ่งวิธีต่างๆ

วิธีเตรียม	รายละเอียด
ปฏิกิริยาของแข็ง <sup>7,19</sup> (solid reaction)	ผสมผงของสารที่เป็นองค์ประกอบเข้าด้วยกันแล้วบดให้ละเอียด นำไปเผาผง, อัดเม็ด และ เผาเม็ด ด้วยเงื่อนไขต่างๆ กันตามความเหมาะสมตามลำดับ
ตกตะกอนร่วม <sup>29</sup> (Coprecipitation)	เตรียมสารที่เป็นองค์ประกอบให้อยู่ในรูปของสารละลาย แล้วนำมาผสมกันตามอัตราส่วนโดยโมลต่างๆ เติมสารที่สามารถทำปฏิกิริยากับไฮดรอกไซด์ของโลหะในสารละลายผสมแล้วเกิดเป็นตะกอนได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมสภาวะต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการตกตะกอน เช่น pH, ชนิดของสารตกตะกอน จากนั้นกรองแยกเอาตะกอนออก ล้างตะกอน และนำตะกอนที่ได้ไปเผาตามกระบวนการเผาสาร
Evaporation to dryness <sup>30</sup>	เตรียมสารที่เป็นองค์ประกอบให้อยู่ในรูปของสารละลายในเตา แล้วนำมาผสมกันตามอัตราส่วนโดยโมลต่างๆ นำไประเหยแห้ง เผาผง, อัดเม็ด และเผาเม็ด ด้วยเงื่อนไขต่างๆกัน ตามความเหมาะสมตามลำดับ
Melt Quenching <sup>31</sup>	ผสมสารที่เป็นองค์ประกอบตามอัตราส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน แล้วนำไปหลอมที่อุณหภูมิและเวลาตามต้องการ จากนั้นเทสารที่หลอมอยู่ลงในแม่พิมพ์แล้วอัดความดันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการ
Chelation <sup>32</sup>	เตรียมสารที่เป็นองค์ประกอบให้อยู่ในรูปของสารละลาย แล้วเติม chelating agent เช่น กรดออกซาลิก กรดซิตริก เอทิลีนไดเอมีน ฯลฯ ลงไป ควบคุมสภาวะต่างๆเพื่อให้เหมาะสมต่อการตกตะกอน เช่น pH เมื่อไฮดรอกไซด์ของโลหะทำปฏิกิริยากับ chelating agent จะได้ตะกอนเกิดขึ้น จากนั้นระเหยตัวทำละลายออกไป นำผงตะกอนที่ได้ไปเผาตามกระบวนการเผาสาร
วิธีไพแทสเซียมคลอไรด์ <sup>33</sup> ฟลักซ์ (KCl flux)	นำผงผสมของสารตัวอย่างมาผสมกับไพแทสเซียมคลอไรด์ แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิสูง > 900 °C แล้วลดอุณหภูมิจนถึงจุดหลอมเหลวของไพแทสเซียมคลอไรด์ ผลึกสารตัวนำยวดยิ่งที่ได้แยกออกโดยการใช้น้ำละลายเอาไพแทสเซียมคลอไรด์ออกไป
Floating Zone <sup>22</sup>	นำผงสารผสมมาอัดให้เป็นแท่งความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางตามต้องการ จากนั้นนำแท่งสารไปเผาในบรรยากาศของออกซิเจนที่อุณหภูมิ 1273 – 1473 K เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ในขั้นตอนการปลูกผลึกนี้จะใช้ผลึกของสารที่ต้องการวางไว้ตรงปลายด้านบนของแท่งสารแล้วใช้ Double-ellipsoidal infrared เป็นตัวให้ความร้อน โดยทั้งคู่ให้กำลัง 1.5 W เส้นใยการปลูกผลึกนี้จะเลื่อนในอัตราส่วน 1.3-3.0 มม.ต่อชั่วโมง ซึ่งการปลูกผลึกวิธีนี้สามารถกำหนดเฟสของสารได้
วิธีซอลเจล (sol-gel) <sup>34</sup>	เตรียมสารละลายอะซิเตรตของโลหะที่ต้องการ ผสมกันและทำการกวนสารให้เกิดซอล จากนั้นทำการปรับ pH ให้เหมาะสมกับการเกิดเจล แล้วนำไปทำให้แห้ง ผงสารที่ได้นำเข้ากระบวนการเผาตามสภาวะที่เหมาะสม

## 1.6 เทคนิคการวิเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่ง

### 1.6.1 การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว บิสมัท และทองแดงด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรี<sup>35</sup>

โวลแทมเมตรี (Voltammetry) และ/หรือ โพลาริกราฟี (polarography) เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) และรีดักชัน (reduction) ได้ที่ผิวของขั้วไฟฟ้าทำงานในอิเล็กโทรไลซิสเซลล์ (electrolysis cell) ขั้วไฟฟ้าทำงานอาจจะทำจาก โปรอท แพททินัม และ/หรือ คาร์บอน ที่มีขนาดเล็กมากและมีพื้นที่ผิวน้อยกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร ถึง 2-3 ตารางมิลลิเมตร เพื่อให้เกิดโพลาริซ (polarization) ที่ขั้วไฟฟ้าได้ดี กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กโทรไลซิสที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน โดยทั่วไปจะอยู่ในระดับไมโครแอมป์ลงไปถึงระดับพิโคแอมป์ ขึ้นกับความเข้มข้นของสารที่จะวิเคราะห์ การให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นขั้วปรอทหยด โดยการปรับเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจปรับศักย์ไฟฟ้าไปในทางลบเพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดักชัน หรือ ปรับศักย์ไฟฟ้าไปในทางบวกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จากนั้นก็วัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าทำงานได้โพลาริแกรมลักษณะดังรูป 1.3



รูป 1.3 โพลาริแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้าที่ให้เข้าไปเทียบกับ SCE (reference electrode)<sup>35</sup>

กระแสตกค้าง (Residual current) กระแสที่เกิดจากสิ่งเจือปนอื่นๆ เมื่อเริ่มให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไป กระแสเหล่านี้จะเกิดในช่วงแรก การเกิดกระแสตกค้างเกิดได้ 2 สาเหตุ คือ

ก. สิ่งเจือปนในสารละลายตัวอย่างไปเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าทำงานเมื่อเริ่มให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไป สิ่งเจือปนเหล่านี้เช่น ออกซิเจน และ ไฮดรอกไซด์ของโลหะที่ไม่ต้องการ

ข. ชาร์จิงเคอร์เรนต์ (Charging Current) เกิดจากเมื่อปรอทถูกทำให้มีประจุเนื่องจากการให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไปมากกว่า  $-0.4$  โวลต์ ผิวหน้าของปรอทมีประจุหนาแน่นมาก เมื่อปรอทหลุดหรือหยดลงไปจึงเปรียบเสมือนว่าไอออนเคลื่อนที่ จึงเกิดกระแสขึ้น

กระแสจำกัด (Limiting current) กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการแพร่สูงสุดของไอออนของสารตัวอย่างแพร่เข้าไปเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าด้วยอัตราเร็วคงที่ ไม่ว่าจะให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไปสูงเท่าใดก็ตาม ซึ่งก็คือกระแสการแพร่สูงสุดนั่นเอง

กระแสการแพร่ (Diffusion current,  $i_d$ ) คือกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการแพร่ของไอออนของสารตัวอย่างแพร่เข้าไปเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้า กระแสการแพร่หาได้จากผลต่างของกระแสจำกัดและกระแสตกค้าง หรือหาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการ 1.1

$$i_d = 607nD^{1/2}m^{2/3}t^{1/6}C \quad (1.1)$$

เมื่อ  $i_d$  = กระแสการแพร่

$n$  = ปริมาณไฟฟ้าเป็นฟาราเดย์

$D$  = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย ( $\text{cm}^2/\text{s}$ )

$m$  = น้ำหนักปรอทที่หยดจากปลายแท่งแคปิลลารีใน 1 หน่วยเวลา ( $\text{mg/s}$ )

$t$  = เวลาที่ปรอทหยดจากแคปิลลารี 1 หยด

$C$  = ความเข้มข้นของไอออนของสารที่ต้องการวิเคราะห์ ( $\text{mM}$ )

สมการโพลาร์โกราฟิค เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าที่ให้กับขั้วไฟฟ้า ( $E_{\text{apply}}$ ) กับ ศักย์ไฟฟ้าครึ่งคลื่น ( $E_{1/2}$ ) และ กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ดังสมการ 1.2


$$E_{\text{apply}} = E_{1/2} - (0.0592/n)\log(i/i_d - i) \quad (1.2)$$

จากสมการโพลาร์โกราฟิค จะเห็นว่าเป็นสมการเส้นตรง ( $y = c + bx$ ) ถ้าพล็อตกราฟระหว่าง  $E_{\text{apply}}$  กับ  $\log(i/i_d - i)$  จะได้ความชันเท่ากับ  $-0.0592/n$  และสามารถหาค่า  $E_{1/2}$  ได้จากจุดตัดแกน X หรือ  $E_{1/2}$  จะมีค่าเท่ากับ  $E_{\text{apply}}$  เมื่อ  $\log(i/i_d - i)$  เท่ากับศูนย์นั่นเอง

#### 1.6.1.1 ดิฟเฟอเรนเชียลพัลส์ (Differential pulse)

ดิฟเฟอเรนเชียลพัลส์เป็นเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าที่อาศัยการประยุกต์ใช้พัลส์ที่มีความสูงคงที่เข้าไปรวมกับการให้ศักย์ไฟฟ้าแบบเส้นตรง (linear scan) ที่ขั้วปรอทหยด โดยจะประยุกต์ใช้พัลส์เข้าไปนานประมาณ 50-60 ms ก่อนปรอทหยดด้วยความสูงของพัลส์คงที่

ประมาณ 20-100 mV จากนั้นจะวัดผลต่างของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสองช่วงคือ ช่วงแรก ( $i_1$ ) จะวัดกระแสที่เวลาประมาณ 17-20 ms ก่อนจะประยุกต์ใส่พัลส์เข้าไป และช่วงที่สอง ( $i_2$ ) จะวัดที่เวลาประมาณ 17-20 ms ก่อนปรอทหยุด ดังรูป 1.4 (ก) แล้วหาค่าผลต่างของกระแสทั้งสอง ( $\Delta i = i_2 - i_1$ ) และพล็อตกราฟระหว่าง  $\Delta i$  (แกน y) กับศักย์ไฟฟ้า (แกน x) จะได้โพลารแกรมดังรูป 1.4 (ข)



รูป 1.4 ดิฟเฟอเรนเชียลพัลส์ (ก) และดิฟเฟอเรนเชียลโพลารแกรม (ข)



การเพิ่มขนาดของพัลส์จะทำให้การวิเคราะห์มี sensitivity สูงขึ้นแต่ความสามารถในการแยกของพีคของสารตัวอย่างที่สนใจจะวิเคราะห์นั้นหลายตัวที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าครั้งคลื่นใกล้เคียงกันลดลง นั่นคืออาจมีการซ้อนทับกันของพีคของสารที่สนใจจะวิเคราะห์ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าครั้งคลื่นใกล้เคียงกัน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทำได้โดยวิธีการเติมสารมาตรฐาน โดยความสูงของพีคจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของสารที่เข้าไปเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้า

#### 1.6.1.2 สหรีปึงโวลแทมเมตรี (Stripping voltammetry)

สหรีปึงโวลแทมเมตรีเป็นเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่สนใจจะวิเคราะห์ขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทำงานก่อน โดยการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมเข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน จากนั้นก็จะประยุกต์ให้ศักย์ไฟฟ้าแบบเส้นตรงที่ขั้วไฟฟ้าทำงานให้มีขั้วกลับกับตอนเริ่มต้น เพื่อให้สารที่สนใจที่จะวิเคราะห์ ที่เกาะอยู่ที่ขั้วไฟฟ้าเปลือยหลุด (strip) ออกมาแล้ววัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการแพร่ออกมาของไอออนจากขั้วไฟฟ้าทำงาน ในที่นี้คือ ตะกั่ว บิสมัท และ ทองแดง ได้โวลแทมโมแกรมดังรูป 1.5 ซึ่งค่าศักย์ไฟฟ้าครั้งคลื่นของ ตะกั่ว บิสมัท และ ทองแดง เป็น  $-390$  mV,  $-90$  mV และ  $+25$  mV ตามลำดับ เมื่อใช้สารละลายบัฟเฟอร์ไฮเดียมอะซิเตทความเข้มข้น 1 โมลาร์ พีเอช 4.6 เป็นอิเล็กโทรไลต์ช่วย




หลักการของสทริปปิงมีสามขั้นตอนคือ

ก. **ขั้นตอนดิโพสิท (Deposit step)** คือ การนำไอออนของสารที่จะวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้คือ ตะกั่ว บิสมัท และ ทองแดง เกิดปฏิกิริยารีดักชันเข้าไปเกาะติดไว้ที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน โดยค่อยๆ ให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไปในทางลบเรื่อยๆ ตั้งแต่ +200 mV ถึง -850 mV ปริมาณสารที่เกิดปฏิกิริยาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนของตะกั่ว บิสมัท และ ทองแดงในสารละลาย เวลาในการดิโพสิทจะขึ้นกับอัตราการคนสารละลาย ความหนืดของสารละลายและตัวแปรอื่นๆ ซึ่งจะไม่มีการวัดกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนนี้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทำงานอันเนื่องมาจากไอออนของตะกั่ว บิสมัท และทองแดงในสารละลายแพร่เข้าไปเกิดปฏิกิริยารีดักชันเป็นดังนี้



ข. **ขั้นตอนการหยุดพัก (Rest and/or Quiescent step)** เป็นช่วงที่หยุดคนสารละลายเพื่อให้สารละลายนิ่งและพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนไอออนของสารที่จะวิเคราะห์ออกมาจากขั้วไฟฟ้าทำงาน


ค. **ขั้นตอนการเปลี่ยหลุดออก (Stripping step)** คือการทำให้ไอออนของสารที่จะวิเคราะห์ที่เกาะอยู่บนผิวของขั้วไฟฟ้าทำงาน ในงานวิจัยนี้คือ ตะกั่ว บิสมัท และทองแดง ให้หลุดกลับเข้าไปในสารละลายอีกครั้ง โดยค่อยๆ ให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไปในทางบวกเรื่อยๆ ตั้งแต่ -850 mV ถึง +200 mV เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของตะกั่ว บิสมัท และทองแดง แล้ววัดกระแสที่เกิดขึ้นเทียบกับศักย์ไฟฟ้าที่ให้เข้าไปตลอดเวลา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทำงานอันเนื่องมาจากไอออนของตะกั่ว บิสมัท และทองแดงสูญเสียอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนและแพร่กับเข้าไปในสารละลายเป็นดังนี้



สทริปปิงโวลแทมเมทรีแบ่งได้เป็นสองแบบคือ

ก. แอนโอดิกสทริปปิงโวลแทมเมทรี (Anodic Stripping Voltammetry) คือการประยุกต์ให้ศักย์ไฟฟ้าลบเข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดักชัน ไอออนของสารที่จะวิเคราะห์จะแพร่เข้าไปเกาะที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน จากนั้นประยุกต์ให้ศักย์ไฟฟ้าบวกเข้าไป เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอออนของสารที่จะวิเคราะห์และหลุดออกจากขั้วไฟฟ้า ละลายกลับเข้าไปในสารละลาย แล้ววัดกระแสที่เกิดขึ้นจากการแพร่หลุดออกมา

ข. แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทรี (Cathodic Stripping Voltammetry) คือการประยุกต์ให้ศักย์ไฟฟ้าบวกเข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไอออนของสารที่จะวิเคราะห์จะแพร่เข้าไปเกาะที่ขั้วไฟฟ้าทำงาน จากนั้นประยุกต์ให้ศักย์ไฟฟ้าลบเข้าไป เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันของไอออนของสารที่จะวิเคราะห์และหลุดออกจากขั้วไฟฟ้า ละลายกลับเข้าไปในสารละลาย แล้ววัดกระแสที่เกิดขึ้นจากการแพร่หลุดออกมา



รูป 1.5 สทริปปิงโวลแทมเมทรีของ ตะกั่ว บิสมัท และทองแดง

1.6.2 การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แคลเซียม สทรอนเซียม และ ทองแดงในสารตัวนำยวดยิ่งโดยเทคนิค อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมทรี (Atomic absorption spectrophotometry)<sup>35,36,37</sup>

อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมทรี เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สารที่เกี่ยวข้องกับการวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอมอิสระในแหล่งผลิตอะตอม ซึ่งอยู่ที่สภาวะพื้น คลื่นแสงที่ถูกดูดกลืนเป็นคลื่นที่มีความยาวเฉพาะธาตุหนึ่งๆ

## ส่วนประกอบสำคัญของอะตอมมิคแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

### ก. หลอดขอลโลคาโทด (Hollow cathode lamp)

ข้างในบรรจุแก๊สเฉื่อย เช่น Ne, He, Ar นอกจากนั้นเป็นโลหะที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งจะต่อขั้วคาโทดเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

### ข. โมโนโครมาเตอร์ (Monochromator)

เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบแสง (optical system) ซึ่งจะเป็นตัวป้องกันแสงรบกวนต่างๆ โมโนโครมาเตอร์จะเป็นตัวทำให้แสงที่ผ่านตัวมันออกไปมีความยาวคลื่นเท่ากับความยาวคลื่นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ดูดกลืนได้

### ค. เครื่องตรวจวัด (Detector)


เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง หรือ เปอร์เซ็นต์การผ่านของแสง ซึ่งเครื่องตรวจวัดจะยังไม่สามารถอ่านค่าออกมาได้โดยตรง จะต้องผ่านเข้าไปในส่วนของขยายสัญญาณและระบบบันทึกสัญญาณก่อนแล้วจึงรายงานค่าออกมา

อะตอมมิคแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์มีขบวนการผลิตอะตอมอิสระได้

## 2 แบบ

1. การผลิตอะตอมโดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟ
  2. การผลิตอะตอมโดยไม่ใช้ความร้อนจากเปลวไฟ เช่น ใช้ความร้อนจากไฟฟ้าแทน
- ขั้นตอนต่างๆของการเกิดอะตอมอิสระในเปลวไฟประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การอัดสารละลายเป็นละอองเล็กๆ แบบแอโรซอล
  2. การรวมตัวกันของแอโรซอลจนมีขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นหยดและทิ้งออกไป
  3. การผสมของแอโรซอลกับเชื้อเพลิงและออกซิไดเซอร์
  4. การกำจัดตัวทำละลายออกไปจากสารตัวอย่าง
  5. การกลายเป็นไอ
  6. การสลายตัวของสารประกอบ

ในขั้นแรกสารละลายจะถูกดูดเข้าไปโดยพรีนูมาติกเนบิวไลเซอร์ (pneumatic nebulizer) แล้วฉีดออกไปละอองเล็กๆที่เรียกว่า แอโรซอล ก่อนจะผสมกับ ออกซิไดซ์เซอร์ และเชื้อเพลิง ก่อนจะเผาไหม้และเกิดเป็นอะตอมที่เบิร์นเนอร์ (Burner) โดยหลักการทำงานของเนบิวไลเซอร์ (nebulizer) เป็นดังนี้



รูป 1.6 เบอร์เนอร์ และ ฟรินูมาติกเนบิวไลเซอร์<sup>35</sup>

อากาศ หรือออกซิไดเซอร์จะไหลผ่านเนบิวไลเซอร์ไปออกตรงปลายซึ่งเป็นช่องเล็กๆ ทำให้ความดันลดลงเป็นผลให้สารละลายถูกดูดขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 1-4 มิลลิลิตรต่อวินาที เมื่อสารละลายถูกดูดเข้าไปในเนบิวไลเซอร์จะกระแทกกับอากาศ สารละลายกระจายแตกออกเป็นละอองเล็กๆที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-100 ไมโครเมตร แอโรซอลจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในห้องสเปรย์ (spray chamber) ด้วยความเร็วสูง และจะไปชนกับลูกแก้วกลมขนาดเล็กที่อยู่ในห้องสเปรย์ทำให้หยดสารที่มีขนาดใหญ่แตกเป็นละอองขนาดเล็กลงผสมกับออกซิไดเซอร์และแก๊สเชื้อเพลิง ละอองสารที่มีขนาดใหญ่จะถูกระบายทิ้ง จากนั้นแอโรซอลที่ผสมกับออกซิไดเซอร์และแก๊สเชื้อเพลิงจะไหลผ่านเข้าไปในเปลวไฟ ความร้อนจากเปลวไฟจะทำจัดตัวทำละลายออกไป ทำให้สารที่จะวิเคราะห์อยู่ในสถานะแห้งและเป็นแก๊ส ซึ่งจะสลายตัวเป็นอะตอมอิสระพร้อมที่จะดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม และปล่อยแสงที่เหลือออกมา จากนั้นหาผลต่างของความเข้มของแสงก่อนและหลังดูดกลืน อาศัยความสัมพันธ์ตามกฎของเบียร์ก็จะสามารถคำนวณหาปริมาณของสารตัวอย่างที่ต้องการได้ เบอร์เนอร์ และ ฟรินูมาติกเนบิวไลเซอร์ แสดงดังรูป 1.6

### 1.6.3 การวิเคราะห์โครงสร้างของสารตัวนำยวดยิ่ง โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X – Ray diffraction spectrophotometry)<sup>35, 38</sup>

ในศึกษาโครงสร้างผลึก ตำแหน่งพีคที่ปรากฏที่มุมต่างๆสามารถนำไปคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบ (d-spacing) แต่ละระนาบในโครงสร้างผลึกและดัชนีมิลเลอร์ (miller index) ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาอธิบายโครงสร้างของผลึกได้

การวิเคราะห์โครงสร้างของสารตัวนำยวดยิ่งนี้ ใช้วิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ โดยนำสารที่ผ่านกระบวนการเผาเม็ด (sinter) มาบดให้เป็นผงละเอียดและอบให้แห้งแล้วนำไปฉายรังสีเอกซ์ที่เกิดจากเป้าทองแดง ซึ่งให้ความยาวคลื่น ( $\lambda$ ) ของรังสีเอกซ์ =  $1.542 \text{ \AA}$  เมื่อฉายรังสีนี้ที่มุมต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 10 – 60 องศา จะมีฟีกการเลี้ยวเบน (diffraction peaks) เกิดที่มุมต่าง ๆ กัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากฟีกการเลี้ยวเบนไปวิเคราะห์หาระยะห่างระหว่างระนาบและแลตทิซพารามิเตอร์ (lattice parameters) และสามารถอธิบายถึงลักษณะโครงสร้างของสาร การนำรูปแบบการเลี้ยวเบนไปคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบจากสมการของ Bragge ดังนี้

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$

เมื่อ  $n$  = จำนวนเต็มเรียงลำดับของการสะท้อน (ordering number of reflection)

$\lambda$  = ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ที่เกิดจากเป้าทองแดง

$\theta$  = มุมการเลี้ยวเบน (diffraction angle)

เมื่อสารมีโครงสร้างเป็นแบบเตตราโกนอล (tetragonal) จะได้ความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างระนาบและแลตทิซพารามิเตอร์  $a$ ,  $b$ , และ  $c$  ดังนี้

$$1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2) / a^2 + l^2 / c^2$$

เมื่อสารมีโครงสร้างเป็นแบบออร์โธโรมบิก (orthorhombic) จะได้ความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างระนาบและแลตทิซพารามิเตอร์  $a$ ,  $b$ , และ  $c$  ดังนี้

$$1/d_{hkl}^2 = h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2$$

โครงสร้างของสารตัวนำยวดยิ่งที่เตรียมได้อาจเป็นเตตราโกนอล หรือ ออร์โธโรมบิก ก็ได้

### 1.6.4 วิเคราะห์คุณภาพของสารตัวนำยวดยิ่ง โดยวิธีอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี (Infrared spectrophotometry) <sup>35,37</sup>

อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร ซึ่งอาจอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได้ ข้อมูลที่ได้จะเกี่ยวกับการเกิดการสั่น (vibration) ของโมเลกุล การบอกตำแหน่งของพีกของ IR สเปกตรัม นิยมบอกเป็นความยาวคลื่นในหน่วยจำนวนคลื่น (wave number ;  $V$ ) อินฟราเรดเป็นช่วงหนึ่งของสเปกตรัมของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีจำนวนคลื่นอยู่ในช่วงประมาณ 12,800 ถึง  $10\text{ cm}^{-1}$  อินฟราเรดสเปกตรัมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ

1. ช่วงใกล้อินฟราเรด (near IR region) เป็นช่วงที่อยู่ใกล้กับช่วงวิสิเบิล พีกการดูดกลืนที่ได้ค่อนข้างต่ำ (weak) ส่วนใหญ่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์สารประกอบอะโรมาติก (aromatic compounds) หรือพวกที่มีหมู่อะโรมาติกมาเกาะ

2. ช่วงกลางอินฟราเรด (middle IR region) แบ่งออกได้เป็น

2.1 group-frequency region เป็นช่วงที่อยู่ระหว่าง  $4,000 - 1,300\text{ cm}^{-1}$  สเปกตรัมที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากหมู่ฟังก์ชัน แต่ไม่ให้ข้อมูลโครงสร้างที่สมบูรณ์

2.2 finger print region เป็นช่วงที่อยู่ระหว่าง  $1,300 - 650\text{ cm}^{-1}$  สเปกตรัมที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างของโมเลกุลที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์สเปกตรัมที่ได้จึงค่อนข้างยุ่งยาก จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารที่ทราบโครงสร้างแล้ว

3. ช่วงไกลอินฟราเรด (far IR region) สเปกตรัมช่วงนี้มักเกิดการสั่นของโครงสร้างหรือเกิดจากการหมุนของโมเลกุล ไม่ค่อยจะได้ใช้ในการวิเคราะห์

#### 1.6.4.1 กระบวนการดูดกลืนแสงอินฟราเรด

เมื่อโมเลกุลของสารดูดกลืนแสง IR โมเลกุลจะถูกกระตุ้น (excite) เป็นโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าอยู่ที่สภาวะพื้น โมเลกุลของสารจะเกิดการสั่น (vibration) หรือเกิดการหมุน (rotation) เท่านั้น การดูดกลืนแสง IR ของโมเลกุลนั้นไม่ใช่ว่าโมเลกุลของสารทุกชนิดจะดูดกลืนแสง IR ได้ แต่จะต้องมีลักษณะเฉพาะและสภาวะที่เหมาะสมด้วยคือ


1. รังสีหรือแสงจะต้องมีพลังงานเหมาะสมพอดีที่จะทำให้เกิดการทรานซิชัน
2. จะต้องเกิดการควบคู่ (coupling) พอดีระหว่างสนามไฟฟ้าจากการแผ่รังสีกับสารนั้นๆแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์คู่ขั้ว

เมื่อมีการดูดกลืนพลังงานแสงแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์คู่ขั้ว แสดงว่าสารนั้นเป็น IR inactive ถือว่าไม่มีการดูดกลืนแสง IR เช่น โมเลกุลที่เป็น Symmetric bond ( $H_2$ ,  $Cl_2$ ,  $O_2$ ,  $N_2$ ) และพวก symmetric alkene ( $C=C$ ) หรือ symmetric alkyne ( $C \equiv C$ ) เป็นต้น แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์คู่ขั้วแสดงว่าสารนั้นเป็น IR active ถือว่ามีการดูดกลืนแสง IR ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์คู่ขั้วมากจะได้พีกการดูดกลืนแสง IR สูง เช่น สารที่มีกลุ่ม  $C=O$  แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงน้อยก็จะได้พีกการดูดกลืนแสง IR ต่ำ เช่น สารที่มีกลุ่ม  $-C=N-$

#### 1.6.4.2 ส่วนประกอบของเครื่องอินฟราเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ส่วนประกอบของเครื่องอินฟราเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ มี 5 ส่วนที่สำคัญ คือ

1. ต้นกำเนิดแสงอินฟราเรด ( IR Source ) เช่น globar และ Laser
2. เซลล์ที่ใส่สารตัวอย่าง ( sample cell ) เช่น KBr disk และ nujol
3. โมโนโครเมเตอร์ ( monochromator ) เช่น แกรตติง ฟิลเตอร์ และปริซึม
4. เครื่องตรวจวัดแสงอินฟราเรด ( IR detector ) thermocouple และ thermister
5. เครื่องบันทึกสเปกตรัม ( recorder หรือ readout devices )




รูป 1.7 Block diagram ของเครื่องอินฟราเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

#### 1.6.5 เครื่องฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ ( Fourier Transform Infrared Spectrometer, FT - IR )<sup>35,37</sup>

ฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ (Fourier Transform Spectrophotometer) เป็นเครื่องมือทางสเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ใช้วิธีการวัดความเข้มของแสงหรือกำลังของแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเทียบกับเวลา เรียกว่า time-domain spectrophotometry จากนั้น time-domain spectrum จะถูกเปลี่ยนเป็น frequency-domain spectrum ด้วย fourier transform จากการใช้ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ สิ่งทั้งสองสเปกตรัมต่างกันจริงๆก็คือ frequency-domain spectrum เป็นสเปกตรัมที่ได้จาก

การวัดการดูดกลืนแสงที่มีความถี่ต่างๆกันทีละครั้งในช่วงระยะเวลาอันหนึ่ง แต่ fourier transform spectrum ได้จากการวัดการดูดกลืนแสงที่มีความถี่ต่างๆกันพร้อมกันทั้งหมด ดังนั้น fourier transform จึงช่วยทำให้การวิเคราะห์รวดเร็วยิ่งขึ้น การแยก (resolution) ก็ดีขึ้นด้วย หรือเป็นการทำให้ signal-to-noise ratio ดีขึ้นกว่าวิธีธรรมดา

ข้อดีของการใช้เทคนิค fourier transform คือ ช่วยให้การวิเคราะห์ของสารตัวอย่างทำได้เร็วกว่าเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ธรรมดา เพราะการวัดด้วยเครื่องธรรมดาจะเป็นแบบวัดทีละความถี่ (sequentially) แต่ FT-IR วัดทีความถี่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง (simultaneously) เรียกว่า Fellgetts advantage สามารถใช้ circular entrance aperture แทน entrance slit ได้ ทำให้ได้กำลังแสงสูงขึ้นและยังช่วยให้การแยกและความถูกต้องดีขึ้น ประการสุดท้าย FT-IR ยังช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน ข้อเสียคือ FT-IR เป็นเครื่องที่มีราคาแพงและต้องเสียค่าทะนุบำรุงสูง เครื่อง FT-IR ควรจะต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมความชื้นตลอดเวลา ลักษณะของ single beam fourier transform infrared spectrophotometer ดังแสดงในรูป 1.8



รูป 1.8 single beam fourier transform infrared spectrophotometer<sup>35,37</sup>

### 1.7 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาสารประกอบระบบ Bi-Ca-Sr-Cu โดยใช้วิธีเตรียมดังข้อ 2.3 และหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม ตลอดจนอิทธิพลของการเติมธาตุ ตะกั่ว เข้าในสารประกอบระบบ Bi-Ca-Sr-Cu ซึ่งอาจส่งผลทำให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์สูงขึ้น และเพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่เป็นองค์ประกอบในสารตัวนำยิ่งยวด และเพื่อศึกษาการนำไฟฟ้ายิ่งยวดของสารตัวนำยิ่งยวดระบบบิสมาท