

### บทที่ 3 วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ คือ

1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
2. ขั้นตอนการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
3. ขั้นตอนออกแบบวิธีการเตรียมก้อนตัวอย่าง
4. ขั้นตอนการผสมและทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต

ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้แสดงดังต่อไปนี้

#### 3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

วัสดุที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

- ก. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ดราซัง
- ข. etailoy แบบคัตขนาด และไม่คัตแยกขนาด จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยูนิตที่ 13  
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
- ค. ทรายแม่น้ำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถ้าน้ำจืดสะอาดและอบให้แห้ง
- ง. หินขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 3/8 นิ้ว ถ้าน้ำจืดสะอาดและอบให้แห้ง
- จ. น้ำประปา

โดยetailoy ทั้งแบบคัตแยกขนาด และไม่คัตแยกขนาด และปูนซีเมนต์ที่ใช้ จะทำการทดสอบหาค่าความละเอียดด้วยเครื่องแอร์เพอร์มิอิมิตีแบบเบลนตามมาตรฐาน ASTM C204-96a หรือ มอก.15 เล่ม 6-2521 และทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ตามมาตรฐาน ASTM C188 ส่วนหินและทรายจะทำการทดสอบหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐานที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.4 ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

- ก. เครื่องคัตแยกขนาด ที่ Air Classifier โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
- ข. เครื่องผสมคอนกรีตแบบไม้นอน
- ค. เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
- ง. เครื่องถ่ายภาพขยายกำลัง Scanning Electron Microscope
- จ. ขวด Le Chatelier ใช้ทดสอบความถ่วงจำเพาะ

- จ. เครื่องมือทดสอบความละเอียด (Air Permeability Apparatus)
- ข. ตะแกรงวิเคราะห์ขนาดคละ
- ค. แบบหล่อคอนกรีตขนาด 100X200 มิลลิเมตร
- ด. ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต
- ฉ. เกียง และเหล็กกระทุ้ง
- ญ. บ่อบ่มคอนกรีต



รูปที่ 3.1 การคัดแยกขนาดเถ้าลอยด้วยเครื่องคัดแยกขนาด Air Classifier ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การคัดแยกเถ้าลอยที่ใช้ในงานวิจัยนั้น เถ้าลอยที่ทำการคัดแยกขนาดนั้นจะใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าผ่านเครื่อง Air Classifier ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะดังแสดงในรูปที่ 3.1 โดยหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกคือ จะใช้แรงลมเป่าเอาส่วนที่ละเอียดลอยขึ้น และเครื่องจะดูดส่วน

ละเอียดเก็บเข้าไซโลด้านซ้ายมือ ส่วนที่หยวนนั้นจะตกลงไซโลด้านขวามือ โดยถ้ำลอยส่วนละเอียดที่คัดแยกได้จะมีประมาณร้อยละ 40 ของถ้ำลอยก่อนผ่านการคัดแยกขนาด

### 3.2 วิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

วิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมถ้ำลอยแม่เมาะนั้น จะใช้วิธีการออกแบบตามมาตรฐาน ACI 211.4R-93 เป็นหลักในการประกอบการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานและขนาดของถ้ำลอยกับกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงให้ใช้ได้กับถ้ำลอยแม่เมาะ เมื่อใช้ถ้ำลอยทั้งแบบคัดขนาดและแบบไม่คัดแยกขนาดแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35 และอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานระหว่าง 0.35 ถึง 0.44 ซึ่งแผนผังการดำเนินการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ดังกล่าวได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.1 ส่วนรายละเอียดวิธีการคำนวณส่วนผสมคอนกรีตแสดงไว้ในภาคผนวก ก.

ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1 เลือกค่าการยุบตัว ค่าการยุบตัวจะเป็นค่าที่บอกถึงความชื้นเหลวของคอนกรีตสดว่ามีความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตสดมากน้อยเพียงไร ความต้องการค่าการยุบตัวจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของงานก่อสร้าง สำหรับในงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่าการยุบตัว 5-8 ซม.

3.2.2 เลือกขนาดหินใหญ่สุด การเลือกขนาดหินใหญ่สุดขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้าง ได้แก่ ความกว้าง ความหนา ระยะห่างระหว่างเหล็กเส้น ขนาดใหญ่สุดของหินต้องไม่ใหญ่จนไม่สามารถเทคอนกรีตลงแบบหล่อได้ โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดขนาดใหญ่สุดของหินไว้ไม่เกิน

1/5 ของด้านในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ

1/3 ของความหนาของแผ่นพื้น

3/4 ของระยะช่องว่างที่น้อยที่สุดระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด

1/5 ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อปี่มคอนกรีต

สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้ขนาดหินใหญ่สุดคือ 3/8 นิ้ว เนื่องจากเป็นขนาดหินที่นิยมใช้กันในคอนกรีตกำลังสูงเพราะหินก้อนเล็กมักจะมีความแข็งแรงกว่าหินขนาดใหญ่ เนื่องจากในขบวนการย่อยหินให้มีขนาดเล็กมักจะช่วยขจัดปัญหาการแตกร้าวในเนื้อหิน โพรงในเนื้อหิน

และสิ่งปนเปื้อนที่ไม่แข็งแรงในเนื้อหิน เป็นต้น(P.C. Aitcin , 1998) อีกทั้งเป็นการลด wall effect (A.M. Neville,1999) เนื่องจากในงานวิจัยนี้ได้ใช้แบบทรงกระบอกขนาดเล็ก

3.2.3 คำนวณปริมาณหิน ปริมาณหินที่ใช้ผสมคอนกรีตขึ้นอยู่กับความละเอียดของทราย ขนาดหินใหญ่สุดและหน่วยน้ำหนักของหิน ปริมาณหินต่อคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตรสามารถหาได้จากตารางสำหรับการออกแบบของเอซีไอ ดังตารางที่ 2.6 ในบทที่ 2

3.2.4 ประมวลปริมาณน้ำและฟองอากาศ ปริมาณน้ำที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่าการยุบตัวและขนาดใหญ่สุดของหิน การใส่เถ้าลอยอาจทำให้ค่าการยุบตัวเปลี่ยนแปลง ผลที่ตามมาคือความต้องการปริมาณน้ำในคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนปริมาณฟองอากาศจะขึ้นอยู่กับขนาดหินใหญ่สุด การใส่เถ้าลอยจะทำให้ปริมาณฟองอากาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเถ้าลอยในส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อคอนกรีตแทนที่อากาศ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นมวลรวมละเอียดที่อุดช่องว่าง สำหรับการวิจัยนี้จะสมมุติให้ปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยบางส่วนไม่เกินร้อยละ 35 นั้นไม่มีผลต่อปริมาณฟองอากาศในคอนกรีต

3.2.5 เลือกอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานกับกำลังอัดของคอนกรีต นอกจากจะใช้ได้กับคอนกรีตกำลังปกติแล้วยังสามารถใช้กับคอนกรีตกำลังสูงได้เช่นเดียวกัน สำหรับคอนกรีตกำลังสูงโดยทั่วไปจะใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานอยู่ในช่วง 0.20 ถึง 0.50 (ACI 211.4R-93 , 1996) โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ W/(C+P) แทนอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสาน โดยพิจารณาอัตราส่วน W/(C+P) 4 ค่า ได้แก่ 0.35 0.38 0.41 และ 0.44 ตามลำดับ แต่ละอัตราส่วนจะแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 0 15 25 และ 35 ตามลำดับ

3.2.6 คำนวณหาปริมาณปูนซีเมนต์และปริมาณเถ้าลอย เมื่อได้ปริมาณน้ำและอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสาน ก็สามารถคำนวณหาปริมาณวัสดุเชื่อมประสานได้ดังนี้

$$(c + p) = \frac{w'}{R_{wcp}} \quad (3.1)$$

โดยที่ (c+p) = ปริมาณวัสดุเชื่อมประสาน

$w'$  = ปริมาณน้ำ

$R_{wcp}$  = อัตราส่วน  $W/(C+P)$  ที่เลือก

จากนั้นก็สามารรถคำนวณหาปริมาณแฉ่ำลอยได้ดังนี้

$$p = \frac{f \times (c+p)}{100} \quad (3.2)$$

โดยที่  $p$  = ปริมาณแฉ่ำลอย

$f$  = ร้อยละการแทนที่ด้วยแฉ่ำลอย

และ ปริมาณปูนซีเมนต์ จาก

$$c = (c+p) - p \quad (3.3)$$

โดยที่  $c$  = ปริมาณปูนซีเมนต์

3.2.7 คำนวณปริมาณทราย หลังจากหาคำนวณหาปริมาตรของวัสดุผสมอื่นทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถคำนวณหาปริมาณทรายได้จากวิธีปริมาตรสัมบูรณ์ดังนี้

$$S = 1000 - A \quad (3.4)$$

โดยที่  $S$  = ปริมาตรทรายมีหน่วยเป็น ลิตร


$A$  = ปริมาตรวัสดุผสมทั้งหมดยกเว้นทราย มีหน่วยเป็นลิตร

จากนั้นถ้าต้องการปริมาณทรายโดยน้ำหนัก ก็สามารถหาได้จาก

$$s = G_s S \quad (3.5)$$

โดยที่  $s$  = ปริมาณทรายโดยน้ำหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม

$G_s$  = ค่าความถ่วงจำเพาะของทราย



รูปที่ 3.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการศึกษาการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมถ้ำลอยโดยประยุกต์ใช้วิธีการตามมาตรฐานเอซีไอ สำหรับถ้ำลอยแม่เมาะแบบคัดแยกและไม่คัดแยกขนาด

3.2.8 ปรับส่วนผสมตามสภาพความชื้นทรายและหิน ในสภาพจริงทรายและหินไม่ได้ อยู่ในสภาพอิมตัวผิวแห้ง บางครั้งทรายและหินมีสภาพแห้งหรือเปียกกว่าสภาพอิมตัวผิวแห้ง เมื่อนำไปผสมคอนกรีตจะทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้คลาดเคลื่อนไป กล่าวคือ ในกรณีที่ทรายและหินมีสภาพแห้งเกินไป ปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปบางส่วนจะถูกหินและทรายดูดซับเอาไว้ ทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้น้อยกว่าความเป็นจริง หรือในกรณีที่ทรายและหินมีสภาพเปียกเกินไป ปริมาณน้ำส่วนเกินก็จะเข้าไปรวมกับปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปทำให้มีปริมาณน้ำในส่วนผสมมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลโดยตรงต่อกำลังอัดคอนกรีต ดังนั้นก่อนจะนำส่วนผสมที่คำนวณได้มาใช้ จะต้องมีการปรับส่วนผสมใหม่ตามสภาพความชื้นจริงของทรายและหิน เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำในส่วนผสมใกล้เคียงสภาพอิมตัวผิวแห้งมากที่สุด

3.2.9 การทดลองผสม เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผสมคอนกรีต เพื่อตรวจสอบความสามารถเทได้ของคอนกรีตว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามความต้องการก็ควรปรับส่วนผสมใหม่

### 3.3 การเตรียมก้อนตัวอย่าง

ในการทดสอบจะใช้ก้อนตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด 100x200 มิลลิเมตร แยกออกเป็น 3 ชุด หลักได้แก่ คอนกรีตที่แทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยแบบคัดขนาด คอนกรีตที่แทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยแบบไม่คัดแยกขนาด และคอนกรีตที่ไม่มีการแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย โดยคอนกรีตที่มีการแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยนั้น จะแทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 15 25 และ 35 โดยน้ำหนักของวัสดุเชื่อมประสาน และในแต่ละชุดยังได้แบ่งออกตามอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสาน (W/(C+P)) ดังนี้ 0.35 0.38 0.41 และ 0.44 ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละส่วนผสมจะทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 1 7 28 และ 56 วัน ใช้ก้อนตัวอย่างคอนกรีตกลุ่มละ 5 ก้อน รวมทั้งหมดคิดเป็น 560 ก้อน ตามตารางที่ 3.1

โดยที่สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี้

HSXX-P-D-N

HSCFXX-P-D-N

HSUFXX-P-D-N

HS หมายถึง ชุดคอนกรีตกำลังสูงที่ไม่ผสมเถ้าลอย

HSCF หมายถึง ชุดคอนกรีตกำลังสูงที่ผสมด้วยเถ้าลอยแบบคัดขนาด

HSUF หมายถึง ชุดคอนกรีตกำลังสูงที่ผสมด้วยเถ้าลอยแบบไม่คัดแยกขนาด  
 XX หมายถึง อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสาน  
 P หมายถึง ปริมาณร้อยละของเถ้าลอยที่แทนที่ซีเมนต์  
 D หมายถึง อายุวันที่ทดสอบ  
 N หมายถึง ลำดับก่อนที่ในแต่ละชุดการทดสอบ

#### การอ่านสัญลักษณ์

ตัวอย่าง HS0.35-0-1-1 หมายถึง คอนกรีตกำลังสูงที่มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อม  
 ประสานเท่ากับ 0.35 ที่ไม่ผสมเถ้าลอย ทดสอบที่อายุ 1 วัน ก้อนที่ 1

ตัวอย่าง HSCF0.38-15-7-2 หมายถึง คอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแบบคัดขนาดที่มี  
 อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานเท่ากับ 0.38 แทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 15 ทดสอบที่อายุ  
 7 วัน ก้อนที่ 2

ตัวอย่าง HSUF0.41-25-28-3 หมายถึง คอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแบบไม่คัดแยก  
 ขนาดที่มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานเท่ากับ 0.41 แทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 25  
 ทดสอบที่อายุ 28 วัน ก้อนที่ 3



ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการออกแบบการทดสอบและเตรียมก่อนตัวอย่าง

ประเภทเข้า สอบ	จำนวนก่อนตัวอย่างสำหรับคอนกรีตที่ผสมเข้าลยที่มีขนาดและร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลยต่าง ๆ กัน												คอนกรีตควบคุม			
	เถ้าลยไม่แยกขนาด						เถ้าลยละเอียดที่ผ่านเครื่องคัดแยก*						0 %			
	15 %		25 %		35 %		15 %		25 %		35 %		1	7	28	
W/(C+P)	1	7	28	56	1	7	28	56	1	7	28	56	1	7	28	56
0.35	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน
0.38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0.41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0.44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

\*เถ้าลยที่ผ่านเครื่องคัดแยกของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1 ครั้ง

ใช้ก่อนตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด 100x200 มม. รวม 560 ก่อน

### 3.4 ขั้นตอนการผสมและทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต

3.4.1 ทำความสะอาดแบบหล่อและทาน้ำมัน แล้วประกอบแบบหล่อให้แน่นพร้อมใช้งาน



รูปที่ 3.3 แบบหล่อที่ทาน้ำมันแล้วประกอบแน่นพร้อมใช้งาน

3.4.2 ชั่งน้ำหนักน้ำ ปูนซีเมนต์ ทราย และหิน ที่เตรียมไว้ตามที่คำนวณ (ใช้ตารางการคำนวณในภาคผนวก ก.)

3.4.3 ทำความสะอาดเครื่องผสม และเครื่องมือวัดค่าความยุบตัว จากนั้นใช้ผ้าเช็ดพอหมาดๆ ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพอิมตัวผิวแห้ง เพื่อป้องกันการดูดกลืนน้ำเนื่องจากเครื่องมือ ซึ่งจะทำให้น้ำในส่วนผสมน้อยกว่าที่คำนวณไว้

3.4.4 ทำการผสมปูนทรายและน้ำในเครื่องผสมก่อนการผสมจริง โดยใช้อัตราส่วนเดียวกันกับส่วนผสมที่ผสมจริง จากนั้นเทปูนทรายที่ไม่ติดกับผนังด้านในของเครื่องผสมทิ้ง เพื่อเป็นการเคลื่อนปูนทรายบางส่วนกับผนังด้านในเครื่องผสมไม่ให้เกิดการสูญเสียปูนทรายในส่วนผสมจริงขณะทำการผสม

3.4.5 นำวัสดุเทลงในเครื่องผสม โดยมีขั้นตอนดังนี้

ก. เทหินและทรายลงในเครื่องผสม คลุกเคล้าให้เข้ากัน

- ข. เทปูนซีเมนต์และเถ้าลอยผสมลงในเครื่องผสม ใช้พลาสติกปิดฝาโมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของซีเมนต์และเถ้าลอยออกจากเครื่องผสม ทำให้ส่วนผสมไม่เป็นไปตามที่คำนวณไว้ จากนั้นเปิดเครื่องผสม เพื่อคลุกเคล้าปูนซีเมนต์และเถ้าลอยให้เข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป เพราะจะทำให้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยไม่คลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่ควรใช้เวลามากเกินไป เพราะอาจทำให้หินเสียดสีกับโมจนเกินเม็ดฝุ่นมากเกินไป เป็นผลให้เกิดการสูญเสียค่าการยุบตัว (slump loss)
- ค. เทน้ำที่จะผสมลงในเครื่องผสม โดยแบ่งน้ำเทลงเป็น 3 ช่วง แต่ละช่วงห่างกัน 10 วินาที เพื่อให้ น้ำคลุกเคล้ากับส่วนผสมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลังจากเทน้ำหมดปล่อยเครื่องให้ผสมต่ออีกประมาณ 1 นาที (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง โมด้วย)



รูปที่ 3.4 การผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมแบบ โมนอน

3.4.6 เทส่วนผสมคอนกรีตที่ได้ออกจากเครื่องผสม แล้วตรวจสอบวัดค่าการยุบตัวของคอนกรีต ถ้าค่าการยุบตัวเป็นไปตามที่ต้องการ นำไปเทลงแบบหล่อที่เตรียมไว้ เพื่อไว้ทดสอบกำลังอัดต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็เริ่มทำการผสมใหม่ โดยถ้าค่าการยุบตัวมากเกินไปก็ปรับ

สขหุ.....

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริมาณน้ำในตารางการคำนวณลง แต่ถ้าค่าการยุบตัวน้อยเกินไปก็ปรับปริมาณน้ำในตารางการคำนวณขึ้น และปรับอัตราส่วนผสมอื่น ตามตารางการคำนวณ




รูปที่ 3.5 การวัดค่ายุบตัวของคอนกรีตสด

3.4.7 เมื่อคอนกรีตสดที่ได้มีค่ายุบตัวตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นทำการเตรียมก้อนตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C192 โดยเทคอนกรีตลงแบบหล่อที่ได้เตรียมไว้ และทำการป้องกันการระเหยของน้ำที่ผิวหน้าของคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 3.5 แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงจึงแกะแบบหล่อเพื่อนำก้อนคอนกรีตตัวอย่างไปบ่มในน้ำตามอายุที่ได้กำหนดไว้

3.4.8 เมื่อทำการบ่มคอนกรีตได้ตามอายุที่กำหนดไว้แล้ว จากนั้นจึงนำเอาก้อนคอนกรีตขึ้นจากน้ำแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ให้น้ำที่ผิวหน้าของก้อนคอนกรีตแห้ง ต่อจากนั้นจึงทำการเคลื่อนย้ายก้อนคอนกรีตทั้งสองด้านด้วยก้ามมะถันแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ให้ก้ามมะถันแข็งตัวก่อนที่จะนำก้อนคอนกรีตไปทดสอบกำลังอัด



รูปที่ 3.6 คอนกรีตสดที่เทลงแบบเรียบรื้อแล้ว และทำการป้องกันการระเหยของน้ำที่ผิวหน้า



รูปที่ 3.7 ก่อนคอนกรีตที่ทำการเคลือบหัวทั้งสองด้านด้วยกำมะถันก่อนที่จะนำไปทดสอบกำลังอัด