

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยผลของกระบวนการไฮโมจิไนซ์ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 สรุปได้ดังนี้

1. จากการวิเคราะห์อัตราส่วนของเหล็กต่อซิลิกอนในการทดลองนี้พบว่ากระบวนการไฮโมจิไนซ์ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เมทัลลิกเฟสจาก $\beta\text{-AlFeSi}$ เป็น $\alpha\text{-AlFeSi}$ ในโครงสร้างอะลูมิเนียมแท่ง 6063
2. อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการไฮโมจิไนซ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการไฮโมจิไนซ์สูงขึ้นลักษณะอินเทอร์เมทัลลิกเฟสที่ปรากฏ ณ ตำแหน่งขอบเกรน จะมีการแตกออกจากโครงข่ายร่างแหเป็นปล้องเล็กๆ และมีลักษณะกลมมนคล้ายกระบวนการสเฟียรอยไดซ์ในเหล็ก (spheroidization)
3. ผลการวิจัยของตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ พบว่า เมื่อใช้เทคนิค SEM/EDS ทำนายอินเทอร์เมทัลลิกเฟสของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์นาน 2 และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคม อินเทอร์เมทัลลิกดังกล่าวน่าจะเป็นเฟสของ $\alpha\text{-AlFeSi}$ ในรูปสารประกอบ $\text{Al}_{15}\text{Fe}_3\text{Si}_2$ ในขณะที่อินเทอร์เมทัลลิกเฟสของแท่งอะลูมิเนียม 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ นาน 2 และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง และ น้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0°C ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเฟสของ $\alpha\text{-AlFeSi}$ ในรูปสารประกอบ $\text{Al}_{15}\text{Fe}_3\text{Si}_2$, $\text{Al}_8\text{Fe}_2\text{Si}$ และ $\text{Al}_{12}\text{Fe}_3\text{Si}$ ผสมกัน
4. ผลการวิจัยตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรม พบว่า ลักษณะอินเทอร์เมทัลลิกที่พบในในโครงสร้างของอะลูมิเนียม 6063 ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์จะมีลักษณะเฟสที่เป็นแท่งแหลม เมื่อเทียบกับตัวที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ จะปรากฏเฟสที่มีลักษณะกลมมนกว่า และ เมื่อใช้เทคนิค SEM/EDS วิเคราะห์และใช้อัตราส่วน Fe:Si ทำนายเฟสดังกล่าว พบว่าอินเทอร์เมทัลลิกเฟสของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์น่าจะเป็นเฟสของ $\alpha\text{-AlFeSi}$ ในรูปสารประกอบ $\text{Al}_{15}\text{Fe}_3\text{Si}_2$ ในขณะที่อินเทอร์เมทัลลิกเฟสของ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ น่าจะเป็นเฟสของ $\beta\text{-AlFeSi}$ ในรูปสารประกอบ Al_5FeSi

5. ผลการวิจัยค่าความแข็งของตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พบว่าตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง และ อัตราการเย็นตัวต่างกัน มีค่าความแข็งที่มีแนวโน้มไม่ไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้นค่าความแข็งเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่จะเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการไฮโมจิไนซ์เพื่อให้มีความสามารถในการอัดรีดขึ้นรูปมีประสิทธิภาพ และได้ผลิตภัณฑ์อัดรีดขึ้นรูปที่มีคุณภาพดี
6. ผลการวิจัยค่าความแข็งของตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรมพบว่า อะลูมิเนียมแท่งที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์จะมีค่าความแข็งโดยเฉลี่ยประมาณ $21+1$ นูปฮาร์ดเนสสนัมเบอร์ ซึ่งสูงกว่าอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์เนื่องจากที่มีค่าความแข็งโดยเฉลี่ยประมาณ $18+1$ นูปฮาร์ดเนสสนัมเบอร์ เนื่องจากเฟสที่มีลักษณะเป็นแท่งแหลม ไปกับการเกิดคิสโตโลเซชันทำให้โลหะอะลูมิเนียมดังกล่าวเกิดการแปรรูปได้ยาก ส่งผลให้ค่าความแข็งที่สูงกว่า

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ในการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคนั้น ควรจะมีการศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) เพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าอินเตอร์เมทัลลิกเฟสที่พบมีโครงสร้างแบบใด มีการจัดเรียงตัวของระนาบอะตอมแบบไหน ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดที่ลึกซึ้งไปได้มากยิ่งขึ้น
2. ในการวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าความแข็งแรงต่อการบีบอัด (Compressive Strength) รวมทั้งการนำชิ้นตัวอย่างอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ไปทดสอบการอัดรีดขึ้นรูปจริง ซึ่งผลที่ได้น่าจะชัดเจนมากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดความแข็งเพียงลำพัง รวมทั้งคาดว่าจะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เหมาะสมอย่างแท้จริงสำหรับกระบวนการไฮโมจิไนซ์ขึ้นรูปเพื่อปรับคุณสมบัติอะลูมิเนียม 6063 ไปสู่กระบวนการอัดรีดขึ้นรูปที่มีคุณภาพ