

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฅ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ประวัติอะลูมิเนียม	5
2.2 อะลูมิเนียมและโลหะผสมของอะลูมิเนียม	6
2.3 อะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็น และ อะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นผสม (Wrought Aluminium and Wrought Aluminium Alloys)	8
2.3.1 อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมซิลิกอน หมายเลข 6063	10
2.3.2 การประยุกต์ใช้งานของอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิกอน หมายเลข 6063	11
2.4 กระบวนการแข็งตัวของอะลูมิเนียมเหลว	12
2.5 กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion process)	12
2.6 กระบวนการโซลิมิไนซ์	13
2.6.1 กระบวนการโซลิมิไนซ์ของอะลูมิเนียมผสม	15

2.6.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงอินเตอร์เมทัลลิกเฟสต่ออะลูมิเนียมผสม	18
2.6.3 ประเภทของเตาโซโมจีไนซ์	19
2.6.3.1 เตาโซโมจีไนซ์แบบธรรมดา	20
2.6.3.2 เตาโซโมจีไนซ์แบบต่อเนื่อง	20
2.7 กล้องจุลทรรศน์แสง	21
2.8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิค เอ็นอีจีดีสเพอร์ซีฟสเปกโตรสโกปี (SEM/EDS)	23
2.8.1 สัญญาณต่างๆ (Various types of signal)	25
2.9 การทดสอบความแข็ง	25
2.9.1 การวัดความแข็งแบบนूप (Knoop Hardness Test)	26
2.10 เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคชั่น (XRD)	26
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	27
บทที่ 3 วิธีดำเนินวิจัย	30
3.1 การวิจัยตัวอย่างในระดับสเกลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	30
3.2 การวิจัยตัวอย่างในระดับสเกลโรงงานอุตสาหกรรม	31
3.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ เครื่องทดสอบความแข็งแบบนूप	32
3.2.1 วัสดุและอุปกรณ์	32
3.3.2 วิธีการ	32
3.4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีด้วยหลักการการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์	33
3.4.1 วัสดุอุปกรณ์	33
3.4.2 วิธีการ	33

บทที่ 4 ผลและการอภิปรายผลการวิจัย	34
4.1 ผลการวิจัยตัวอย่างในระดับสเกลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	34
4.1.1 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคทางแสง	34
4.1.1.1 โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิในสัณฐาน 2 ชั่วโมง	34
4.1.1.1.1 ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคม	34
4.1.1.1.2 ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำ	36
4.1.1.1.3 ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็ง	37
4.1.1.2 โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิในสัณฐาน 4 ชั่วโมง	39
4.1.1.2.1 ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคม	39
4.1.1.2.2 ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำ	41
4.1.1.2.3 ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็ง	42
4.1.2 โครงสร้างจุลภาคอิเล็กตรอนแบบส่องกราด	44
4.1.2.1 โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิในสัณฐาน 2 ชั่วโมง	44
4.1.2.2 โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิในสัณฐาน 4 ชั่วโมง	48
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็นเนอร์จี้ดิสเพอร์ซีฟสเปกโตรสโกปี (Energy dispersive spectroscopy)	52
4.1.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกรรมวิธีแมปปิง (Mapping)	58
4.1.5 ผลการวิเคราะห์ค่าความแข็งด้วยเครื่องวัดความแข็ง	59
4.1.6 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	62
4.2 ผลการวิจัยในระดับสเกลโรงงานอุตสาหกรรม	64
4.2.1 โครงสร้างจุลภาคทางแสง	66
4.2.2 โครงสร้างจุลภาคอิเล็กตรอนแบบส่องกราด	68
4.2.2.1 ภาพทางโครงสร้างจุลภาค	68

4.2.2.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	70
เอ็นเนอร์จีสเฟอโรซีฟสเปกโตรสโกปี	
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแข็งด้วยเครื่องวัดค่าความแข็งแบบนูน	73
4.3 ค่าความแข็งกับกระบวนการเย็นตัวหลังผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์	75
4.4 กลไกที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค	77
บทที่ 5	78
5.1 สรุปผลการวิจัย	78
5.2 ข้อเสนอแนะ	79
เอกสารอ้างอิง	80
ภาคผนวก	82
ภาคผนวก ก	83
ภาคผนวก ข	88
ภาคผนวก ค	96
ภาคผนวก ง	118
ประวัติผู้เขียน	119

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
2.1	ส่วนผสมทางเคมี สมบัติทางกล และ การใช้ สำหรับโลหะผสมของอะลูมิเนียมหลายชนิด	7
2.2	สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็น และ อะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นผสม	8
2.3	ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมิเนียมผสมซิลิกอนหมายเลข 6063 ตามมาตรฐานของ TIMCO-STANDARD-TANDEM	10
2.4	คุณสมบัติทางอุณหภูมิของอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและ ซิลิกอน หมายเลข 6063	11
2.5	คุณสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม และ ซิลิกอน หมายเลข 6063	11
2.6	อัตราส่วนของ Fe และ Si ที่พบในอินเตอร์เมทัลลิกเฟส $AlFeSi$ (Weight%)	29
4.1	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์ และ ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวลงด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	55
4.2	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์ และ ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวลงด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	56
4.3	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์ และ ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C	57
4.4	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์	70
4.5	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิไนซ์	71

4.6	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว ที่ไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์	72
4.7	แสดงปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่างอะลูมิเนียมแท่ง 6063 เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว ที่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์	73
ผ- 1	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	88
ผ- 2	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	89
ผ- 3	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	90
ผ- 4	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	91
ผ- 5	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งอุณหภูมิ 0 °C	92
ผ-6	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งอุณหภูมิ 0 °C	93
ผ-7	แสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5” จากภาคอุตสาหกรรม	94
ผ-8	ตารางแสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5” จากภาคอุตสาหกรรม	95

สารบัญภาพ

รูป		หน้า
1.1	แผนภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ กระบวนการไฮโมจิไนซ์ และ กระบวนการอัดรีดขึ้นรูปร้อน	2
2.1	กลไกการแข็งตัวของโลหะอะลูมิเนียม	12
2.2	แผนภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ (การอัดรีดขึ้นรูปร้อน)	13
2.3	โครงสร้างจุลภาคของแท่งอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส เกรด AA3003 (1% Mn + 0.67%Fe + 0.16%Si)	14
2.4	ฟังก์ชันการกระจายตัวของธาตุที่ตกตะกอนในโลหะผสม ตัวอย่างเช่น ตะกอนของ แมงกานีส และ เหล็ก ในโลหะผสม อะลูมิเนียมแมงกานีส	15
2.5	แสดงการเปลี่ยนแปลงเฟสอินเทอร์เมทัลลิกเฟส จาก β เป็น α ในอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส-ซิลิกอนเกรด 6005A (Al-Mg-Si alloys [AA 6005A series]) โดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แสง	16
2.6	แสดงการเปลี่ยนแปลงเฟสอินเทอร์เมทัลลิกเฟส จาก β เป็น α ในอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส-ซิลิกอนเกรด 6005A (Al-Mg-Si alloys [AA 6005A series]) ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด	17
2.7	โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียม AA6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ในช่วงอุณหภูมิ 540 – 580 °C และอบแช่ในช่วง 2-6 ชั่วโมง	17
2.8	เตาไฮโมจิไนซ์แบบธรรมดา	20
2.9	แสดงภาพกระบวนการไฮโมจิไนซ์ด้วยเตาไฮโมจิไนซ์แบบต่อเนื่อง	21
2.10	แสดงแผนภาพการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แสง	22
2.11	ภาพแสดงการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	24
2.12	แผนภาพแสดงสัญญาณแบบต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างอันตรกิริยาระหว่างอะตอมกับสสาร	25

2.13	แสดงลักษณะและห้วงคแบบรูป	26
3.1	แผนผังการวิจัยตัวอย่างในระดับสเกลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	31
3.2	แผนผังการวิจัยตัวอย่างในระดับสเกลโรงงานอุตสาหกรรม	32
4.1	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 600 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	35
4.2	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 600 เท่าของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	37
4.3	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 600 เท่าของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็ง 0 °C	38
4.4	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 600 เท่าของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 4 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	40
4.5	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 600 เท่าของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	41
4.6	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 600 เท่าของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็ง 0 °C	43
4.7	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	45

	ที่กำลังขยาย 10000 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	
4.8	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 10000 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	46
4.9	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 10000 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็ง 0 °C	47
4.10	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 10000 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	49
4.11	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 10000 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	50
4.12	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 10000 เท่า ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C นาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็ง 0 °C	51
4.13	บริเวณที่ใช้เทคนิค SEM/EDS วิเคราะห์โครงสร้างของแท่งอะลูมิเนียมที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์	52
4.14	บริเวณที่ใช้เทคนิค SEM/EDS วิเคราะห์โครงสร้างของแท่งอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 °C นาน 2 ชั่วโมงผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคม	53

4.15	บริเวณที่ใช้เทคนิค SEM/EDS วิเคราะห์โครงสร้างของแท่งอะลูมิเนียม ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 °C นาน 4 ชั่วโมงผ่านกระบวนการ เย็นตัวด้วยพัลคม	54
4.16	การกระจายของธาตุบริเวณอินเทอร์เมทัลลิกเฟสซึ่งวิเคราะห์ด้วย กรรมวิธีแมปปิง	58
4.17	ลักษณะรอยกดด้วยเครื่องวัดค่าความแข็งแบบนูป	59
4.18	กราฟแสดงค่าความแข็งของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	59
4.19	กราฟแสดงค่าความแข็งของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง	60
4.20	กราฟแสดงค่าความแข็งของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ผ่านกระบวนการ ไฮโมจิไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580 590 และ 600 °C นาน 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งอุณหภูมิ 0 °C	61
4.21	กราฟแสดงพิคความเข้มที่มุม 2θ ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ และ ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C ตามลำดับนาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคม	62
4.22	กราฟแสดงพิคความเข้มที่มุม 2θ ของอะลูมิเนียมแท่ง 6063 ที่ไม่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ และ ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์ที่ อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590 และ 600 °C ตามลำดับนาน 4 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคม	63
4.23	ตำแหน่งที่สนใจศึกษาโครงสร้างจุลภาค และ ค่าความแข็ง	64
4.24	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของแท่งบิลเลตขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 5” ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์จากโรงงานอุตสาหกรรม	65
4.25	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของแท่งบิลเลตขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 7” ที่ผ่านกระบวนการไฮโมจิไนซ์จากโรงงานอุตสาหกรรม	65

4.26	โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กำลังขยาย 600 เท่า	66
4.27	โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กำลังขยาย 600 เท่า	67
4.28	โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 10000 เท่า	68
4.29	โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 10000 เท่า	69
4.30	กราฟแสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 5"	74
4.31	กราฟแสดงค่าความแข็งของตัวอย่างอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 7"	74
4.32	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิโฮโมจีไนซ์ และ กระบวนการเย็นตัว กับค่าความแข็งที่ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 2 ชั่วโมง	75
4.33	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิโฮโมจีไนซ์ และ กระบวนการเย็นตัว กับค่าความแข็งที่ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการโฮโมจีไนซ์นาน 4 ชั่วโมง	76
ผ-1	เฟสไดอะแกรมของอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิกอน (Solidus)	84
ผ-2	เฟสไดอะแกรมของอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิกอน (Solvus)	84
ผ-3	สารละลายซิลิกา ผงขัดอะลูมิเนียม 5 และ 1 ไมครอน	85
ผ-4	เครื่องขัดชิ้นงาน	85
ผ-5	เครื่องปรับระนาบตัวอย่างก่อนทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง	85
ผ-6	กล้องจุลทรรศน์แสง	86
ผ-7	เครื่องเอกซเรย์	86
ผ-8	เครื่องวัดค่าความแข็งแบบนูน	86
ผ-9	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รุ่น JEOL JSM-6335F	87
ผ-10	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 100 เท่า (a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C นาน 2 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการเย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	96
ผ-11	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 400 เท่า	97

	(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C นาน 2 ชั่วโมงเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C	
ผ-19	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 400 เท่า	105
	(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C นาน 2 ชั่วโมงเย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C	
ผ-20	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 100 เท่า	106
	(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C นาน 4 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส	
ผ-21	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงกำลังขยาย 400 เท่า	107
	(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C นาน 4 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C	
ผ-22	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กำลังขยาย 100 เท่า ของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	108
ผ-23	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กำลังขยาย 400 เท่า ของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	109
ผ-24	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กำลังขยาย 100 เท่า ของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว	110
ผ-25	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง กำลังขยาย 400 เท่า ของตัวอย่างอะลูมิเนียม 6063 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว	111
ผ-26	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 1000 เท่า (a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C นาน 2 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยพัลคมที่อุณหภูมิห้อง	112
ผ-27	โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย	113

- 1000 เท่า(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f)
ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C
นาน 4 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยพัดลมที่อุณหภูมิห้อง
- ผ-28 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 114
1000 เท่า(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f)
ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C
นาน 2 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง
- ผ-29 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 115
1000 เท่า (a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f)
ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 580, 590, 600 °C
นาน 4 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง
- ผ-30 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 116
1000 เท่า(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f)
ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 508, 590, 600 °C
นาน 2 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C
- ผ-31 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 117
1000 เท่า(a) ตัวอย่างไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ (b), (c), (d), (e) และ (f)
ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่อุณหภูมิ 560, 570, 508, 590, 600 °C
นาน 4 ชั่วโมง เย็นตัวด้วยน้ำผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C
- ผ-32 JCPDF ของอะลูมิเนียม 118