

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงผลของฟิล์มบาง ZnO เป็นขั้นตอนด้านการสะท้อนแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอมไวแสง ZnO ฟิล์มบาง ZnO เตรียมโดยวิธีการระเหยด้วยความร้อนและวิธีการสปาร์ก 0.5, 1.5, 2.5 รอบของการสปาร์ก บนแผ่นรองรับกระจก ในส่วนของสรุปผลการทดลองนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อตามผลการทดลอง ที่ได้จากการนำไปวิเคราะห์พื้นผิวโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) ศึกษาสมบัติทางแสงโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านและสัมประสิทธิ์การสะท้อนด้วยยูวี วิสซิเบิล สเปคโตรสโคปี (UV-vis spectroscopy) วัดค่าดัชนีหักเหและความหนาของฟิล์มได้จากอิลิปโซเมทรี (ellipsometry) และผลจากการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอมไวแสงซิงก์ออกไซด์ ส่วนประกอบของเซลล์คือ ZnO thin films/glass/FTO/ZnO ใช้เป็นโฟโตอิเล็กโทรด Eosin Y ใช้เป็นสียอม ไอโอดีน/ไอโอไดน์ ใช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และ Pt/FTO/glass ใช้เป็นแคโทดรีดอกซ์ เซลล์แสงอาทิตย์ถูกทดสอบภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ซึ่งจำลองสภาวะ AM1.5 มีความเข้มแสง 100 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร จากเครื่องจำลองแสงอาทิตย์

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วย FE-SEM

ฟิล์มบาง ZnO ที่ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนด้านการสะท้อนแสงซึ่งเตรียมโดยวิธีการ sparking ได้ฟิล์มที่โครงสร้างเป็นอนุภาคนาโนและมีพื้นผิวที่ขรุขระ เป็นรูพรุนมากกว่าฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการระเหยด้วยความร้อนมีพื้นผิวที่ขรุขระและมีขนาดใหญ่กว่า 100 nm และมีขนาดใหญ่กว่าฟิล์มที่เตรียมจากกระบวนการ sparking ที่มีค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาคนาโนคือประมาณ 20-30 nm นอกจากนี้ความหนาแน่นของอนุภาคนาโนมีค่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบของการ spark

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วย UV-visible spectroscopy

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านในช่วงความยาวคลื่นแสงที่มองเห็นของฟิล์มที่เตรียมโดยการระเหยด้วยความร้อนมีค่าน้อยลงและมีค่าเพิ่มขึ้นสำหรับฟิล์มที่เตรียมโดยวิธี sparking เมื่อเทียบกับตัวอ้างอิง โดยเฉพาะ ฟิล์ม sparking ที่เงื่อนไข 0.5 รอบ และ 1.5 รอบ แสดงให้เห็นว่ามี การเพิ่มขึ้นของการทะลุผ่านของแสงได้สูงกว่าตัวอ้างอิงและฟิล์มที่เตรียมโดยการระเหยด้วยความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของฟิล์มบาง ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการระเหยด้วยความร้อนและวิธีการ sparking ที่ 0.5, 1.5, 2.5 รอบ เทียบกับตัวอ้างอิงที่เป็นกระจก ผลปรากฏว่าฟิล์มที่เตรียมโดยวิธีการ sparking สามารถที่จะช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บแสงในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างเมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมด้วยกระบวนการระเหยด้วยความร้อนและตัวอ้างอิง ซึ่งฟิล์มที่เตรียมด้วยวิธี sparking ที่ 1.5 รอบ ให้ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงน้อยที่สุด

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอิลิปโซเมทรี

ค่าดัชนีหักเหของฟิล์มที่เตรียม โดยวิธีการ sparking มีค่าที่ต่ำกว่าค่าดัชนีหักเหของแผ่นรองรับและฟิล์มที่เตรียมโดยกระบวนการระเหยด้วยความร้อน โดยเฉพาะฟิล์มที่เตรียมโดยวิธีการ sparking ที่ 1.5, 2.5 รอบ มีค่าดัชนีหักเหที่มีค่าอยู่ระหว่างค่าดัชนีหักเหของแผ่นรองรับและอากาศ ซึ่งโดยปกติแล้ว ชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงจะต้องมีค่าดัชนีหักเหอยู่ระหว่างอากาศ ($n \approx 1$) และตัวที่รับแสงหรือแผ่นรองรับ ส่วนความหนาที่วิเคราะห์ได้พิจารณาที่การ sparking 1.5 รอบ เพราะค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของฟิล์มมีค่าน้อยที่สุด เมื่อคำนวณความหนาตามทฤษฎีและใช้ดัชนีหักเหแสงที่ความยาวคลื่น 632.8 nm มีค่า 1.52 ดังนั้นความหนาของฟิล์มบางที่เตรียมโดยวิธีการ sparking 1.5 รอบ จะต้องมามีค่า 104.08 nm แต่ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอิลิปโซเมทรีได้ความหนาเพียง 59.17 nm ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าตามทฤษฎี เพราะว่าตามทฤษฎีใช้สำหรับฟิล์มบางที่ลักษณะพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งพื้นผิวแต่ฟิล์มบางที่เตรียมได้มีพื้นผิวที่มีความขรุขระไม่สม่ำเสมอ

5.1.4 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพและความต้านทานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว

แสง

การเคลือบชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง ZnO ด้วยวิธีการ sparking 1.5 รอบ ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด 0.8% เทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์อ้างอิงที่มีประสิทธิภาพ 0.43% พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 86.04% ซึ่งเป็นการแสดงว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยการเคลือบฟิล์มบาง ZnO เป็นชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง เนื่องจากสามารถลดค่าการสะท้อนแสงและเพิ่มการทะลุผ่านของแสงไปยังโมเลกุลของสีย้อมจึงทำให้ประสิทธิภาพมีค่าสูงขึ้น เพราะว่ามีปริมาณของพลังงานแสงที่ตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้น จึงทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (I_{sc}) มีค่าสูงขึ้นด้วย ซึ่งผลการทดลองค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยวิธีการ sparking มีค่าสูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยกระบวนการระเหยด้วยความร้อนและเซลล์แสงอาทิตย์อ้างอิง โดยเฉพาะเงื่อนไขของการ sparking 1.5 รอบ ให้ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงถึง 4.34 mA/cm^2 เทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์อ้างอิงซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร 3.00 mA/cm^2 ซึ่งมีค่าสูงขึ้นถึง 44.67% เทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์อ้างอิง

ผลการวิเคราะห์ค่าความต้านทาน R_{sh} และ R_s ปรากฏว่าค่าความต้านทาน R_{sh} ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง ZnO ด้วยวิธีการ sparking ให้ค่าที่สูงกว่าที่เตรียมด้วยวิธีการระเหยด้วยความร้อน จึงทำให้ค่า FF และ E_{ff} ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง ZnO ด้วยวิธีการ sparking มีค่าที่สูงด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากค่าความต้านทาน R_{sh} มีค่าที่จะช่วยด้านการคืนตัวของอิเล็กตรอนจึงต้องมีค่าที่สูง ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับผลของความต้านทาน R_s ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง ZnO ด้วยวิธีการ sparking ให้ค่าที่ต่ำกว่า ที่เตรียมด้วยวิธีการระเหยด้วยความร้อน แต่ทำให้ค่า FF และ E_{ff} ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง ZnO ด้วยวิธีการ sparking มีค่าที่สูงขึ้น เพราะค่าความต้านทาน R_s คือความต้านทานของเซลล์แสงอาทิตย์จำเป็นต้องมีค่าน้อยเพื่อจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่สูงนั่นเอง

ตารางที่ 5.1 ตารางการเปรียบเทียบการทดลองและผลการทดลองของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมในการศึกษาค้นคว้าอิสระกับงานวิจัยอื่นๆ [10], [11], [12]

cell	งานวิจัยครั้งนี้					K.W.Sun
	anti-reflection layer	without anti-reflection	ZnO thermal evaporation	sparking ZnO 0.5 cycles	sparking ZnO 1.5 cycles	
solar cell	DSSCs	DSSCs	DSSCs	DSSCs	DSSCs	Si solar cell
refractive index	1.65	1.68	1.64	1.46	1.50	-
Mean reflectance (%R) (%)	5.40	7.66	2.32	2.15	2.16	6.33
J_{sc} (mA/cm ²)	3.00	2.89	3.82	4.34	3.70	44.50
V_{oc} (Volts)	0.46	0.49	0.46	0.47	0.47	0.50
FF (%)	31.29	24.58	32.95	41.83	36.74	-
E_{ff} (%)	0.43	0.35	0.57	0.80	0.63	12.80
cell	W.J.Aziz			B.K.Shin		
anti-reflection layer	PS coating	ZnO/TiO ₂ coating	SiO ₂ coating	Bare CIGS	Flat ZnO NR	Conical ZnO NR
solar cell	Si solar cell	Si solar cell	Si solar cell	CIGS	CIGS	CIGS
refractive index	-	-	-	1.90	1.56	1.30
Mean reflectance (%R) (%)	0.15	0.22	0.23	6.14	2.58	1.46
J_{sc} (mA/cm ²)	12.40	6.00	5.10	30.10	33.70	35.00
V_{oc} (Volts)	0.44	0.37	0.34	0.56	0.56	0.56
FF (%)	82.00	79.00	77.00	59.00	58.00	58.00
E_{ff} (%)	11.23	4.41	3.34	10.00	10.90	11.50

5.2 ข้อเสนอแนะ

ภาพรวมของงานที่ต่อยอดทำได้ต่อไปทางด้านเทคนิคการทดลอง

1. จากวิธีการเตรียมฟิล์มด้วยวิธีการsparking ให้พื้นผิวไม่เรียบและไม่สม่ำเสมอกระจายไม่ทั่วถึง จึงทำให้วิเคราะห์ความหนาของฟิล์มได้ยาก ควรหาวิธีการใหม่ที่สามารถเคลือบฟิล์มได้ทั่วทั้งชั้นฟิล์ม ZnO
2. ในการเตรียมฟิล์มบาง ZnO เพื่อเป็นชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้ฟิล์มถูกสัมผัส และ ควรหาวิธีการแช่สีย้อมไม่ให้สัมผัสกับชั้นฟิล์มบาง ZnO เพราะอาจจะทำให้โมเลกุลของสีย้อมไปเกาะกับชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงได้
3. ในการวิเคราะห์ความหนาด้วยอิลิปโซเมทรีนั้นเป็นการวิเคราะห์หาความหนาที่ความยาวคลื่นเดียวจึงทำให้ค่าความหนาที่วัดซ้ำแต่ละครั้งได้ไม่เท่ากัน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดด้วย ดังนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์ความหนาของฟิล์มบางด้วยวิธีการอื่นเพื่อมาเปรียบด้วย เช่น การวิเคราะห์ด้วย RBS
4. ควรมีเครื่องมือที่ช่วยให้การสกรีนฟิล์ม ZnO การเตรียมฟิล์ม Pt และการประกอบเซลล์ เพื่อให้การเตรียมเซลล์ได้มาตรฐานและเป็นการลดความผิดพลาดจากการเตรียมเซลล์