

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ทำการใช้พีซีในท้องถิ่นของประเทศไทย 5 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด 2 ชนิดคือ Xanthone ที่มี Xanthone มากกว่า 30 ชนิด Xanthone บริสุทธิ์ ลูกผักปริง ลูกกระดุกอึ่ง ลูกหม่อน นำมาสกัดเป็นสีข้อมไวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวที่ใช้ซิงก์ออกไซด์ขนาดอนุภาคนาโนและพาวเดอร์เป็นฐาน ในส่วนของสรุปผลการทดลองนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อตามผลการทดลอง เริ่มจากการศึกษาลักษณะเฉพาะของสีข้อมที่สกัดได้ด้วยวิธี UV-visible spectroscopy โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงของสีข้อมทั้ง 5 ชนิดและวัดค่าการสะท้อนของซัฟโฟโตอิเล็กโทโรด จากนั้นจึงเป็นวัดการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์ด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพ และสรุปผลการการถ่ายเทประจุภายในเซลล์จาก EIS

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสีข้อมด้วย UV-visible spectroscopy

จากการศึกษาการดูดกลืนแสงของสีข้อมไวแสงจากพืชธรรมชาติที่สกัดจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด Xanthone ที่มี Xanthone มากกว่า 30 ชนิด Xanthone บริสุทธิ์ ลูกผักปริง ลูกกระดุกอึ่ง ลูกหม่อน พบว่าสีข้อมทั้ง 5 ชนิด มีค่าการดูดกลืนแสงที่ต่างกันและดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงแสง visible สีข้อมที่ดูดกลืนแสงได้สูงที่สุดคือสีข้อมที่สกัดได้จาก ลูกกระดุกอึ่ง โดยสามารถดูดกลืนได้ดีที่ 488 nm และ 532 nm ดูดกลืนได้เป็นช่วงกว้างประมาณ 400-630 nm

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนของซัฟโฟโตอิเล็กโทโรดด้วย UV-visible spectroscopy

ค่าการสะท้อนของซัฟโฟโตอิเล็กโทโรดที่ใช้สีข้อมไวแสงจากพืชธรรมชาติที่มี ZnO nano และ ZnO powder เป็นฐานโดยใช้เวลาในการแช่ 24 ชั่วโมงแล้วนำไปวัดค่าการสะท้อน (reflectance) จุดมุ่งหมายของการวัดคือเพื่อดูว่าสีข้อมที่เราสกัดได้สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวของ ZnO nano และ ZnO powder ที่จะนำไปทำเป็นซัฟโฟโตอิเล็กโทโรดของ DSSCs ต่อไป จะเห็นว่าสีข้อมที่สกัดได้สามารถยึดเกาะบน ZnO nano และ ZnO powder ได้จริง โดยสีข้อมจากลูก

กระดุกอึ่งสามารถยึดเกาะได้ดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสีข้อมจากลูกกระดุกอึ่งดุกกลืนแสงได้ดี

5.1.3 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสง

จากการวัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสงที่ใช้สีข้อมไวแสงจากพืชธรรมชาติจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด Xanthone ที่มี Xanthone มากกว่า 30 ชนิด Xanthone บริสุทธิ์ ลูกผักปริง ลูกกระดุกอึ่ง ลูกหม่อน โดยมี ZnO nano และ ZnO powder เป็นฐาน ใช้เวลาในการแช่ 24 ชั่วโมง พบว่าแนวโน้มของกราฟของประสิทธิภาพมีค่าสัมพันธ์กับค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจร โดยสีข้อมไวแสงที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือสีข้อมไวแสงที่สกัดได้จากลูกกระดุกอึ่ง โดยให้ค่าประสิทธิภาพ 0.076% กับเซลล์ที่ใช้ ZnO powder เป็นฐาน และให้ค่าประสิทธิภาพ 0.14% กับเซลล์ที่ใช้ ZnO nano เป็นฐาน จึงสรุปได้ว่าการที่สีข้อมไวแสงจากลูกกระดุกอึ่งที่มี ZnO nano เป็นฐาน ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าชนิดอื่นเกิดการที่ให้ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่า

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วย EIS

การวัดค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีข้อมจากพืชท้องถิ่นในประเทศไทย จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด Xanthone ที่มี Xanthone มากกว่า 30 ชนิด Xanthone บริสุทธิ์ ลูกผักปริง ลูกกระดุกอึ่ง ลูกหม่อน โดยมี ZnO nano และ ZnO powder เป็นฐาน ให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุดคือจากสีข้อมไวแสงที่สกัดได้จากลูกกระดุกอึ่ง โดยให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุด 0.076% กับเซลล์ที่ใช้ ZnO powder เป็นฐาน และให้ค่าประสิทธิภาพ 0.14% กับเซลล์ที่ใช้ ZnO nano เป็นฐาน จากผลการวัดอิมพีแดนซ์พบว่าเซลล์ที่ใช้สีข้อมจากลูกกระดุกอึ่งและมี ZnO nano เป็นฐาน ให้ค่า R_{CT} ต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการไหลของอิเล็กตรอนที่รอยต่อของซิงก์ออกไซด์ สีข้อมไวแสงและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ให้เป็นไปได้อย่างสะดวกที่สุด จึงส่งผลให้ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและค่าประสิทธิภาพสูงที่สุด

จากผลการวิเคราะห์ R_{sh} และ R_s สำหรับการประยุกต์ใช้สีข้อมไวแสงจากพืชธรรมชาติในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสง พบว่าสีข้อมจาก *Dicerma biarticulatum* (L.) DC ที่มี ZnO nano เป็นฐานจะมีค่า R_{sh} สูง และมีค่า R_s น้อยกว่าสีข้อมชนิดอื่น จึงมีผลทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าสีข้อมจากพืชชนิดอื่น

นอกจากนี้ยังได้มีการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพกับงานวิจัยอื่นที่ได้ใช้สีข้อมไวแสงจากพืชธรรมชาติ ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสงจากพืชธรรมชาติกับงานวิจัยอื่น ๆ


Researcher	Substrate	Sensitizer	Efficiency (%)
S. Hao ⁽³⁾ (2006)	TiO ₂	Black rice	3.27
	TiO ₂	Erythrina Variegata	2.07
	TiO ₂	Rosa xanthina	1.63
	TiO ₂	Kelp	1.18
	TiO ₂	Capsicum	0.58
Shoji Furukawa ⁽²⁷⁾ (2009)	TiO ₂	Red-cabbage	0.50
		Curcumin	0.41
N.M. Gomez ⁽⁵⁾ (2010)	TiO ₂	Bixin	0.37
	TiO ₂	Annatto	0.19
	TiO ₂	Norbixin	0.13
	ZnO	Bixin	0.010
	ZnO	Norbixin	0.017
In this work	ZnO nanoparticle	Dicerma biarticulatum (L.) DC	0.14
	ZnO powder	Dicerma biarticulatum (L.) DC	0.074

จากการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้ากับงานวิจัยอื่น ที่ใช้สีข้อมไวแสงที่สกัดได้จากพืชธรรมชาตินั้นพบว่าจากงานวิจัยที่ได้ใช้ TiO₂ เป็นฐานนั้นให้ค่าประสิทธิภาพที่สูงกว่างานวิจัยนี้อยู่มาก แต่ถ้าเปรียบเทียบกับงานที่ใช้ ZnO ด้วยกันแล้วนั้นงานวิจัยนี้ได้ค่าประสิทธิภาพที่สูงกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก TiO₂ มีความเป็นรูพรุนมาก ทำให้สีข้อมนั้นไปเกาะได้ดีกว่า ZnO หรืออาจเป็นผลมาจากเทคนิคขั้นตอนต่าง ๆ ในการประกอบเซลล์ รวมไปถึงการใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาผลของการเคลือบ ZnO บนกระจกนำไฟฟ้า ศึกษาลักษณะโครงสร้างความเป็นรูพรุน รวมถึงอุณหภูมิในการเผา ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ยังไม่ได้ศึกษาว่าสารที่สกัดมาได้ นั้นเป็นสารชนิดใดและมีโครงสร้างเป็นอย่างไร หากสามารถค้นพบ

พืชที่ดูดกลืนแสงได้ดี ในช่วง visible ซึ่งเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ส่องมายังโลกมากที่สุด ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้นและหากเราสามารถผลิตเครื่องทำกระจกน้ำไฟฟ้าได้เองได้ ก็จะสามารช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมากเพราะว่า กระจกน้ำไฟฟ้าค่อนข้างจะมีราคาแพง



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved