

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง


5.1 สรุปผลการทดลอง

การออกแบบและพัฒนาถึงปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติก โดยมีต้นแบบถึงปฏิกรณ์ในระดับห้องปฏิบัติการเคมีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยถึงปฏิกรณ์ที่ได้พัฒนามีขนาด 1 ลิตร ทำงานภายใต้สูญญากาศและควบคุมความชื้นภายใต้บรรยากาศอาร์กอน ใช้มอเตอร์ในการกวนภายในถึงปฏิกรณ์ ให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์แบบรีด โอบถึงปฏิกรณ์และมีฉนวนหุ้ม กรดพอลิแลคติกที่สังเคราะห์ได้จากถึงปฏิกรณ์ที่ได้ ออกแบบใช้เวลาในการสังเคราะห์ทั้งหมดเสร็จสิ้นกระบวนการ 2,940 นาที คิดเป็น 49 ชั่วโมง นำกรดพอลิแลคติกที่สังเคราะห์ได้โดยแบ่งเป็น 2 ตัวอย่าง คือ กรดพอลิแลคติกที่สังเคราะห์ได้จากส่วนก้นถึงปฏิกรณ์ และกรดพอลิแลคติกที่สังเคราะห์ได้จากส่วนขอบถึงปฏิกรณ์ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค GPC ส่วนก้นถึงปฏิกรณ์มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลตามน้ำหนัก (\bar{M}_w) 2.4×10^4 กรัมต่อโมล ขอบถึงปฏิกรณ์มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลตามน้ำหนัก (\bar{M}_w) 2.5×10^4 กรัมต่อโมล ค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลตามจำนวน (\bar{M}_n) ของกรดพอลิแลคติกที่อยู่ก้นของถึงปฏิกรณ์และขอบบนของถึงปฏิกรณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.1×10^4 กรัมต่อโมล ซึ่งค่าที่ได้นี้อยู่ในเกณฑ์ของกรดพอลิแลคติกที่ขายในท้องตลาดที่มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลตามจำนวน (\bar{M}_n) ขั้นต่ำ 5,000 กรัมต่อโมล และผลการทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC จุดที่อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T_g) ของกรดพอลิแลคติกที่ก้นถึงปฏิกรณ์มีค่า 56.9 องศาเซลเซียส ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์อ้างอิง ดังตารางที่ 5.1 และจุดหลอมเหลว (T_m) ครั้งแรก 163.37 องศาเซลเซียส ครั้งที่สอง 170.3 องศาเซลเซียส ในส่วนของกรดพอลิแลคติกที่ขอบถึงปฏิกรณ์ ไม่พบค่าจุดที่อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T_g) สามารถบอกได้พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้นั้นมีการพอลิเมอไรเซชันไม่สมบูรณ์ ยังเป็นแลคไทด์มอนอเมอร์ และจุดหลอมเหลว (T_m) ครั้งแรก 165.0 องศาเซลเซียส ครั้งที่สอง 175.5 องศาเซลเซียส ในส่วนผลของการย่อยสลายกรดพอลิแลคติกซึ่งใช้วิธีการกลบฝังดินในกระถางปลูกต้นไม้ ทำการเก็บผลจากการชั่งน้ำหนักของกรดพอลิแลคติกในกระถางต่างๆ สัปดาห์เป็นติดต่อกัน นานเวลา 4 สัปดาห์

ผลของการย่อยสลายกรดพอลิแลคติกที่ได้ในระดับห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มที่ลดลงใน 4 สัปดาห์ ใน 3 สภาวะคือ ให้ความร้อนโดยตรงเพียงอย่างเดียว ให้น้ำเพียงอย่างเดียว และสภาวะสุดท้ายไม่มีการให้ความร้อนและน้ำ ผลที่ได้คือทุกสภาวะมีการลดลง ของกรดพอลิแลคติก แต่ในสภาวะที่ให้น้ำเพียงอย่างเดียวมีการลดลงที่เร็วกว่าสภาวะอื่น โดยเริ่มต้นจากกรดพอลิแลคติกน้ำหนัก 2.00 กรัมในสัปดาห์แรกลดลงเป็น 1.60 กรัมในสัปดาห์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนกรดพอลิแลคติกที่ได้จากถึงปฏิกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีผลการย่อยสลายมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นเดียวกันทั้ง 3 สภาวะ และพบว่าในสภาวะที่ให้น้ำเพียงอย่างเดียวเป็นสภาวะที่มีการย่อยสลายได้เร็วกว่าสภาวะอื่น โดยเริ่มต้นจากกรดพอลิแลคติกน้ำหนัก 2.00 กรัมในสัปดาห์แรกลดลงเป็น 1.67 กรัมในสัปดาห์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 16.50 การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงปฏิกรณ์ด้วยจุดคุ้มทุนของถึงปฏิกรณ์ในระดับห้องปฏิบัติการและถึงปฏิกรณ์ที่พัฒนามาจากถึงปฏิกรณ์ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า ในการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติกโดยใช้แลคไทด์มอนอเมอร์ 1 กิโลกรัม จำนวนครั้งในการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติกที่ทำให้ต้นทุนของทั้งสองถึงปฏิกรณ์มีค่าเท่ากันอยู่ที่ 90 ครั้ง และเมื่อทำการสังเคราะห์ที่มากกว่าจุดคุ้มทุนจะพบว่า ต้นทุนรวมของถึงปฏิกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามีค่าต่ำกว่าถึงปฏิกรณ์ในระดับห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 5.1 คุณสมบัติทางความร้อนของ PLA จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DSC
เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิง

ชื่อตัวอย่าง	คุณสมบัติทางความร้อน				
	T_g อ้างอิง	T_g	T_m อ้างอิง	T_m	
				1 st	2 nd
PLA crude ก้อน	50.0 – 58.0	56.9	120 – 170	163.37	170.3
PLA crude ขอบ		-		165.0	175.5



รูปที่ 5.1 แสดงเปรียบเทียบต้นทุนรวมของถึงปฏิกรณ์ทั้งสองแบบ

5.2 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะงานวิจัย

5.2.1 ปริมาณที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในงานวิจัยนี้ ใช้มอนอเมอร์แลคไทด์ในการสังเคราะห์ 200 กรัม เนื่องจากว่าปริมาณมอนอเมอร์ที่มีจำกัด ทำให้กรดพอลิแลคติกที่สังเคราะห์ได้ในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่ได้ยังไม่ดี ในการทดลองครั้งต่อไปควรรวมมอนอเมอร์แลคไทด์ขั้นต่ำ 500 กรัม เพื่อให้การกวนในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น

5.2.2 ก๊าซเฉื่อยที่ใช้ในการสังเคราะห์สำหรับถึงปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติกนี้เหมาะสมกับก๊าซอาร์กอน เนื่องจากก๊าซอาร์กอนไม่เกิดการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน แต่หากจะทำการเปลี่ยนเป็นก๊าซเฉื่อยชนิดอื่น ควรคำนึงถึงคุณสมบัติการขยายตัวของก๊าซเมื่อได้รับความร้อน

5.3 การนำผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

จากผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงขั้นตอน ข้อจำกัดในการออกแบบและพัฒนาถึงปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติกแบบกะ เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และทราบถึงสถานะที่มีผลต่อการย่อยสลายของกรดพอลิแลคติกที่สังเคราะห์ได้ นอกจากนี้งานวิจัยยังสามารถนำไปประยุกต์พัฒนาหาสถานะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติก เพื่อให้ได้ค่าประสิทธิผลที่มากที่สุด