

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการศึกษาหาลักษณะเฉพาะของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโนด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยวิธีซอลเจล (Sol-gel) และวิธีการกลั่นไหลกลับ (reflux) และหา ลักษณะเฉพาะ  $\text{TiO}_2$  จากทั้ง 2 กระบวนการว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มาเพื่อพิสูจน์ด้วยเทคนิคต่างๆที่ใช้วิเคราะห์ทำให้ทราบถึงเอกลักษณ์ของ  $\text{TiO}_2$  เช่น XRD, SEM, TEM, PL, UV และ Raman spectroscopy เป็นต้นที่จะให้ยืนยันจากการทดลองศึกษาหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโน  $\text{TiO}_2$  สังเคราะห์ด้วยวิธีซอลเจล และ วิธีการกลั่นไหลกลับ เทียบกับ  $\text{TiO}_2$ -P25 ที่ภายใต้การเผาด้วยอุณหภูมิ  $400^\circ\text{C}$  ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ผลปรากฏว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีซอลเจล พบจำนวนเฟสของอนาเทสมีจำนวนมากกว่าเฟสรูไทล์จากภาพถ่าย SEM ที่แสดงผลของข้อมูลจากตัวอย่างที่สังเคราะห์ ด้วย วิธีการกลั่นไหลกลับ สามารถคำนวณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคได้จากโปรแกรม Image J software พบว่าผลที่ได้มีขนาดที่ใกล้เคียงกับ  $\text{TiO}_2$ -P25 ค่าแถบพลังงานที่ได้จากการคำนวณของสมการ  $(\alpha h\nu) = A(h\nu - E_g)^n$  จากกราฟ UV-VIS ของอนุภาคนาโน  $\text{TiO}_2$  ได้ทำการวิเคราะห์หาค่า  $E_g$  จากการเตรียมด้วยวิธีซอลเจล ค่าการดูดกลืนอยู่ในช่วงความยาวคลื่นโดยประมาณ  $350 - 400 \text{ nm}$  ( $E_{g(350-400)} = 3.15 \text{ eV}$ ) การเตรียมด้วยวิธีการกลั่นไหลกลับ ค่าการดูดกลืนอยู่ในช่วงความยาวคลื่นโดยประมาณ  $350-400 \text{ nm}$  ( $E_{g(350-400)} = 3.14 \text{ eV}$ ) และ  $\text{TiO}_2$ -P25 ค่าการดูดกลืนอยู่ในช่วงความยาวคลื่น โดยประมาณ  $350 - \text{nm}$  ( $E_{g(350)} = 3.013 \text{ eV}$ ) ซึ่งโดยปกติแล้ว  $\text{TiO}_2$  ต้องมีค่า  $E_g = 3.2 \text{ eV}$

ศึกษาภาพถ่าย SEM ของพื้นผิวของฟิล์มบางจากการเคลือบด้วยเทคนิค doctor-blade โดยอาศัยอุปกรณ์ SEM ลักษณะของฟิล์มที่ได้จากการเตรียมด้วยทั้ง 2 วิธีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจนถึงสภาพการยึดเกาะติดของอนุภาคกับวัสดุที่ใช้เป็นฐานรองรับ คือ กระจกนำไฟฟ้า FTO ลักษณะของฟิล์มบางเกือบทุกๆแผ่นจะไม่ค่อยเชื่อมต่อกันเป็นแผ่น จะเห็นเป็นรอยร้าว หรือ รอยแตกแยกออกจากกัน ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการพลอตกราฟในลักษณะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าของ  $J_{sc}$  กับ  $V_{oc}$  จากการทดสอบประสิทธิภาพของ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบขึ้นมานั้นพบว่า ทุกตัวอย่างที่ใช้เป็น โฟโตอิเล็กโทรด (photoelectrode) จะมีประสิทธิภาพ ( $\eta$ ) เพิ่มขึ้นหากแช่ในสีย้อม (dye N719) เป็นเวลานานขึ้น กระแส  $J_{sc}$  มีค่ามากขึ้นเมื่อแช่ในสีย้อม (dye N719) แสดงให้

เห็นว่า จำนวนปริมาณของสีย้อม (dye N719) มีการเกาะกับอนุภาค  $\text{TiO}_2$  เพิ่มขึ้นตามช่วงระยะเวลาที่ แชนในสีย้อม (dye N719) จึงส่งผลให้อิเล็กตรอนสามารถถูกกระตุ้น ไปยังระดับ โฮโม (highest occupied molecular orbital, HOMO) ได้มากขึ้น

ฟิล์มบางที่ได้จากการสังเคราะห์กระบวนการซอลเจล (sol-gel) มีประสิทธิภาพ ( $\eta$ ) สูงกว่า ฟิล์มบางที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการกลั่นไหลกลับ (reflux) ที่มีผลมาจากอัตราส่วน ระหว่างของเฟสอนาเทส (anatase) กับ เฟสรูไทล์ (rutile) ของสังเคราะห์กระบวนการซอลเจล (sol-gel) สูงกว่าสังเคราะห์ด้วยกระบวนการกลั่นไหลกลับ (reflux)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved