

บทที่ 6

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองภายใต้ขอบเขตการศึกษานี้สรุปได้ว่า

1. การเตรียมผิวเนื้อฟันด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ แต่พบว่าความแข็งแรงยึดติดจะมีค่าลดลงเมื่อใช้สารยึดติดออฟติบอนด์เอฟแอล
2. การเตรียมผิวเนื้อฟันด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินร่วมกับน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและยาสีฟันผสมโนวามินมีผลทำให้ค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดออฟติบอนด์เอฟแอลและเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ลดลงเมื่อเทียบกับเนื้อฟันปกติ
3. การใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟันที่ได้รับการเตรียมพื้นผิวด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินและยาสีฟันผสมโนวามิน ให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคสูงกว่าการใช้สารยึดติดออฟติบอนด์เอฟแอล

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved